



IN-HOUSE STYLE 7

Sienām ar lielu noslodzi

Alpina In-House Style 7 - Jums vēlamā tonī

Produkta apraksts:

zīdaini matēta, ļoti labi tīrāma dispersijas krāsa plašā toņu izvēlē individuālam telpu noformējumam. Īpaši noturīga krāsa dzīvojamām un darba telpām ar intensīvu noslodzi. Krāsa izturīgiem klājumiem un tīrām sienām.



ColorMix

ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

Bāze 1 : 0,9; 2,5; 5; 10 l
Bāze 3: 0,85; 2,35; 4,7; 9,4 l (pēc tonēšanas 0,9; 2,5; 5; 10,0 l)

Produkta priekšrocības:

ļoti labi tīrāma
plaša toņu gamma

Īpašības:

- atšķaidāma ar ūdeni
- videi draudzīga
- viegli uzklājama
- lieliski nosedz malas un stūrus
- ļoti izturīga
- mitrās berzes klase 2 pēc DIN EN 13 300

Piemērotas pamatnes:

- Minerālās pamatnes
- kaļķa-cementa apmetumi
 - ģipša apmetumi / ģipškartons
 - kaļķa smilšakmens
 - ķieģeļi / betons
- Veci nestspējīgi pārklājumi
- dispersijas krāsas; dispersijas špakteles; dispersijas apmetumi
 - struktūrtapetes

Krāsu toņi/ tonēšana:

Bāze 1: balta
Bāze 3: caurspīdīga

Bāze 1 lietojama gan balta, gan tonēta plašā izvēlē gaišos toņos manuāli vai tonēšanas iekārtā. Tonējama tonēšanas iekārtā Alpina ColorMix sistēmā vai manuāli ar Alpina Kolorant. Bāze 3 izmantojama tika tonēta Alpina ColorMix sistēmā.

Spīduma pakāpe:

zīdaini matēta

Darbarīki / temperatūra:

Krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma sausa pēc 4-6 stundām, pārkrāsojama pēc 8 stundām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

Patēriņš:

10 litri uz apm. 75 m² (apm. 135 ml/m²) vienā kārtā uz gludas pamatnes ar normālu uzsūktspēju. Uz raupjām pamatnēm patēriņš atbilstoši lielāks.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Pamatklājums:

Alpina In-House Style 7 atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% no tilpuma.

Nobeiguma klājums:

Alpina In-House Style 7 Innen uzklāt neatšķaidītu vai, ja nepieciešams, atšķaidītu ar ūdeni līdz 5% no tilpuma.

Gruntēšana:

Ja nepieciešams, gruntēt ar Alpina Grundierung.

Sastāvs:

Mākslīgo sveķu dispersija, ūdens, minerālās pildvielas un pigmenti, piedevas.
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 30 g/l. Produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).



IN-HOUSE STYLE 7

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Pilnībā noņemt sūnas, aļģes, laikapstākļu ietekmē radušās brīvās daļiņas un netīrumu nogulsnes mehāniski vai nomazgājot ar augstspiediena strūklu. Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, sausai, tīrai, nestspējīgai un bez atdalošām vielām.

Kaļķa-cementa apmetumi:

Jaunus apmetumus atstāt neapstrādātus 4 nedēļas. Cieti, normāli uzsūcoši apmetumi pārklājami uzreiz bez iepriekšējas apstrādes. Uz rupji porainiem, uzsūcošiem, viegli drūpošiem apmetumiem vispirms uzklāt grunti Alpina Grundierung. Stipri uzsūcošus, miltainus apmetumus divreiz gruntēt "slapjš slapjā".

Ģipša apmetumi, ģipškartons, dispersijas špakteles:

Noslīpēt cieto kalcītu kārtu uz špakteles un apmetuma, pāršpaktelēt plāksņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt putekļus, pēc slīpēšanas vienmēr gruntēt ar Alpina Grundierung. Stipri uzsūcošas ģipša pamatnes gruntēt ar Alpina Spezialgrundierung für Innen (atšķaidītu 1:2 ar ūdeni).

Ķieģeļu un mūra sienas:

Krāsošanai piemēroti tikai sala izturīgi fasādes akmeņi vai klinkera ķieģeļi bez kaļķa pieslēgumiem. Mūrim jābūt bez plaisām, sausam un bez sāļiem. Pamatklājumam gruntēt ar Alpina In-House Style 7, atšķaidītu ar ūdeni.

Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:

Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsas klājumus uzraupināt. Netīrus, krītainus vecos krāsojumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu. Pamatklājumam uzklāt Alpina In-House Style 7, atšķaidītu ar ūdeni līdz 5% no tilpuma, vai Alpina Grundierung.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Noņemt pilnībā, izmantojot slīpēšanu, slaucīšanu, nokasīšanu, nomazgāšanu ar ūdens spiediena strūklu vai līdzīgu metodi. Veicot mitro tīrīšanu, virsmām pirms tālākas apstrādes jābūt ļoti sausi. Gruntēt ar Alpina Grundierung.

Pelējuma, nikoīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma grunti, pēc tam uzklāt Alpina Küche und Bad. Nikoīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķi: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinātājs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

Vietas ar defektiem:

Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar Alpina smalkgraudaino špakтели. Lielus bojājumus izlabot ar piemērotu remonta javu. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Grundierung.

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Sargāt no bērniem. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Nēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un ziepēm. Neieelpot tvaikus un aerosolu.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija:

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

TI Nr. 201_LV 2017. gada aprīlis

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katrā konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.