




## IN-HOUSE STYLE 3

### Klassikaliselt matt pealispind

#### Alpina In-House Style 3 - unistuste värvitoonis

##### Tootekirjeldus:

Matt dispersioonvärv kergeks ja veatuks siseviimistluseks. Kauakestvad ja harmoonilised värvitoonid püsivalt kaunite seinte loomiseks.



ColorMix

## TOODE ÜLEVAATLIKULT

##### Pakendi suurus:

Baas 1 : 2,5; 5,0; 10 l  
Baas 3: 2,35; 4,7; 9,4 l (pärast toonimist 2,5; 5,0; 10,0 l)

##### Toote eelised:

Püsivalt intensiivsed värvitoonid  
Matt veatu pealispind

##### Omadused:

- Veega lahjendatav
- Keskkonnasäästlik
- Kerge töödelda
- Katab suurepäraselt ümarad ja teravad nurgad
- Hästi koormust taluv
- Märghõõrde klass 2 vastavalt EVS EN 13300

##### Sobivad aluspinnad:

- Mineraalsed aluspinnad
- Lubi-tsementkrohvid
- Kipskrohvid/kipsplaadid
- Lubiliivakivi
- Tellised/betoon
- Vanad kandvad katted
- Dispersioonkrohvid, -värvid, -pahtlid
- Struktuurtapeedid

##### Värvitoonid/toonimine:

Baas 1: valge  
Baas 3: transparentne

Baas 1 kasutada kas valgena või käsitsi/masinaga heledatesse värvitoonidesse toonituna. Masinaga toonitav Alpina ColorMix süsteemis või käsitsi Alpina Kolorantiga. Baas 3 kasutada tumedate värvitoonide puhul ning ainult toonitud kujul Alpina ColorMix süsteemis.

##### Läikeaste:

matt

##### Töövahendid / temperatuur:

Värv korralikult segada. Pinnale kanda pintsi, rulli või pihustiga. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla + 5 °C (õhk ja pealispind). Töövahendid puhastada koheselt seebi ja veega.

##### Kuivamisaeg:

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv 4-6 tunni möödudes, ülevärvitav 12 tunni pärast. Madalmaid temperatuureid ja kõrgem õhuniiskust pikendavad kuivamisaega

##### Kulu:

**10l piisab ca 100m<sup>2</sup> (ca 100 ml/m<sup>2</sup>)** normaalselt imava sileda aluspinna ühekordseks katmiseks. Karedatel pindadel on kulu suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

##### Viimistluse ülesehitus/lahjendamine:

###### Krunt:

Alpina In-House Style 3, lahjendada max 10% veega.

###### Lõppviimistlus:

Lahjendamata Alpina In-House Style 3, vajadusel lahjendada max 5% veega.

Vajadusel **kruntida** tootega Alpina Grundierung (Alpina Kruntvärv)

##### Koostis:

Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (Kat.A/a): 30g/l. Käesolev toode sisaldab < 1,0 g/l LOÜ.



## IN-HOUSE STYLE 3

### SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

#### Aluspinna ettevalmistus:

Lahtised murenenud osakesed ja ladestanud mustus ning hallitus eemaldada täielikult survepesuga või kuivalt ja mehaaniliselt kalde suunas. Puhastamise järel peab aluspind olema tugev, puhas, kande- ja ilma nakkumist takistavate aineteta.

#### Lubi-tsementkrohvid:

Uutel krohvidel lasta 4 nädalat ilma töötlemata seista. Tugevad, normaalselt imavad krohvid katta ilma eelnevalt töötlemata. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega Alpina Grundierung. Väga liivastel ja jahustel krohvipindadel kruntida kaks korda märg-märjale meetodil.

#### Kipskrohvid, kipsplaadid, dispersioonipahtlid:

Nõrglubjakiht krohvil ja pahtlil maha lihvida, vuugid pahteldada, lihvida, tolmut puhastada, pärast lihvimist alati kruntida tootega Alpina Grundierung. Tugevalt imavad kipspinnad kruntida veega lahjendatud kujul vahekorras 1:2 tootega Alpina Grundierung.

#### Tellised, telliskivimüüritis:

Katmiseks sobivad vaid kuivad ja puhtad tellised või ilma võõrkomponentideta klinker. Müüritis peab olema vuugitud pragudeta, kuiv ja sooladeta. Kruntida veega lahjendatud kujul tootega Alpina In-House Style 3.

#### Kandvad email- või dispersioonvärvkatted:

Läikivad pealispinnad ja värvkatted karestada. Määrdund, kriidistunud vanad värvkatted puhastada survepesuga. Kruntida tootega In-House Style 3, max 5% veega lahjendatult või kruntida tootega Alpina Grundierung.

#### Mittekandvad värvkatted:

Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kraapimise või survepesu teel või mõne teise sobiva meetodiga. Märktöötuse korral lasta pinnal enne edasist töötlemist korralikult kuivada. Kruntida tootega Alpina Grundierung.

#### Hallitus, nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapekid:

Hallitus ja seened eemaldada märjalt puhastades (nt harjates, hõõrudes või kraapides). Pinnad kruntida tootega Alpina Grundierung gegen Schimmel. Lõppviimistlus teha tootega Alpina Kitchen and Bath. Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapekid tuleb maha pesta veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit ja lasta hästi kuivada. Ületöödelda isoleeriva krundiga.

#### Defektid:

Väikesed defektid (kuni 3 mm läbimõõduga) parandada peenpahtliga. Suured defektid parandusmördiga. Parandatud kohad üle kruntida tootega.

### TÄIENDAV TEAVE

#### Tähelepanu:

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hooldiseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitstamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, veekogusse või pinnasesse. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Vältida pihustussudu sissehingamist.

#### Säilitamine:

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla + 5 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 24 kuud.

#### Jäätmekäitlus:

Vedelad tootejäägid anda vanade lakkide kogumispunkti. Kuivanud tootejäägid utiliseerida kui ehitus- ja lammutuspraht.

#### Tehniline informatsioon nr 206 EE seisuga aprill 2017

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.