



IN-HOUSE WHITE

Greitam remontui

Produkto aprašymas:

matiniai dispersiniai dažai luboms ir sienoms. Lengvai dengiami, gera dengiamoji geba, greitas rezultatas - lengvai atnaujinsite savo būstą.



balti

GAMINIO APRAŠYMAS

Pakuotės:

2,5; 5; 10 l

Produkto privalumai:

- lengvai dengiami
- gera dengiamoji geba

Savybės:

- Skiedžiami vandeniu
- Tausoja aplinką
- Lengvai dengiami
- Puikiai dengia kraštus ir briaunas

Tinkami pagrindai:

- Mineraliniai pagrindai
- kalkcemenčio tinkas
 - gipsinis tinkas, gipskartonis
 - kalkakmenis
 - plytos, betonas
- Seni, apkrovą išlaikantys paviršiai
- dispersiniai dažai, dispersinis glaistas, dispersinis tinkas.

Atspalviai/ tonavimas:

Balti dažai. Pakuotėje produktui būdingas pilkas atspalvis, tačiau, kai šiais dažais padengtas paviršius išdžiūna, jis įgauna akinančiai baltą spalvą. Produktą galima tonuoti rankiniu būdu su „Alpina Kolorant“ arba „Alpina Tint“.

Blizgesio laipsnis:

matiniai

Darbo įrankiai / temperatūra:

dažus gerai išmaišyti. Dengti teptuku, voleliu arba purkštuvu. Dengiant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5°C. Po darbo įrankius išplauti vandeniu su muilu.

Džiūvimo trukmė:

kai aplinkos temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta po 4-6 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 12 val. Jei aplinkos temperatūra - žemesnė arba didesnis santykinis oro drėgnumas, džiūsta ilgiau.

Sąnaudos:

10 litrų dažų užtenka maždaug 70 m² (apie 130 ml/m²) vienam sluoksniui, kai paviršius lygus ir normaliai įgeriantis. Kai paviršius šiurkštus, sąnaudos atitinkamai didesnės.

Sluoksnių sandara/ skiedimas:

Gruntinis sluoksnis:

„Alpina In-House White“ dažais, atskiedus iki 10% vandens.

Baigiamasis sluoksnis:

neskiestais „Alpina In-House White“ dažais, jei būtina, galima skiesti ne daugiau kaip 5% vandens.

Gruntavimas: jei reikia, iš pradžių gruntuoti „Alpina Grundierung“

Sudėtis:

sintetinės dervos dispersija, vanduo, mineraliniai užpildai ir priedai. ES nustatytas ribinis LOJ kiekis, leidžiamas tokiam A/a kategorijos produktui: 30 g/l. Šiame produkte yra <5 g/l LOJ.



IN-HOUSE WHITE

TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS

Pagrindo paruošimas:

atšokusius sluoksnius, purvo apnašas, taip pat pelėsius visiškai pašalinti aukšto slėgio vandens srove arba sausai mechaniškai nutekėjimo kryptimi. Nuvalytas pagrindas turi būti tvirtas, švarus, išlaikantis apkrovą ir be sukibčių mažinančių dalelių.

Kalkcemenčio tinkas:

naujai padengtas tinko paviršius paliekamas 4 savaites džiuoti. Tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai dengiami be paruošiamojo apdorojimo. Stambiai akyti, įgeriantys, lengvai birūs tinko paviršiai gruntuojami „Alpina Grundierung“. Stipriai byrantys, tepantys tinkuoti paviršiai gruntuojami du kartus „šlapias į šlapią“ metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto.

Gipsinis tinkas, gipskartonis, dispersinis glaistas:

nušlifuoti sukepusį glaistą ar tinko paviršius, užglaistyti plokščių sandūras, nušlifuoti, nuvalyti dulkes, po šlifavimo visuomet nugruntuoti su „Alpina Grundierung“.

Stipriai įgeriančius gipsinius pagrindus gruntuoti su „Alpina Spezialgrundierung für Innen“ (atskiedus vandeniu 1:2).

Paprastų plytų ir nepadengtų silikatinių plytų mūras:

galima dengti tik sausas, švarias plytas arba klinkerį be interpų. Mūro siūlės turi būti be plyčių, mūras turi būti sausas, be išsikristalizavusių druskų. Gruntuoti „Alpina In-House White“ dažais, atskiestais vandeniu.

Apkrovą išlaikantys emalinių arba dispersinių dažų sluoksniai:

blizgus paviršius ir emalinių dažų sluoksnius paširkštinti. Nešvarius, kreidinančius senus dažų sluoksnius nuvalyti aukšto slėgio vandens srove. Gruntuoti „Alpina In-House White“ dažais, atskiedus iki 5 % vandens arba „Alpina Grundierung“ gruntu.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

visiškai pašalinti nušlifuojant, nuvalant šepetiu, nugramdant, aukšto slėgio vandens srovėmis arba kitomis tinkamomis priemonėmis. Šlapiuoju būdu nuvalytus paviršius prieš dengiant gerai išdžiovinti. Gruntuoti „Alpina Grundierung“.

Paviršiai apnikti pelėsinų grybų, su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis:

pelėsinų grybų arba dumbliagybių apnašas mechaniškai pašalinti: šlapiu šepetiu, nugramdyti arba nuskusti.

Paviršių nugruntuoti „Alpina Grundierung gegen Schimmel“, galutinį sluoksnį dengti „Alpina Kitchen and Bath“. Nikotino, vandens, suodžių bei riebalų dėmės nuplauti vandeniu, įpylus riebalus skaidančio ploviklio, ir palikti gerai išdžiuoti. Gruntuoti tam tinkamu izoliuojamuoju gruntu.

Mažos pavišiaus išdaužos:

mažos išdaužos (iki 3 mm diametro) užtaisomos tinkamu glaistu. Didelės išdaužos reikia užtaisyti specialiais remontiniais skiediniais. Užtaisytas vietas gruntuoti „Alpina Grundierung“.

KITA INFORMACIJA

Dėmesio:

laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti tinkamu patalpų vėdinimu. Darbo metu negerti, nevalgyti, nerūkyti. Patekus ant odos ar į akis, nedelsiant nuplauti vandeniu. Saugoti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesugirtų į žemę. Panaudotus įrankius iškart po darbo plauti muilu ir vandeniu. Purškiant neįkvėpti garų, išpurškiamų dalelių.

Sandėliavimas:

laikyti vėsiai, sandariai uždarytoje pakuotėje, ne žemesnėje nei +5°C temperatūroje. Galiojimas: nepaimta pakuotė galioja mažiausiai 24 mėn.

Atliekų tvarkymas:

skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus. Sudžiūvusius likučius sutvarkyti kaip statybines ir griovimo atliekas.

TI Nr. 226_LT, 2017 m. balandžio mėn. redakcija

Ši techninė informacija yra parengta remiantis naujausiomis technologijomis ir įmonės patirtimi. Kadangi galimų pagrindų ir projektų įvairovė yra labai didelė, pirkėjas/vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam konkrečiam objektui. Išleidus naujesnę techninę informaciją, ši TI redakcija nustoja galiojusi.