




KITCHEN AND BATH

Sobib väga hästi ruumidesse, kus on kõrge õhuniiskus

Alpina köögi ja vannitoa värv

Tootekirjeldus

Siidjasmatt spetsiaalvärv, millel on väga hea puhastatavus ja lai toonivalik. Värv on vastupidav niiskusele ja mustusele, samuti kaitseb hallituse tekke eest. Sobib väga hästi ruumidesse, kus on kõrge õhuniiskus. Vastupidavate seinte ja lagede loomiseks.



ColorMix

TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

Baas 1: 0,9l; 2,5; 5,0; 10 l

Toote eelised

- Kaitseb hallituse eest
- Väga hästi puhastatav
- Lai värvitoonivalik

Omadused

- Veega lahjendatav
- Keskkonnasäästlik
- Kerge töödelda
- Katab suurepäraselt ümarad ja teravad nurgad
- Kästi koormust taluv
- Märghõrde klass 2 vastavalt EVS EN 13300

Sobivad aluspinnad

- Mineraalsed aluspinnad
- Lubi-tsementkrohvid
 - Kipskrohvid/kipsplaadid
 - Lubiliivakivi
 - Tellised/betoon
- Vanad kandvad katted
- Dispersioonkrohvid, dispersioonvärvid, dispersioonpahtlid
- Struktuurtapeedid

Värvitoonid/toonimine

Baas 1: valge

Baas 1 kasutada kas valgena või käsitsi/masinaga heledatesse värvitoonidesse toonituna. Masinaga toonitav Alpina ColorMix süsteemis või käsitsi Alpina Kolorantiga.

Läikeaste

Siidjasmatt

Töövahendid / temperatuur

Värv korralikult segada. Pinnale kanda pintsliga, rulli või pihustiga. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla + 5 °C (õhk ja pealispind). Töövahendid puhastada koheselt seebi ja veega.

Kuivamisaeg

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv 4-6 tunni möödudes, ülevärvitav 12 tunni pärast. Madalmaid temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Kulu

10l piisab ca 75m² (ca 135 ml/m²) normaalselt imava sileda aluspinna ühekordseks katmiseks. Karedatel pindadel on kulu suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Krunt

Alpina Kitchen and Bath lahjendada max 10% veega.

Lõppviimistlus

Lahjendamata AKitchen and Bath, vajadusel lahjendada max 5% veega.

Vajadusel kruntida tootega Alpina Grundierung (Alpina Kruntvärv).

Koostis

Kunstvaikdispersioon, vesi, mineraalsed täiteained, pigmendid, lisandid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (Kat.A/a): 30g/l. Käesolev toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d. Toode sisaldab vastavalt ELi määrusele 528/2012 järgmist biotsiidset toimeainet: oktüül-isotiasolinoon (CAS 26530-20-1).



KITCHEN AND BATH

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Lahitud murenenud osakesed ja ladestunud mustus ning hallitus eemaldada täielikult survepesuga või kuivalt ja mehaaniliselt kalde suunas. Puhastamise järel peab aluspind olema tugev, puhas, kande- ja ilma nakkumist takistavate aineteta.

Lubi-tsementkrohvid

Uutel krohvidel lasta 4 nädalat ilma töötlemata seista. Tugevad, normaalselt imavad krohvid katta ilma eelnevalt töötlemata. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega Alpina Grundierung (Alpina Kruntvärv). Väga liivastel ja jahustel krohvipindadel kruntida kaks korda märg-märjale meetodil.

Kipskrohvid, kipsplaadid, dispersioonipahtlid

Nõrglubjakiht krohvil ja pahtlil maha lihvida, vuugid pahteldada, lihvida, tolmust puhastada, pärast lihvimist alati kruntida tootega Alpina Grundierung (Alpina Kruntvärv). Tugevalt imavad kipspinnad kruntida veega lahjendatud kujul vahekorras 1:2 tootega Alpina Grundierung.

Tellised, telliskivimüüritis

Katmiseks sobivad vaid kuivad ja puhtad tellised või ilma võõrkomponentideta klinker. Müüritis peab olema vuugitud pragudeta, kuiv ja sooladeta. Kruntida tootega Alpina Kitchen and Bath.

Kandvad email- või dispersioonvärvkatted

Läikivad pealispinnad ja värvkatted karestada. Määrduvad, kriidistunud vanad värvkatted puhastada survepesuga. Kruntida tootega Alpina Kitchen and Bath, max 5% veega lahjendatult või kruntida tootega Alpina Grundierung (Alpina Kruntvärv).

Mittekandvad mineraalsed värvkatted

Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kraapimise või survepesu teel või mõne teise sobiva meetodiga. Märgetötluse korral lasta pinnal enne edasist töötlemist korralikult kuivada. Kruntida tootega Alpina Grundierung (Alpina Kruntvärv).

Hallitus, nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapelekid

Hallitus eemaldada märjalt puhastades (nt harjates, hõõrudes või kraapides). Pinnad kruntida tootega Alpina Grundierung gegen Schimmel. Lõppviimistlus teha tootega Alpina Kitchen and Bath. Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapelekid tuleb maha pesta veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit ja lasta hästi kuivada. Ületöödelda isoleeriva krundiga.

Defektid

Väikesed defektid (kuni 3 mm läbimõõduga) parandada peenpahtliga. Suured defektid parandusmördiga. Parandatud kohad üle kruntida tootega Alpina Grundierung (Alpina Kruntvärv).

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja näidata pakendit või etiketti, allaneelamine võib põhjustada kahjustusi seedetrakti mikroflooras. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitstamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, veekogusse või pinnasesse. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Vältida pihustussudu sissehingamist. Peale kanda ainult pintli või rulliga.

Säilitamine:

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla + 5 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 24 kuud.

Jäätmekäitlus

Vedelad tootejäägid anda vanade lakkide kogumispunkti. Kuivanud tootejäägid utiliseerida olmeprügina.

Tehniline informatsioon nr 241 seisuga aprill 2017

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükkis kehtetuks.