



KIDS ROOM


Sobib hästi lapse tervisliku keskkonna loomiseks

Alpina lastetoa värv

Tootekirjeldus

Siidjasmatt vastupidav spetsiaalvärv lastetubade värvimiseks. Värv on ka pärast toonimist tervisele ohutu. Värvil ei ole ei töötlemise ajal ega pinnale kantuna negatiivset mõju ruumi õhule ning seeläbi ka lapse tervisele.

Eriti vastupidav ja väga hästi puhastatav- tervisliku ja aktiivse keskkonna loomiseks.



ColorMix

TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

Baas 1: 2,5; 5,0 l

Toote eelised

- Tervislik ruumikliima
- Väga hästi puhastatav
- Kõik laste lemmikvärvitoonid

Omadused:

- Veega lahjendatav
- Keskkonnasäästlik
- Kerge töödelda
- Katab suurepäraselt ümarad ja teravad nurgad
- Hästi koormust taluv
- Märghõrde klass 2 vastavalt EVS EN 13300

Sobivad aluspinnad :

- Mineraalsed aluspinnad
- Lubi-tsementkrohvid
 - Kipskrohvid/kipsplaadid
 - Lubiliivakivi
 - Tellised/betoon

Vanad kandvad katted

- Dispersioonkrohvid, -värvid, -pahtlid
- Struktuurtapeedid

Värvitoonid/toonimine

Baas 1: valge
Baas 3: transparentne

Baas 1 kasutada kas valgena või käsitsi/masinaga heledatesse värvitoonidesse toonituna. Masinaga toonitav Alpina ColorMix süsteemis või käsitsi Alpina Kolorantiga. Baas 3 kasutada tumedate värvitoonide puhul ning ainult toonitud kujul Alpina ColorMix süsteemis.

Läikeaste

Siidjasmatt

Töövahendid / temperatuur

Värv korralikult segada. Pinnale kanda pintsliga, rulliga või pihustiga. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla + 5 °C (õhk ja pealispind). Töövahendid puhastada koheselt seebi ja veega.

Kuivamisaeg

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv 4-6 tunni möödudes, ülevärvitav 12 tunni pärast. Madalmaid temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Kulu

10l piisab ca 75m² (ca 135 ml/m²) normaalselt imava sileda aluspinna ühekordseks katmiseks. Karedatel pindadel on kulu suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine:

Krunt

Alpina Kids Room, lahjendada max 10% veega.

Lõppviimistlus

Lahjendamata Alpina Kids Room, vajadusel lahjendada max 5% veega.

Vajadusel kruntida tootega Alpina Grundierung (Alpina kruntvärv).

Koostis:

Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (Kat.A/a): 30g/l. Käesolev toode sisaldab < 1,0 g/l LOÜ-d.



KIDS ROOM

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Lahitud murenenud osakesed ja ladestunud mustus ning hallitus eemaldada täielikult survepesuga või kuivalt ja mehaaniliselt kalde suunas. Puhastamise järel peab aluspind olema tugev, puhas, kandev ja ilma nakkumist takistavate aineteta.

Lubi-tsementkrohv

Uutel krohvidel lasta 4 nädalat ilma töötlemata seista. Tugevad, normaalselt imavad krohv katta ilma eelnevalt töötlemata. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohv krunnida tootega Alpina Grundierung (Alpina kruntvärv). Väga liivastel ja jahustel krohvipindadel krunnida kaks korda märg-märjale meetodil.

Kipskrohv, kipsplaadid, dispersioonipahtlid

Nõrglubjakiht krohvil ja pahtlil maha lihvida, vuugid pahteldada, lihvida, tolmut puhastada, pärast lihvimist alati krunnida tootega Alpina Grundierung (Alpina kruntvärv).

Tellised, telliskivimüüritis

Katmiseks sobivad vaid kuivad ja puhtad tellised või ilma võõrkomponentideta klinker. Müüritis peab olema vuugitud pragudega, kuiv ja sooladeta. Krunnida veega lahjendatud kujul tootega Alpina Kids Room.

Kandvad email- või dispersioonvärvkatted

Läikivad pealispinnad ja värvkatted karestada. Määrdund, kriidistunud vanad värvkatted puhastada survepesuga. Krunnida tootega Alpina Kids Room, max 5% veega lahjendatult või krunnida tootega Alpina Grundierung (Alpina kruntvärv).

Mittekandvad mineraalsed värvkatted

Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kraapimise või survepesu teel või mõne teise sobiva meetodiga. Märktöötuse korral lasta pinnal enne edasist töötlemist korralikult kuivada. Krunnida tootega Alpina Grundierung (Alpina kruntvärv).

Hallitus, nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapekid

Hallitus eemaldada märjalt puhastades (nt harjates, hõõrudes või kraapides). Lõppviimistlus teha tootega Alpina Kitchen and Bath (Alpina köögi ja vannitoa värv). Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapekid tuleb maha pesta veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit ja lasta hästi kuivada. Ületöödelda isoleeriva krundiga.

Defektid

Väikesed defektid (kuni 3 mm läbimõõduga) parandada peenpahtliga. Suured defektid parandusmördiga. Parandatud kohad üle krunnida tootega Alpina Grundierung (Alpina kruntvärv).

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitstamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, veekogusse või pinnasesse. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Vältida pihustussudu sissehingamist.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla + 5 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 24 kuud.

Jäätmekäitlus

Vedelad tootejäägid anda vanade lakkide kogumispunkti. Kuivanud tootejäägid utiliseerida kui ehitus- ja lammutuspraht.

Tehniline informatsioon nr 246 seisuga aprill 2017

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmunisel muutub käesolev trükis kehtetuks.