



FACADE PROTECT

Apmetumam, ķieģeļiem un betonam

Alpina Facade Protect - Jums vēlamā tonī

Produkta apraksts:

Matēta ūdeni atgrūdoša dispersijas krāsa fasādes noformējumam neierobežotā toņu izvēlē. Krāsa labi nosedz virsmu, un tonis ir ilgstoši noturīgs. Efektīvi aizsargā no laikapstākļu ietekmes. Krāsa ilgnoturīgām apmetuma, ķieģeļu un betona fasādēm.



ColorMix

ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

Bāze 1: 2,5; 10 l
Bāze 3: 2,35; 9,4 l (pēc tonēšanas 2,5; 10,0 l)

Produkta priekšrocības:

- ļoti laba aizsardzība pret laikapstākļiem
- ļoti laba krāsu toņu noturība

Īpašības:

- noturīga pret laikapstākļu iedarbību
- atšķaidāma ar ūdeni un videi draudzīga
- viegli uzklājama
- labi aizsargā no lietus
- augsta difūzijas spēja, V1 klase pēc DIN EN 1062

Piemērotas pamatnes:

Minerālās pamatnes

- kaļķa-cementa apmetumi
- silikāta ķieģeļi
- ķieģeļi
- betons

Veci nestspējīgi pārklājumi

- matēti dispersijas apmetumi un dispersijas krāsas

Krāsu toni/ tonēšana:

Bāze 1: balta
Bāze 3: caurspīdīga

Bāze 1 lietojama gan balta, gan tonēta plašā izvēlē gaišos toņos manuāli vai tonēšanas iekārtā. Tonējama tonēšanas iekārtā Alpina ColorMix sistēmā vai manuāli ar Alpina Kolorant. Bāze 3 tonējama tumšos toņos Alpina ColorMix sistēmā.

Spīduma pakāpe:

matēta

Darbarīki / temperatūra:

Krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma sausa pēc 4-6 stundām, pārkrāsojama pēc 12 stundām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

Patēriņš:

10l uz apm. 70m² (apm. 150 ml/m²) vienā kārtā uz gludas pamatnes ar normālu uzsūktspēju. Uz raupjām pamatnēm patēriņš atbilstoši lielāks. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Pamatklājums:

Grunts Alpina Grundierung

Starplājums:

Alpina Facade Protect atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% no tilpuma.

Nobeiguma klājums:

Alpina Facade Protect uzklāt neatšķaidītu vai, ja nepieciešams, atšķaidītu ar ūdeni līdz 5% no tilpuma.

Sastāvs:

Akrila kopolimēra dispersija, pigmenti, minerālās pildvielas, ūdens, piedevas.

EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/c): 40 g/l. Šis produkts satur < 10 g/l GOS (VOC).



FACADE PROTECT

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Pilnībā noņemt sūnas, alģes, laikapstākļu ietekmē radušās brīvās daļiņas un netīrumu nogulsnes, nomazgājot ar augstspiediena strūklu vai mehāniski. Pamatnei jābūt cietai, sausai, tīrai, nestspējīgai un bez atdalošām vielām.

Kaļķa-cementa apmetumi:

Jaunus apmetumus atstāt neapstrādātus 4 nedēļas. Vietām, kur papildus uzklāts apmetums, jābūt labi sacietējušām un izžuvušām. Uz rupji porainiem, uzsūcošiem, viegli drūpošiem apmetumiem uzklāt grunti Alpina Grundierung. Stipri uzsūcošus, miltainus apmetumus divreiz gruntēt "slapjš slapjā".

Betons:

Betona virsmas ar netīrumu nogulsniem vai ar saistvielas plēvīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens augstspiediena strūklu. Vāji uzsūcošas un gludas virsmas gruntēt ar Alpina Facade Protect, atšķaidītu ar ūdeni. Normāli un stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar Alpina Grundierung.

Ķieģeļu un mūra sienas:

Krāsošanai piemēroti tikai sala izturīgi fasādes akmeņi vai klinkera ķieģeļi bez kaļķa pieslēgumiem. Mūrim jābūt bez plaisām, sausam un bez sāļiem. Pamatklājumam gruntēt ar Alpina Facade Protect, atšķaidītu ar ūdeni.

Nestspējīgi pārklājumi ar dispersijas krāsām un dispersijas apmetumiem:

Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsas klājumus uzraupināt. Netīrus, krītainus vecos krāsojumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu. Pamatklājumam uzklāt Alpina Facade Protect, atšķaidītu ar ūdeni līdz 5% no tilpuma, vai iAlpina Grundierung.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Noņemt pilnībā, izmantojot slīpēšanu, slaucīšanu, nokasīšanu, nomazgāšanu ar ūdens spiediena strūklu vai līdzīgu metodi. Veicot mitro tīrīšanu, virsmām pirms tālākas apstrādes ļaut labi nožūt. Gruntēt ar Alpina Grundierung.

Virsmas ar sāls izsvīdumiem:

Sāls izsvīdumus notīrīt ar birsti. Gruntēt ar grunti uz šķīdinātāja bāzes. Pārklājot virsmas ar sāls izsvīdumiem, nevar tikt garantēta ilgstoša pārklājuma saķere, resp. sāls izsvīdumu izolēšana.

Vietas ar defektiem:

Mazas bojājumu vietas izlabot ar piemērotu fasādes špakteli. Lielus bojājumus līdz 20 mm vislabāk izlabot ar remonta javu. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Grundierung.

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Satur benzotiazolinonu, metilizotiazolinonu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Neēst, nedzert un nesmēķēt krāsas izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Neieelpot smidzinājumu. Lietot kombinēto filtru A2/P2.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija:

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

TI Nr. 261_LV 2019. gada janvāris

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.