WOOD FACADE

Alpina Wood Facade - pasirinkite mėgstamą spalvą!

Produkto aprašymas:

dispersiniai dažai, skirti mediniams fasadams ir kitoms atmosferos veiksnių veikiamoms medinėms konstrukcijoms. Labai gerai sukimba su paviršiumi, patikimai apsaugo nuo drėgmės ir nepalankių atmosferos veiksnių poveikio, neatsisluoksniuoja, išlaiko dideles apkrovas. Kadangi dažai yra plonasluoksniai, pabrėžiama natūrali medienos faktūra. Dažai atsparūs blukimui. Paviršius išlieka "kvėpuojantis". Produktas suteikia puikią apsaugą nuo dumbliagrybių apnikimo. Ilgaamžiams mediniams fasadams.

ColorMix

GAMINIO APRAŠYMAS

Pakuotės:

Bazė 1: 2,5; 10 l
Bazė 3: 2,35; 9,4 l (tonuoti 2,5; 10 l)

Produkto privalumai:

Labai gera apsauga nuo dumbliagrybių apnikimo.
Patikima apsauga nuo drėgmės ir nepalankių atmosferos veiksnių poveikio.
Ilgai neblunkantys dažai.

Savybės:

− skiedžiami vandeniu
− tausoja aplinką
− lengvai dengiami
– puikiai dengia kraštus ir briaunas
− atsparūs apkrovoms
– elastingi

Tinkami pagrindai:

Mediena, medienos gaminiai
Mineraliniai pagrindai
− plytos
− betonas

Atspalviai/ tonavimas

Bazė 1: balti
Bazė 3: skaidrūs

Bazės 1 dažus galima naudoti kaip baltus arba tonuoti vienu iš daugybės šviesių atspalvių. Dažai tonuojami spalvinimo mašinomis pagal „Alpina ColorMix" arba rankiniu būdu su „Alpina Kolorant" arba „Alpina Tint" spalvinamaisiais dažais. Tamsūs atspalviai gaunami Bazę 3 tonavus pagal „Alpina ColorMix".

Blizgesio laipsnis:

šilko matiniai

Darbo įrankiai / temperatūra:

Dažus gerai išmaišyti. Dengti teptuku arba voleliu. **Nepurkšti** purkštuvais. Dengiant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5°C. Po darbo įrankius išplauti vandeniu.

Džiūvimo trukmė:

kai aplinkos temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, padengtas paviršius išdžiūsta po 4-6 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 12 val. Jei aplinkos temperatūra žemesnė arba santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Sąnaudos:

10 litrų dažų - maždaug 80 m² (apie 120 ml/m²) vienam sluoksniui, kai paviršius lygus ir normaliai įgeriantis. Kai paviršius šiurkštus, sąnaudos atitinkamai didesnės. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį paviršiaus plotą.

Sluoksnių sandara/ skiedimas:

Gruntinis sluoksnis:
„Alpina Grundierung für Holz"
Tarpinis sluoksnis:
„Alpina Wood Facade", skiesti iki 10% vandens.
Galutinis sluoksnis:
„Alpina Wood Facade", jei reikia, skiesti iki 5 % vandens.

Sudėtis:

sintetinės dervos dispersija, vanduo, mineraliniai užpildai, priedai.
ES nustatytas ribinis LOJ kiekis, leidžiamas tokiam A/c kategorijos produktui: 40 g/l. Šiame produkte yra <1 g/l LOJ.
Šis produktas pagal ES reglamentą Nr.528/2012 laikomas "apdorotu" gaminiu, jo sudėtyje yra šių biocidinių veikliųjų medžiagų: oktilizotiazolinono (CAS 26530-20-1), karbendazimo (CAS 10605-21-7).

TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS

Pagrindo paruošimas:

atšokusius sluoksnius, purvo apnašas, dumbliagrybius ir samanas pašalinti aukšto slėgio vandens srove arba sausai mechaniškai nutekėjimo kryptimi. Nuvalytas pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, išlaikantis apkrovas, be sukibtį mažinančių dalelių.

Mediena ir medienos gaminiai:

mediniai paviršiai turi būti visiškai sausi ir švarūs. Nuvalyti pjuvenas ir šlifavimo dulkes. Šviežiai pjautus ir šlifuotus paviršius nugruntuoti „Alpina Grundierung für Holz".

Betonas, plytų mūras:

nešvarius, birius betono paviršius nuvalyti mechaniniu būdu arba aukšto slėgio vandens srove. Silpnai įgeriančius, lygius paviršius gruntuoti vienu sluoksniu „Alpina Wood Facade" dažais. Normaliai ir stipriai įgeriančius pagrindus padengti vienu sluoksniu „Alpina Grundierung" gruntu.

Apkrovas išlaikantys emalinių arba dispersinių dažų paviršiai:

blizgius paviršius ir emalinių dažų sluoksnius pašiurkštinti. Nešvarius, kreidinančius senus dažų sluoksnius nuvalyti aukšto slėgio vandens srove. Gruntuoti „Alpina Wood Facade" dažais, atskiedus iki 5 % vandens.

KITA INFORMACIJA

Dėmesio:

kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikes pasekmes. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prarijus tuoj pat kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę. Gali būti pažeista žarnyno mikroflora. Produkto likučių negalima pilti į kanalizaciją, vandens telkinius ar gruntą.
Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus ant odos ar į akis, nedelsiant nuplauti vandeniu. Panaudotus įrankius iškart po darbo plauti muilu ir vandeniu. Dengti tik teptuku arba voleliu.

Sandėliavimas:

laikyti vėsiai, sandariai uždarytoje pakuotėje, ne žemesnėje nei +5°C temperatūroje. Galiojimas: nepraimta pakuotė galioja mažiausiai 24 mėn.

Atliekų tvarkymas:

skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus. Sudžiūvusius likučius sutvarkyti kaip statybines ir griovimo atliekas.

TI Nr. 266_LT 2017 m.balandžio mėn. redakcija

Ši techninė informacija yra parengta remiantis naujausiomis technologijomis ir įmonės patirtimi. Kadangi galimų pagrindų ir projektų įvairovė yra labai didelė, pirkėjas/vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam konkrečiam objektui. Išleidus naujesnę techninę informaciją, ši TI redakcija nustoja galiojusi.

DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt
UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41, Vilnius, +370 5 2602 015, info@caparol.lt