



## ALPINA FACADE WHITE

Fassaadivärv krohvile, tellisele ja betoonile

### Tootekirjeldus

Matt dispersioonvärv säravvalgete fassaadide loomiseks. Hea kattevõime ning kerge töödeldavus loovad ühtlase pealispinna. Värv on väga ilmastikukindel, tagades kindlalt kaitstud fassaadid.



## TOODE ÜLEVAATLIKULT

### Pakend

Baas 1: 2,5; 5,0; 10 l

### Läikeaste

Matt

### Eelised

- Väga hea ilmastikukindlus
- Väga lihtne töödelda

### Töövahendid/temperatuur

Enne kasutamist korralikult läbi segada. Pinnale kanda pintsliga, rulli või pihustusseadmega. Mitte pinnale kanda, kui aluspinnal või ümbritseva õhu temperatuur on madalam kui +5 °C. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga.

### Omadused

- Ilmastikukindel
- Veega vedeldatav ja keskkonnasõbralik
- Lihtne töödelda
- Kaitseb vihma eest
- Kõrge difusioonivõime, klass V1 DIN EN 1062 järgi

### Kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv ca 4–6 tunni möödudes, ülevärvitav 12 tunni pärast. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

### Sobivad aluspinnad

#### Mineraalsed aluspinnad

- Lubisement krohv
- Lubiliivakivi
- Tellis
- Betoon

### Kulu

10 l piisab ca 70 m<sup>2</sup> jaoks (ca 150 ml/m<sup>2</sup>) kihi kohta siledal, normaalse imavusega aluspinnal; karedal pinnal on kulu suurem. Täpne kulu teha kindlaks proovikatmise teel.

### Vanad kandvad värvkatted

- Matid dispersioonkroovid ja -värvid

### Värvitoonid/toonimine

Valge. Toodet võib toonida käsitsi Alpina Kolorantiga.

### Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

#### Kruntkiht

Alpina Grundierung

#### Vahekiht

Alpina Facade White, max 10% veega vedeldatult.

#### Lõppviiimistlus

Vedeldamata Alpina Facade White, vajadusel vedeldada max 5% veega.

### Koostis

Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (kat A/c): 40 g/l. Käesolev toode sisaldab < 10 g/l LOÜ-d.



## ALPINA FACADE WHITE

### SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

#### Aluspinna ettevalmistamine

Lahtised osakesed fassaadil, mustus, samuti hallitus ja seemned surveveega või kuivalt mehaaniliselt eemaldada. Aluspind peab pärast puhastamist olema tugev, puhas, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

#### Lubitsement krohv

Värsked krohv peavad eelnevalt 4 nädalat seisma. Krohviparandused peavad olema korralikult kõvastunud ja kuivanud. Suurte pooridega, imavad, kergelt liivased krohv kruntida tootega Alpina Grundierung.

#### Betoon

Määratud või nõrglubjakihiga kaetud betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või kõrgsurveveega. Siledatele, nõrga imavusega pindadele kanda üks kiht toodet Alpina Facade White veega vedeldatult. Normaalselt või tugevalt imavatele pindadele kanda krunt Alpina Grundierung.

#### Tellis, müüritis

Värvimiseks sobivad ainult külmakindlad ja võõrkehadeta müüri- või klinkerkivid. Müüritise vuukides ei tohi olla pragusid ja pind peab olema kuiv ja soolaeraldisteta. Pind kruntida tootega Alpina Facade White veega vedeldatult.

#### Vanad kandevõimelised dispersioonvärvid ja -krohv

Läikivad pealispinnad ja lakikihid karestada. Määratud, kriidised vanad kihid surveveega puhastada. Kruntkiht teha tootega Alpina Facade White, max 5% veega vedeldatult või tootega Alpina Grundierung.

#### Mittekandvad vanad värvkatted

Täielikult lihvimise, harjamise teel, survevee või mõne muu sobiva meetodiga eemaldada. Märppuhastuse korral peab pind enne järgnevat viimistlemist korralikult kuivama. Kruntkiht teha tootega Alpina Grundierung.

#### Soolakahjustustega pinnad

Soolaeraldised eemaldada kuivalt harjates. Kruntkiht teha lahustit sisaldava spetsiaalkrundiga. Soolakahjustusega pindade värvimisel ei ole garanteeritud kattekihi pikaajaline pealpüsimine või uute soolakahjustuste mittetekkimine.

#### Defektsed kohad

Väikesed defektid (väiksemad kui 3 mm) parandada fassaadipahtliga. Suurte defektide parandamiseks kasutada parandussegu. Parandatu kohad kruntida tootega Alpina Grundierung.

### TÄIENDAV TEAVE

#### Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine toote käitlemise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel koheselt rohke veega loputada. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Pritsimis- ja pihustussudu mitte sisse hingata.

#### Säilitamine

Pakendid hoida jahedas (temperatuur vähemalt + 5 °C) ning tihedalt suletuna. Säilivusaeg suletud originaalanumas 24 kuud.

#### Jäätmekäitlus

Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmetena.

#### Tehniline informatsioon nr 276\_D seisuga aprill 2017

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmunisel muutub käesolev trükis kehtetuks.