




## Aqua Universal

### Produkta apraksts:

Izcili sedzoša emalja intensīvos un gaismas noturīgos toņos. Lieliski tīrāmām un spīdumu noturīgām virsmām. Izturīga pret laika apstākļiem, nedzeltē. Ar minimālu aromātu uzklājot un žūstot.



ColorMix

## ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

### Iepakojums:

0,7l ; 2,4 l

### Produkta priekšrocības:

Lieliska segtspēja  
Augsta nodilumizturība  
Spilgti, intensīvi toņi  
Ekoloģiski tīrai videi

### Īpašības:

Krāsa veido izcili sedzošas, kā arī pret skrāpējumiem izturīgas virsmas intensīvos krāsu toņos plašā toņu gammā. Gandrīz bez smaržas, iestrādājot un žūstot. Viegli uzklājama un lieliski tīrāma.

### Piemērotas pamatnes:

Koks, kokmateriāls  
Dzelzs / tērauds  
Alumīnijs / Varš  
Cietais PVC un cita cietā plastmasa  
Betons  
Veci nestspējīgi pārklājumi

### Krāsu toņi/ tonēšana:

Bāze 1: balta  
Bāze 3: caurspīdīga

Bāze 1 lietojama balta, kā arī tonēta plašā izvēlē gaišos toņos. Tonējama tonēšanas iekārtā Alpina ColorMix sistēmā vai manuāli ar Alpina Kolorant. Bāze 3 tonējama tumšos toņos Alpina ColorMix sistēmā.

### Spīduma pakāpe:

spīdīga un zīdaini matēta

### Darbarīki / temperatūra:

Krāsas smidzinātājs, akrila krāsām paredzēts rullītis, akrila krāsām paredzēta ota.  
Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +8°C.

### Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma putekļu neuzņēmīga pēc 1 - 2 stundām, pārkrāsojama pēc 10-12 stundām. Pilnībā izžuvusi pēc 2-3 dienām.

### Iestrāde un patēriņš:

Putekļus, atdalījušos veco krāsu un netīrumus rūpīgi notīrīt ar piemērotiem darbarīkiem. Iepriekš krāsotas virsmas pieslīpēt un uzklāt 2 kārtas Aqua Universal. Iepriekš nekrāsotām virsmām vispirms uzklāt Alpina Grundierung für Holz vai Alpina Grundierung für Metall. Krāsu rūpīgi samaisīt. Darbarīkus tīrīt ar ūdeni un ziepēm.  
Patēriņš: 100-120 ml/m<sup>2</sup> vienā kārtā.

### Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

**Pamatklājums:**  
Uzklāt neatšķaidītu Alpina Grundierung für Metall vai neatšķaidītu Alpina Grundierung für Holz.  
**Starpklājums un nobeiguma klājums:**  
Uzklāt neatšķaidītu Alpina AQUA UNIVERSAL.

### Sastāvs:

Poliureāna/akrila sveķi, titāna dioksīds, pigmenti, ūdens, minerālās pildvielas, glikoli/glikolēteri, piedevas, konservanti.  
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat.A/d): 130 g/l. Produkts satur maks. 110 g/l GOS (VOC).



## Aqua Universal

## PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

## Pamatnes sagatavošana:

Virsma pieslīpēt un notīrīt.  
Notīrīt netīrumus un atdalošās vielas, tādas kā eļļa un tauki.

## Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Vecus pārklājumus ar sliktu nestspēju pilnībā notīrīt līdz izturīgai pamatnei.

Pamatne	Pielietojums	Pamatnes sagatavošana	Gruntēšana	Starplājums	Nobeiguma pārklājums
koks, kokmateriāls	iekšdarbi	pieslīpēt	Alpina Aqua Universal	--	Alpina Aqua Universal
	ārdarbi	pieslīpēt	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
dzelzs, tērauds	iekšdarbi / ārdarbi	noņemt rūsu, pieslīpēt, attaukot	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
cinks	iekšdarbi	pieslīpēt, attaukot	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
	ārdarbi		Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
alumīnijs / varš	iekšdarbi	pieslīpēt, attaukot	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
	ārdarbi		Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
cietais PVC	iekšdarbi / ārdarbi	pieslīpēt, attaukot	Alpina Aqua Universal	--	Alpina Aqua Universal
betons	iekšdarbi / ārdarbi	noņemt atdalošo vielu atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas	--	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
veci nestspējīgi pārklājumi	iekšdarbi / ārdarbi	pieslīpēt, notīrīt	bojātās vietas sagatavot atbilstoši pamatnēm un nogruntēt	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal

## Patēriņš:

	Ar otu	Ar rullīti	Izsmidzinot
ml/m <sup>2</sup>	100	100-110	100-120

## CITA INFORMĀCIJA

## Uzmanību:

Neēst, nedzert un nesmēķēt krāsas izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un ziepēm. Slīpējot lietot putekļu filtru P2. Neieelpot smidzinājumu. Lietot kombinēto filtru A2/P2. Sargāt no bērniem. Satur benzizotiazolinonu, 5-hlor-2-metil-3(2H)izotiazolinona maisījumu ar 2-metil-3(2H)izotiazolinonu, metilizotiazolinonu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

## Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā, labi vēdinātā telpā pie temperatūras no +5°C līdz +20°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

## Likvidācija:

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu un laku savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā sadzīves atkritumi.

## TI Nr. 386\_LV 2018. gada jūlijs

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.