


Aqua Universal

Tootekirjeldus

Suurepäraselt kattev emailvärv hästi puhastatavate pindade loomiseks. Intensiivne värvitoon ja väga hea läike stabiilsus. Ilmastikukindel, ei kolletu. Töötlemise ja kuivamise ajal lõhnatu.



ColorMix

TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

0,7 L, 2,4 L

Toote eelised

Suurepärase kattevõime
Hõrdekindel
Intensiivne värvitoon
Väga hästi puhastatav

Omadused

Suurepärase kattevõime, kriimustuskindel pealispind. Intensiivsed värvitoonid. Töötlemise ja kuivamise ajal praktiliselt lõhnatu. Kerge pinnale kanda ja suurepäraselt puhastatav.

Sobivad aluspinnad

Puit
Raud/teras
Alumiinium/vask
Kõva-PVC
Beton
Kandvad vanad värvkatted

Värvitoonid/toonimine

Baas 1: valge
Baas 3: transparentne

Baas 1 võib kasutada valgena või heledatesse toonidesse käsitsi või masinaga toonitult. Masinaga toonides kasutada Alpina ColorMix süsteemi, käsitsi toonides Alpina Koloranti. Tumedate värvitoonide korral kasutada baas 3. Baas 3 kasutada ainult toonitud kujul!

Läikeaste

Läikiv ja siidjasmatt

Töövahendid/temperatuur

Pihustuspüstol, rull, pintsel.
Mitte töödelda alla + 8°C (õhk ja pealispind).

Kuivamisaeg

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind tolmukuiiv 1-2 tunni möödudes, ülevärvitav 8 tunni pärast, täielikult kuivanud 2-3 päeva pärast.

Töötlemine ja kulu

Tolm, lahtised vanad värvikihid ja mustus sobiva tööriistaga põhjalikult eemaldada. Vanad värvikihid lihvida ning seejärel kanda pinnale 2 kihti Aqua Universal. Viimistlemata pealispinnad kruntida eelnevalt tootega Alpina Grundierung für Holz või Alpina Grundierung für Metall. Toode enne kasutamist korralikult läbi segada. Töövahendid puhastada pärast kasutamist vee ja seebiga. Kulu: 100-120 ml/m² kihi kohta.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Kruntkiht

Alpina Grundierung für Metall lahjendamata
Alpina Grundierung für Holz lahjendamata

Vahe- ja lõppkiht

Alpina AQUA UNIVERSAL lahjendamata

Koostis

Polüuretaan- /polüakrülaatvaik, titaandioksiid, silikaadid, vesi, glükoolid, glükoolleeter, esteralkohol, lisandid, konservandid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (kat A/d): 130 g/l. See toode sisaldab max 100 g/l LOÜ-d.

Aqua Universal

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Aluspinnad lihvida ja puhastada.
Mustus ja lahtised osakesed nagu õlid ja rasv eemaldada.

Mittekandvad värvkatted

Eemaldada täielikult kuni kandva aluspinnani.

| Aluspind | Kasutusala | Aluspinna ettevalmistus | Kruntkiht | Vahekiht | Lõppkiht |
|--------------------------|-------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| Puit, puitmaterjalid | sees | lihvida | Alpina Aqua Universal | -- | Alpina Aqua Universal |
| | väljas | lihvida | Alpina Grundierung für Holz | Alpina Aqua Universal | Alpina Aqua Universal |
| Raud, teras | sees/väljas | rooste eemaldada, lihvida, määrdeained eemaldada | Alpina Grundierung für Metall | Alpina Aqua Universal | Alpina Aqua Universal |
| Vask | sees | lihvida, määrdeained eemaldada | Alpina Grundierung für Metall | Alpina Aqua Universal | Alpina Aqua Universal |
| | väljas | | Alpina Grundierung für Metall | Alpina Aqua Universal | Alpina Aqua Universal |
| Alumiinium, vask | sees | lihvida, määrdeained eemaldada | Alpina Grundierung für Metall | Alpina Aqua Universal | Alpina Aqua Universal |
| | väljas | | Alpina Grundierung für Metall | Alpina Aqua Universal | Alpina Aqua Universal |
| Kõva- PVC | sees/väljas | lihvida, määrdeained eemaldada | Alpina Aqua Universal | -- | Alpina Aqua Universal |
| Betoon | sees/väljas | Võimalikud nakkumist takistavad ning jahused, liivased ained eemaldada | -- | Alpina Aqua Universal | Alpina Aqua Universal |
| Kandvad vanad värvkatted | sees/väljas | lihvida, puhastada | Kahjustatud kohad ette valmistada ja kruntida vastavalt aluspinnale | Alpina Aqua Universal | Alpina Aqua Universal |

Kulu

| | Pintsliga | Rulliga | Pihustiga |
|-------------------|-----------|---------|-----------|
| ml/m ² | 100 | 100-110 | 100-120 |

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu!

Söömine, joomine ja suitsetamine värvi kasutamise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Töövahendid puhastada koheselt pärast kasutamist vee ja seebiga. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2. Pihustussudu mitte sisse hingata. Kasutada kombifiltrit A2/P2. Arsti poole pöördudes võtta kaasa pakend või toote etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloor-2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3 : 1) segu ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone.

Säilitamine

Anumaid hoida tihedalt suletuna, jahedas, hästi ventileeritud kohas temperatuuril + 5 °C kuni + 20 °C. Originaalanumas säilitatav 24 kuud.

Jäätmekäitus

Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti. Kuivanud tootejäägid utiliseerida olmeprügina.

Tehniline informatsioon nr 386_D seisuga juuli 2018

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmunisel muutub käesolev trükkis kehtetuks.