



DIREKT AUF ROST MATT

Tootekirjeldus

Spetsiaalvärv raua ja terase viimistlemiseks sise- ja välitingimustes, kauakestvaks roostekaitseks.



TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

0,3 l; 0,75 l; 2,5 l

Toote eelised

Kauakestev roostekaitse
Väga hästi töödeldav
UV-kindlad matid värvitoonid

Omadused

Suurepärane nakkekruur, korrosioonikaitse ja värv ühes. Kõrge kattevõime, parim ilmastikukindlus ja väga hästi töödeldav. Kiiresti kuivav ja ülevärvitav. Optimaalne kaitse välitingimustes saavutatakse 3 õhukese kihi pealekandmisel. Sisetingimustes piisab 2 kihist. Töötlemisel ja kuivamisel vähese lõhnaga.

Sobivad aluspinnad

Raud ja teras (v.a tsingitud teras) aias ja majas, vanad kandvad värvikihid (v.a akrüül- ja pulberlakid). Ei sobi tugeva või pideva niiskuskooormusega pindadele ega roostet soodustavate ainete, nt soolade ja hapete, mõju korral.

Värvitoonid/toonimine

Valge (RAL 9010)
Helehall (RAL 7001)
Must (RAL 9005)
Tumeroheline (RAL 6005)
Antratsiithall (RAL 7016)
Pruun (RAL 8011)
Punane (RAL 3000)

Läikeaste

Matt

Töövahendid/temperatuur

Pinnale kanda pintsliga, rulliga või pihustiga.
Mitte töödelda, kui temperatuur on alla +5°C (õhk ja pealispind).
Töövahendid puhastada koheselt lakibensiiniga.

Kuivamisaeg

+20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind tolmukuiv 4-5 tunni möödudes, ülevärvitav 8 tunni pärast.

Kulu ja töötlemine

Lahtine rooste ja mustus sobiva tööriistaga eemaldada. Pindu mitte eelnevalt lihvida. Toode korralikult läbi segada, pinnale kanda pintsliga, rulliga või pihustamismeetodil minimaalselt +5°C juures. Tööriistad puhastada lakibensiiniga. Materjalikulu 90 ml/m² kihi kohta.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Kruur

Lahjendamata Alpina DIREKT AUF ROST MATT

Vahekiht ja lõppviimistlus

Lahjendamata Alpina DIREKT AUF ROST MATT

Koostis

Alküüdvaik, lakibensiin, pigment, mineraalsed täiteained, lisandid, korrosioonikaitsepigmentid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (kat A/i): 500 g/l. Käesolev toode sisaldab < 500 g/l LOÜ-d.

DIREKT AUF ROST MATT

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Raud- ja teraspealispindadelt eemaldada lahtine rooste lihvimise teel (kinnist roostet pole vaja eemaldada). Samuti eemaldada mustus ja nakkumist takistavad ained nagu nt õlid ja rasvad.

Mittekandvad värvkatted

Mittekandvad vanad värvikihid eemaldada kuni kandva aluspinnani.

| Aluspind | Kasutusala | Aluspinna ettevalmistus | Krunt | Vaheviimistlus | Lõppviimistlus |
|---|---------------|--|---|--|----------------------|
| Raud, teras | Sise/välisööd | Lihvida, eemaldada lahtine rooste ja rasv, puhastada | Direkt auf Rost Matt | Direkt auf Rost Matt (ainult välisöödel) | Direkt auf Rost Matt |
| Vanad kandvad värvikihid (v.a akrüül- ja pulberlakid) | Sise/välisööd | Lihvida/töödelda leelisega, puhastada | Kahjustatud pinnad vastavalt aluspinnale eeltöödelda ja kruntida. | Direkt auf Rost Matt (ainult välisöödel) | Direkt auf Rost Matt |

Kulu

| | Pintsel | Rull | Pihusti |
|-------------------|---------|--------|---------|
| ml/m ² | 90 | 90-100 | 100-120 |

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu!

Tuleohtlik vedelik ja aur. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust ja lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. Auru/aerosooli mitte sisse hingata. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist ümbritsevasse keskkonda. Sisaldab neodekaanhapet, koobaltsoola, ftaalhappe anhütriidi. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna hästi ventileeritud kohas. Õhutemperatuur ei tohi langeda alla +5°C ega tõusta üle +20°C. Suletud originaalanumas säilitatav 5 aastat.

Jäätmekäitlus

Sisu ja pakend käidelda kohalike eeskirjade kohaselt. Jäätmekäitlusesse viia ainult täiesti tühjad anumad.

Tehniline informatsioon nr 312_D seisuga veebruar 2018

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmunisel muutub käesolev trükis kehtetuks.