



Grundierung

Augstvērtīgam rezultātam

Alpina Grunts iekšdarbiem un ārdarbiem

Produkta apraksts:

Lietošanai gatava, dziļas iedarbības grunts minerālām pamatnēm ārdarbos. Grunts izmantošana samazina turpmāku krāsas patēriņu un nodrošina vienmērīgu klājumu. Īpaši piemērota fasādēm ar kaļķa-cementa apmetumu, kā arī minerālām pamatnēm iekšdarbos. Grunts optiski vienmērīgām virsmām.



ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

2,5; 10 l

Produkta priekšrocības:

labs pamats visām Alpina iekšdarbu un fasādes krāsām samazina apdares materiālu patēriņu

Īpašības:

- gute Eindringtiefe
- atšķaidāma ar ūdeni
- videi draudzīga
- viegli uzklājama
- uzlabo klājuma noturību un virsmas saķeri ar klājuma materiālu
- samazina turpmāku klājuma materiālu patēriņu

Piemērotas pamatnes:

- Minerālās pamatnes
- kaļķa-cementa apmetumi
 - ģipša apmetumi / ģipškartons
 - kaļķa smilšakmens
 - ķieģeļi / betons
- Veci nestspējīgi pārklājumi
- dispersijas krāsas; dispersijas špakteles; dispersijas apmetumi

Krāsu toni/ tonēšana:

Caurspīdīga - pēc nožūšanas

Spīduma pakāpe:

Žūstot - zīdaini matēta

Darbarīki / temperatūra:

Grunti rūpīgi samaisīt / sakratīt. Iestrādāt ar birsti vai izsmidzināt, pēc tam iestrādājot ar birsti. Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma sausa un lietus droša pēc apm. 2 stundām, pārkrāsojama pēc apm 4-6 stundām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

Patēriņš:

10 litri uz apm. 60 m² (apm. 150 ml/m²) vienā kārtā uz gludas pamatnes ar normālu uzsūktspēju. Uz raupjām pamatnēm patēriņš atbilstoši lielāks. Precīza patēriņa noteikšanai veikt paraugklājumu.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Pamatklājums:

Alpina Grunts

Atkarībā no pamatnes uzsūktspējas uzklāt neatšķaidītu vienā vai divās kārtās. Ja nepieciešams un stipri uzsūcošām pamatnēm uzklāt atšķaidītu ar ūdeni līdz 10% no tilpuma. Izvairīties no spīdīgas virsmas veidošanās (materiāls uzklāts par daudz). Uzklājot izsmidzinot, nekavējoties iestrādāt ar birsti.

Sastāvs:

Mākslīgo sveķu dispersija, ūdens, piedevas.
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/h): 30 g/l. Produkts satur < 10 g/l GOS (VOC).

GRUNDIERUNG

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Pilnībā noņemt sūnas, aļģes, laikstākļu ietekmē radušās brīvās daļiņas un netīrumu nogulsnes mehāniski vai nomazgājot ar augstspiediena strūklu. Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, sausai, tīrai, nestspējīgai un bez atdalošām vielām.

Kaļķa-cementa apmetumi:

Jaunus apmetumus atstāt neapstrādātus 4 nedēļas. Cieti, normāli uzsūcoši apmetumi pārklājami uzreiz bez iepriekšējas apstrādes. Uz rupji porainiem, uzsūcošiem, viegli drūpošiem apmetumiem uzklāt Alpina Grundierung. Stipri uzsūcošus, miltainus apmetumus divreiz gruntēt "slapjš slapjā" ar Alpina Grundierung.

Betons:

Betona virsmas ar netīrumu nogulsniem vai ar saistvielas plēvīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens augstspiediena strūklu. Vāji uzsūcošas un gludas virsmas uzreiz pārklājam ar Alpina krāsām. Normāli un stipri uzsūcošas virsmas vispirms gruntēt ar Alpina Grundierung.

Ķieģeļu un mūra sienas:

Krāsošanai piemēroti tikai sala izturīgi fasādes akmeņi vai klinkera ķieģeli bez kaļķa pieslēgumiem. Mūrim jābūt bez plaisām, sausam un bez sāļiem. Stiprāk uzsūcošām pamatnēm uzklāt Alpina Grundierung.

Ģipša apmetumi, ģipškartons, dispersijas špakteles:

Noslīpēt cieto kalcītu kārtu uz špakteles un apmetuma, pāršpaktelēt plāksņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt putekļus, pēc slīpēšanas vienmēr gruntēt ar Alpina Grundierung. Stipri uzsūcošas ģipša pamatnes gruntēt ar Alpina Grundierung, atšķaidītu 1:2 ar ūdeni.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Noņemt pilnībā, izmantojot slīpēšanu, slaucīšanu, nokasīšanu, nomazgāšanu ar ūdens spiediena strūklu vai līdžīgu metodi. Veicot mitro tīrīšanu, virsmām pirms tālākas apstrādes ļaut labi nožūt. Gruntēt ar Alpina Grundierung.

Pelējuma, nikotīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar Alpina Grundierung gegen Schimmel, pēc tam uzklāt Alpina Küche un Bad. Nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķi: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

Vietas ar defektiem:

Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar Alpina smalkgraudaino špakteli. Lielus bojājumus izlabot ar piemērotu remonta javu. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Grundierung.

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Sargāt no bērniem. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Nēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un ziepēm. Neieelpot tvaikus un aerosolu.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija:

Šķidrās materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā sadzīves atkritumi.

TI Nr. 280_LV 2014. gada februāris

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.