



## STRUCTUR EFFEKT

Smalkgraudaini strukturētām virsmām

### Produkta apraksts:

Balta strukturās dispersijas krāsa spilgtām, smalki strukturētām virsmām iekšdarbos



ColorMix

## ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

### Iepakojums:

5 l; 10 l

### Produkta priekšrocības:

Smalki strukturētu virsmu veidošanai  
Labi maskē nelielus virsmas defektus  
Nodilumizturīga

### Īpašības:

- atšķaidāma ar ūdeni
- bez aromāta un ar samazinātu emisiju
- videi draudzīga
- viegli uzklājama un strukturējama
- izgreznojama ar Alpina Effekt lazūrām

### Piemērotas pamatnes:

Minerālās pamatnes  
– kaļķa-cementa apmetumi  
– ģipša apmetumi  
– ģipškartons  
– ķieģeļi / betons  
Veci nestspējīgi pārklājumi  
– dispersijas krāsas; dispersijas špakteles; dispersijas apmetumi  
– struktūrtapetes

### Krāsu toni/ tonēšana:

Balta

Var tonēt automātiski ColorExpress sistēmā vai ar rokām ar Alpina Kolorant daudzos krāsu toņos.

Tonējot ar rokām, samaisīt kopā visus iepakojumus, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām

### Spīduma pakāpe:

Matēta

### Darbarīki / temperatūra:

Krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar rullīti, pēc tam apstrādāt ar Alpina birsti, vai modelēt ar Alpina Effekt ķelli. Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

### Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma ir pilnībā sausa pēc 12 stundām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

### Patēriņš:

**Apm. 3,0 m<sup>2</sup>/l** vienam klājumam vienā kārtā - špakteles tehnikā atkarībā no slāņa biezuma atbilstoši vairāk. Patēriņš ir atkarīgs no struktūras. Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma klājumu.

### Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

#### Gruntējums:

Ļoti tumšas vai kontrastainas virsmas iepriekš apstrādāt ar Alpina in-house Style 3.

#### Nobeiguma pārklājums:

Alpina Struktur Effekt labi samaisīt un vienmērīgu izrullēt ar Alpina rullīti. Pēc vēlmes mitro virsmu krustām šķērsām papildus apstrādāt ar Alpina birsti. Špakteles optikas iegūšanai Alpina Struktur Effekt uzklāt nedaudz biežākā kārtā un vēl mitro virsmu pēc 5 līdz 10 minūtēm modelēt ar Alpina-Effekt-ķelli. Lai izvairītos no pārlaidumiem, savienotas virsmas pārklāt, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem.

#### Sastāvs:

Mākslīgo sveķu dispersija, ūdens, minerālās pildvielas un pigmenti, piedevas.  
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 30 g/l. Produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).



## STRUCTUR EFFEKT

## PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

**Pamatnes sagatavošana:**

Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no atgrūdošām vielām. Ļoti tumšas vai kontrastainas virsmas iepriekš apstrādāt ar Alpina In-House Style 3.

**Kaļķa-cementa apmetumi:**

Jaunus apmetumus atstāt neapstrādātus 4 nedēļas. Cieti, normāli uzsūcoši apmetumi pārklājami uzreiz bez iepriekšējas apstrādes. Uz rupji porainiem, uzsūcošiem, viegli drūpošiem apmetumiem vispirms uzklāt grunti Alpina Grundierung. Stipri uzsūcošus, miltainus apmetumus divreiz gruntēt "slapjš slapjā".

**Ģipša apmetumi, ģipškartons, dispersijas špakteles:**

Noslīpēt cieto kalcītu kārtu uz špakteles un apmetuma, pāršpaktelēt plāksņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt putekļus, pēc slīpēšanas vienmēr gruntēt ar Alpina Grundierung.

**Betons:**

Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt

**Ķieģeļu un mūra sienas:**

Krāsošanai piemēroti tikai sala izturīgi fasādes akmeņi vai klinkera ķieģeļi bez kaļķa pieslēgumiem. Mūrim jābūt bez plaisām, sausam un bez sāļiem. Gruntēt ar Alpina In-House Style 3.

**Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:**

Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas un lakas pārklājumus uzraupināt.

**Pārklājumi ar vāju nestspēju:**

Alkīda/ akrila un dispersijas krāsas ar vāju nestspēju vai maksimālo sveķu apmetuma pārklājumus, līmes krāsu klājumus, atlupušas tapetes pilnībā noņemt. Gruntējums ar Alpina Grundierung.

**Pelējuma, nikotīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:**

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma grunti, pēc tam uzklāt Alpina Küche und Bad. Nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķi: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

**Vietas ar defektiem:**

Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar Alpina smalkgraudaino špakтели. Lielus bojājumus izlabot ar piemērotu remonta javu. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Grundierung.

## CITA INFORMĀCIJA

**Uzmanību:**

Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Satur 1,2-benzotiazolīn-3-onu, reakcijas masu: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-4-izotiazolīn-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

**Uzglabāšana:**

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

**Likvidācija:**

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

**TI Nr. 095\_LV 2019. gada janvāris**

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.