

Alpina COLOR Fassadenfarbe

Ilgstoša aizsardzība pret laikapstākļiem.
Fasādes aizsardzība plašā krāsu gammā.

Produkta apraksts:

Matēta ūdeni atgrūdoša dispersijas krāsa fasādes noformējumam plašā toņu izvēlē. Krāsa labi nosedz virsmu, un tonis ir ilgstoši noturīgs. Efektīvi aizsargā no laikapstākļu ietekmes. Krāsa ilgnoturīgām apmetuma, ķieģeļu un betona fasādēm.



ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

Bāze 1: 2,5; 10 l

Bāze 3: 2,35; 9,4 l (pēc tonēšanas 2,5; 10,0 l)

Produkta priekšrocības:

- ļoti laba aizsardzība pret laikapstākļiem
- ļoti laba krāsu toņu noturība

Īpašības:

Fasāde saglabā savu efektu pat ar lielu nokrišņu slodzi
Ļoti difūzs, V1 klase saskaņā ar DIN EN 1062 (< 0,1 [(kg/(m² h_{0,5}))])
Ūdens tvaiku difūzijas līmenis saskaņā ar DIN EN 1062 2. daļu atbilst sdH₂O vērtībai < 0,14 m.

Piemērotas pamatnes:

- Minerālās pamatnes
- kaļķa-cementa apmetumi
- ģipša apmetumi / ģipškartons
- kaļķa smilšakmens
- ķieģeļi / betons

Krāsu toņi/ tonēšana:

Bāze 1: balta

Bāze 3: caurspīdīga

Bāze 1 lietojama gan balta, gan tonēta plašā izvēlē gaišos toņos manuāli ar Alpina Kolorant vai tonēšanas iekārtā. Bāze 3 tonējama tumšos toņos tonēšanas sistēmā.

Spīduma pakāpe:

Matēta (DIN EN 1062)

Darbarīki / temperatūra:

Krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C un 65% rel. gaisa mitruma virsma sausa pēc 4-6 stundām, noturība pret laikapstākļiem pēc 24 st. Pilnīgi sausa un elastīga pēc 3 dienām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

Patēriņš:

Apm. 140 ml/m² vienā kārtā, uz gludas pamatnes, ar normālu uzsūktspēju. Uz raupjām pamatnēm patēriņš atbilstoši lielāks.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Starposma klājums:

Alpina Fassaden Weiss lietojams nešķaidīts, bet ja nepieciešams var šķaidīt ar maks. 10% ūdens.

Nobeiguma klājums:

Krāsa lietojama neatšķaidīta, jeb maks. atšķaidīta ar 5% ūdeni. Ja nepieciešams gruntēt, izmantot piemērotu grunti ārdarbiem.

Sastāvs:

Sintētisko sveķu dispersija, pigmenti, minerālu pildvielas, ūdens, piedevas. EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 40 g/l. Produkts satur < 40 g/l GOS (VOC).



Alpina COLOR Fassadenfarbe

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, sausai, tīrai, nestspējīgai un bez atdalošām vielām.

Kaļķa-cementa apmetumi:

Jaunus apmetumus atstāt neapstrādātus 4 nedēļas. Vietām, kur papildus uzklāts apmetums, jābūt labi sacietējušām un izžuvušām. Uz rupji porainiem, uzsūcošiem, viegli drūpošiem apmetumiem uzklāt piemērotu grunti. Stipri uzsūcošus, miltainus apmetumus divreiz gruntēt "slapjš slapjā".

Betons:

Betona virsmas ar netīrumu nogulsniem vai ar saistvielas plēvīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens augstspiediena strūklu. Vāji uzsūcošas un gludas virsmas gruntēt ar piemērotu grunti ārdarbiem.

Ķieģeļu un mūra sienas:

Krāsošanai piemēroti tikai sala izturīgi fasādes akmeņi vai klinkera ķieģeļi bez kaļķa pieslēgumiem. Mūrim jābūt bez plaisām, sausam un bez sāļiem. Pamatklājumam gruntēt ar Alpina Fassaden Weiss, atšķaidītu ar ūdeni.

Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:

Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsas klājumus uzraupināt. Netīrus, krītainus vecos krāsojumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu. Pamatklājumam uzklāt Alpina COLOR Fassaden Farbe, atšķaidītu ar ūdeni līdz 5% no tilpuma, vai piemērotu grunti.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Noņemt pilnībā, izmantojot slīpēšanu, slaucīšanu, nokasīšanu, nomazgāšanu ar ūdens spiediena strūklu vai līdzīgu metodi. Veicot mitro tīrīšanu, virsmām pirms tālākas apstrādes jāatlabi nožūt. Ja nepieciešams gruntēt.

Virsmas ar sāls izsvīdumiem:

Sāls izsvīdumus notīrīt ar birsti. Gruntēt ar grunti uz šķīdinātāja bāzes. Pārklājot virsmas ar sāls izsvīdumiem, nevar tikt garantēta ilgstoša pārklājuma saķere, resp. sāls izsvīdumu izolēšana.

Vietas ar defektiem:

Mazas bojājumu vietas izlabot ar piemērotu fasādes špakteli. Lielus bojājumus līdz 20 mm vislabāk izlabot ar remonta javu. Izlabotās vietas pārgruntēt.

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Censties neieelpot tvaikus vai izgarojumus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargbrilles. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur metilizotiazolinonu un benzotiazolinonu.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija:

Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

TI Nr. 11181_D Stand: Decembris 2021

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.