



## STURM-OPTIK

Metāliski vizuļoŝam efektam

### Produkta apraksts:

Efektkrāsa ar kvarca smilŝu piedevu izteiksmitgā metālisks optikas veidoŝanai uz sienām iekŝdarbos.



## ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

### Iepakojums:

1 l

### Produkta priekŝrocības:

Metālisks vizuļoŝa optika

### Īpaŝības:

- atŝkaidāma ar ūdeni
- praktiski bez smakas
- viegli iestrādājama
- mazgājama

### Piemērotas pamatnes:

- Minerālās pamatnes
- kaļķa-cementa apmetumi
  - ģipŝa apmetumi
  - ģipŝkartons
  - ķieģeļi / betons
- Veci nestspējīgi pārklājumi
- dispersijas krāsas; dispersijas ŝpakteles; dispersijas apmetumi
  - struktūrtapetes

### Krāsu toni/ tonēŝana:

Sudrabs  
Antracīts

### Sastāvs:

Poliakrilāta sveķi, pārļu spīduma pigmenti (alumīnijs), krāsu pigmenti, kvarca smiltis, ūdens, krāsas plēvi veidoŝs palīgīdzeklis, piedevas, konservanti (metilzotiazolinons, benzozotiazolinons)  
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam ŝajā produktā (Kat. A/a): 30 g/l. Produkts satur < 30 g/l GOS (VOC).

### Spīduma pakāpe:

Mainīga, no matēta līdz spīdīgam

### Darbarīki / temperatūra:

Uzklāt ar lielu otu (rekomendējam izmantot Alpina otu).  
Neveikt iestrādi, ja temperatūra ir zem +5°C.  
Darbarīkus mazgāt ar ūdeni tūlīt pēc lietoŝanas.

### Žūŝanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma ir apžuvusi pēc 4-6 stundām, pilnībā izžuvusi pēc 12 stundām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūŝanas laiks pieaug.

### Patēriņš:

**Apm. 10 m<sup>2</sup>/l (apm.100 ml/m<sup>2</sup>)** uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām patēriņš ir atbilstoŝi lielāks.  
Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma klājumu

### Klājuma uzbūve/ atŝkaidīŝana:

#### Gruntējums:

Stipi uzsūcoŝas pamatnes gruntēt ar Alpina Grundierung. Uz kontrastainām pamatnēm ieteicams uzklāt kādu no Alpina dispersijas krāsām, piemēram, Alpina in-House Style 3.

#### Pamatklājums:

Alpina Sturm-Optik uzklāt neatŝkaidītu vienā kārtā, izmantojot Alpina otu. Virsmas struktūru veido ar otu uzklāŝanas brīdī, uzklājot materiālu dažādos virzienos. Pirms uzklāŝanas materiālu rūpīgi samaisīt.  
Lai izvairītos no redzamām salaidumu vietām, pārklājot lielākas vienlaidu platības iesakam darbu veikt divatā.



## STURM-OPTIK

## PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

**Pamatnes sagatavošana:**

Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, tīrai, ar labu nestspēju, brīvai no atgrūdošām vielām. Stipri uzsūcošas pamatnes gruntēt ar Alpina Grundierung. Ir pieļaujama arī materiāla uzklāšana uz raupjām virsmām, bet tādā gadījumā jārēķinās, ka pamatnes struktūra paliks redzama.

**Kaļķa-cementa apmetumi:**

Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt pēc nošpaktelēšanas un gruntēšanas. Uz rupji porainām, birstošām, uzsūcošām apmetuma virsmām pirms tam uzklāt gruntējumu ar Alpina Grundierung.

**Ģipša apmetumi, ģipskartons, dispersijas špakteles:**

Noslīpēt cieto kalcītu kārtu uz špakteles un apmetuma, pāršpaktelēt plāksņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt putekļus, pēc slīpēšanas vienmēr gruntēt ar Alpina Grundierung.

**Betons:**

Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt, pēc tam apstrādāt kā kaļķa -cementa apmetumus

**Ķieģeļu un mūra sienas:**

Pirms pārklāšanas nošpaktelēt.

**Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:**

Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas un lakas pārklājumus uzraupināt.

**Pārklājumi ar vāju nestspēju:**

Alkīda/ akrila un dispersijas krāsas ar vāju nestspēju vai maksimālo sveķu apmetuma pārklājumus, līmes krāsu klājumus, atlupušas tapetes pilnībā noņemt. Gruntējums ar Alpina Grundierung. Tapetēm ar labu saķeri jābūt vismaz vienu reizi pārklātām ar dispersijas krāsu.

**Pelējuma, nikoīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:**

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma grunti, pēc tam uzklāt Alpina Küche und Bad. Nikoīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķi: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinājošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

**Vietas ar defektiem:**

Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar smalkgraudainu špakteli. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Grundierung.

## CITA INFORMĀCIJA

**Uzmanību:**

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Satur 1,2-benzizotiazolīn-3-onu, reakcijas masu: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-4-izotiazolīn-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

**Uzglabāšana:**

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

**Likvidācija:**

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

**TI Nr. 13355\_LV 2019. gada janvāris**

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.