

Alpinaweiss Das Original

Euroopa enim ostetud sisevärv

Tootekirjeldus

Värv seinte ja lagede kvaliteetseks ning pesemiskindlaks viimistlemiseks. Minimeeritud emissiooniga tippklassi sisevärv. Sobib kasutamiseks kõigis tundlikes elu- ja tööruumides nii esmakordseks värvimiseks kui ka remonditöödeks – ebameeldivaid lõhnu ei eraldu ei töötlemise ega ka kuivamise ajal.



TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

1L, 4L, 10L

Läikeaste

Matt

Toote eelised

- Hästi kattev sisevärv
- Perfektn valge
- Väike kulu
- Kerge pinnale kanda

Töövahendid/temperatuur

Värv korralikult läbi segada. Pinnale kanda pintsliga, rulli või pihustiga. Töövahendid puhastada pärast kasutamist vee ja seebiga. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla +5 °C (õhk ja pealispind).

Omadused

- Kerge töödelda
- Väga hea kattevõime
- Kiiresti kuivav
- Veega lahjendatav
- Vähesed lõhnad, keskkonnasõbralik ja minimeeritud emissiooniga
- Difusioonivõimeline
- Nakkekindel, ei kolletu
- Kattevõimeklass 1
- Märghõrdekindlus, klass 2 DIN 53778 järgi

Kuivamisaeg

Temperatuuril +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on pealispind kuiv ja ülevärvitav 4-6 tunni möödudes. Täielikult kuivanud ja koormatav umbes 1 päeva pärast. Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Sobivad aluspinnad

- Mineraalsed krohvid
- Kipskartongplaadid
- Lubiliivakivi ja müüritis
- Betoon
- Vanad kandvad viimistluskihid

Kulu

10 liitrit piisab ca 70 m² (ca 140 ml/m²) normaalse imamisvõimega sileda aluspinna ühekordseks katmiseks. Karedatel pindadel on kulu suurem.

Värvitoonid/toonimine

Valge.
Toodet on võimalik toonida Alpina Coloriga.

Viimistluse ülesehitus / lahjendamine

Pinnale kanda küllastunud ühtlane kiht värvi, max 5% veega lahjendatult. Kontrastsete pindade korral kanda pinnale kruntkiht, max 5% veega lahjendatult. Tugevalt või ebaühtlase imavusega pinnad kruntida tootega Alpina Grundierung. Viimistlustööd teha märg- märjale meetodil ühes tööetapis.

Koostis

Polüvinüülatsetaat- disperisoon, titaandioksiid, silikaadid, kaltsiumkarbonaat, vesi, lisandid, konservandid (metüülisotiasoloon, bensisotiasoloon, hõbekloriid). Sisaldab 1,2- bensisotiasoliin-3(2H)- ooni, 2-metüül-2H-isotiasoliin-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone.



Alpinaweiss Das Original

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

Lubi-tsementkrohvid

Tugevad, normaalse imavusega krohvid katta ilma eelnevalt töötlemata. Jämedapoorilised, suure imavusega, kergelt liivased krohvid kruntida tootega Alpina Grundierung. Kipsi sisaldavad siledapinnalised valmiskrohvid lihvida, tolmu eemaldada ja seejärel pind kruntida.

Kipskartongplaadid

Pahtliservad maha lihvida, kruntida tootega Alpina Grundierung.

Lubiliivakivi/müüritis

Katta eelneva töötlemiseta.

Värvimata jämedakiuline, reljeefne või reljeeftrükiga pabertapeedid

Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta. Lahtised tapeedid tuleb täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijääd. Kruntkiht tootega Alpina Grundierung.

Kandvad email- või dispersioonvärvkatted

Üle võib töödelda üksnes väikese imavusega matte kattekihte. Kõrgläikega vanad värvkatted tuleb esmalt korralikult karestada ja seejärel üle värvida.

Mittekandvad värvkatted

Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kraapimise või muu sobiva meetodiga. Tolmu eemaldada.

Hallitus, nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapekid

Hallitus ja seened eemaldada märjalt harjamise, hõõrumise või kraapimisega. Töödeldud pind pesta hallitusvastase vahendiga ning lasta korralikult kuivada. Puhastatud pinnad värvida tootega Alpina Kitchen and Bath. Nikotiiniplekkidega pind korralikult puhtaks pesta ja kuivada lasta. Vajadusel kruntida pind sobiva isoleeriva krundiga.

Defektid

Väikesed defektid parandada sobiva pahtlimassiga. Paranduskohad kruntida üle tootega Alpina Grundierung.

Betoon

Lahtised, jahused ja liivased osakesed harjamise teel eemaldada.

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pihustussudu mitte sisse hingata. Kasutada kombifiltrit A2/P2. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine värvi kasutamise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Pakendeid hoida jahedas, kuid kaitsta külma eest. Juba avatud pakendeid hoida tihedalt suletuna.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia ainult täiesti tühjad anumad. Vedelad materjalijäädid viia vanade värvide ja lakkide kogumispunkti, kuivanud jäädid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmete või olmeprügina.

Tehniline informatsioon nr 2010 seisuga jaanuar 2018

Käesolev tehniline informatsioon on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud kasutuseesmärgile konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub see trükkis kehtetuks.