

## IMPRESSION EFFEKT

Izteiksmīgi strukturētām virsmām

### Produkta apraksts:

Dispersijas krāsa uzklāšanai ar rullīti augstvērtīgu dekoratīvo sienu noformējumu iegūšanai iekšdarbos. Viegli uzklājama struktūras dispersijas krāsa spilgtai virsmas optikai.



ColorMix

## ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

### Iepakojums:

5 l; 10 l

### Spīduma pakāpe:

Matēta

### Produkta priekšrocības:

Izteiksmīgu struktūru veidošanai  
Labi maskē nelielus virsmas defektus  
Nodilumizturīga

### Darbarīki / temperatūra:

Krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar rullīti, pēc tam apstrādāt ar Alpina birsti, vai modelēt ar Alpina Effekt kēlli. Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

### Īpašības:

- atšķaidāma ar ūdeni
- bez aromāta un ar samazinātu emisiju
- videi draudzīga
- viegli uzklājama un strukturējama
- izgreznojama ar Alpina Effekt lazūram
- elpojoša
- ar augstu noslogojamību

### Žūšanas laiks:

Pie +20°C un 65% rel. gaisa mitruma virsma ir sausa pēc 12 stundām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

### Piemērotas pamatnes:

Minerālās pamatnes  
- kaļķa-cementa apmetumi  
- ģipša apmetumi  
- ģipškartons  
- kieģeļi / betons  
Veci nestspējīgi pārklājumi  
- dispersijas krāsas; dispersijas špakteles; dispersijas apmetumi  
- struktūrtapetes

### Patēriņš:

Apm. 2,0 m<sup>2</sup>/l vienam klājumam vienā kārtā - špakteles tehnikā atkarībā no slāņa biezuma atbilstoši vairāk. Patēriņš ir atkarīgs no struktūras. Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma klājumu.

### Krāsu toni/ tonēšana:

Balta

### Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Var tonēt automātiski ColorExpress sistēmā vai ar rokām ar Alpina Kolorant daudzos krāsu tonos.

### Gruntējums:

Loti tumšas vai kontrastainas virsmas iepriekš apstrādāt ar Alpina in-house Style 3.

Tonējot ar rokām, samaisīt kopā visus iepakojumus, lai izvairītos no krāsu tonu atšķirībām

### Nobeiguma pārklājums:

Alpina Impression Effekt labi samaisīt un vienmērīgi izrullēt ar Alpina rullīti. Pēc vēlmes mitro virsmu apstrādāt krustu šķērsu ar Alpina-birsti vai pēc 5 līdz 10 minūtēm individuāli modelēt ar Alpina Effekt-kēlli. Lai izvairītos no pārlaidumiem, savienotas virsmas pārkāt, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem.

### Sastāvs:

Mākslīgo sveku dispersija, ūdens, minerālās pildvielas un pigmenti, piedevas.

EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 30 g/l. Produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).

## IMPRESSION EFFEKT

### PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

#### Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, tīrai, ar labu nestspēju un būtvai no atgrūdošām vielām. Ļoti tumšas vai kontrastainas virsmas iepriekš apstrādāt ar Alpina In-House Style 3.

#### Nestspējīgi alkīda/akrlīa vai dispersijas krāsu pārklājumi:

Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas un lakanas pārklājumus uzraupināt.

#### Kaļķa-cementa apmetumi:

Jaunus apmetumus atstāt neapstrādātus 4 nedēļas. Cieti, normāli uzsūcoši apmetumi pārklājami uzreiz bez iepriekšējas apstrādes. Uz rupji porainiem, uzsūcošiem, viegli drūpošiem apmetumiem vispirms uzklāt gruntsi Alpina Grundierung. Stipri uzsūcošus, militainus apmetumus divreiz gruntēt "slapjš slapjā".

#### Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Alkīda/ akrlīa un dispersijas krāsas ar vāju nestspēju vai mākslīgo sveku apmetuma pārklājumus, līmes krāsu klājumus, atlupušas tapetes pilnībā noņemt. Gruntējums ar Alpina Grundierung.

#### Ģipša apmetumi, ģipškartons, dispersijas špakteles:

Noslīpēt cieto kalcītu kārtu uz špakteles un apmetuma, pāršpaktelēt plākšņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt putekļus, pēc slīpēšanas vienmēr gruntēt ar Alpina Grundierung.

#### Pelējuma, nikotīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucišanu, nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma gruntsi, pēc tam uzklāt Alpina Küche und Bad. Nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķi: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķidinošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam gruntēt ar piemērotu izolējošo gruntsi.

#### Betons:

Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt

#### Vietas ar defektiem:

Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar Alpina smalkgraudaino špakteli. Lielus bojājumus izlabot ar piemērotu remonta javu. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Grundierung.

### CITA INFORMĀCIJA

#### Uzmanību:

Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Satur 1,2-benzotiazolīn-3-onu, reakcijas masu: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-4-izotiazolīn-3-onu. Var izraisīt alergisku reakciju.

#### Likvidācija:

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

#### Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojušā.

#### TI Nr. 224\_LV 2019. gada janvāris

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatnī daudzveidību un katras konkrētā objekta īpathības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.