



MARMOR EFEKT

Spoguļgluda marmora efektam

Produkta apraksts:

Ar dispersiju saistīta špakteles masa krāsainām, dzīvi spīdīgām iekšdarbu virsmām. Spoguļspīdīgu virsmu veidošanai, izmantojot izlīdzināšanas tehniku.



ColorMix

ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

2,5 l; 5 l

Produkta priekšrocības:

Marmoram līdzīga efekta veidošanai
Spoguļgludas sienas iegūšanai bez papildus pārklājumiem
Viegli kopjama

Īpašības:

- atšķaidāma ar ūdeni
- puscaurspīdīga
- atspīdums bez papildus pārklājuma.
- racionāla un droša iestrādes tehnika
- automātiski tonējamā ColorExpress sistēmā
- viegli kopjama
- ar difūzijas un sorbcijas spēju

Piemērotas pamatnes:

Izmantojama uz gludām iekšdarbu virsmām, kas ir piemērotas dispersijas krāsām.

Krāsu toni/ tonēšana:

Bālgani puscaurspīdīga.
Var tonēt automātiski ColorExpress sistēmā.

Spīduma pakāpe:

Atkarībā no uzklāšanas veida, zīdaini spīdīga līdz spīdīga

Darbarīki / temperatūra:

Iestrādei iesakām izmantot neabrazīvu augstvērtīgā tērauda špakтели (atsperes špakтели ar dubulto loksni) Alpina Marmor Effekt ekonomiskai un racionālai uzklāšanai. Špakteles lāpstiņu pirms tam piesīpēt ar mitrās slīpēšanas papīru (graudainība 400-600) un nedaudz noapaļot malas. Neveikt iestrādi, ja temperatūra ir zem +5°C. Darbarīkus mazgāt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma ir pilnībā sausa pēc 12 stundām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

Patēriņš:

Apm. 5-6 m²/l 2 špakteles klājumiem atkarībā no pamatnes īpašībām.
Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma klājumu

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Gruntējums:

Atkarībā no pamatnes raupjuma uzklāt 1 līdz 2 kārtas smalkgraudainas špakteles, nosīpēt un gruntēt ar Alpina Gruniderung.

Nobeiguma pārklājums:

Klājums divās kārtās ar augstvērtīga tērauda špakteles lāpstiņu. Pirmo klājumu uzšpaktelēt uz visas virsmas pēc iespējas plānā kārtā. Pēc nožūšanas un špakteles pēdu noņemšanas uzklāt otru klājumu. Beigās pēc vieglas nožūšanas virsmu noblīvēt, velkot slīpi novietotu špakteles lāpstiņu. Tad arī veidojas vēlamais spīdums.

Sastāvs:

Mākslīgo sveķu dispersija, ūdens, minerālās piedevas un pigmenti, piedevas.
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 30 g/l. Produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).

MARMOR EFEKT

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no atgrūdošām vielām. Atkarībā no pamatnes raupjuma, uzklāt 1-2 kārtas smalkgraudainas špakteles, noslīpēt un gruntēt ar Alpina Grundierung.

Kaļķa-cementa apmetumi:

Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt pēc nošpaktelēšanas un gruntēšanas. Uz rupji porainām, birstošām, uzsūcošām apmetuma virsmām pirms tam uzklāt gruntējumu ar Alpina Grundierung.

Ģipša apmetumi, ģipškartons, dispersijas špakteles:

Noslīpēt cieto kalkītu kārtu uz špakteles un apmetuma, pāršpaktelēt plāksņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt putekļus, pēc slīpēšanas vienmēr gruntēt ar Alpina Grundierung.

Betons:

Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt, pēc tam apstrādāt kā kaļķa -cementa apmetumus

Ķieģeļu un mūra sienas:

Pirms pārklāšanas nošpaktelēt.

Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:

Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas un lakas pārklājumus uzraupināt.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Alkīda/ akrila un dispersijas krāsas ar vāju nestspēju vai mākslīgo sveķu apmetuma pārklājumus, līmes krāsu klājumus, atlupušas tapetes pilnībā noņemt. Gruntējums ar Alpina Grundierung.

Pelējuma, nikoīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma grunti, pēc tam uzklāt Alpina Küche und Bad. Nikoīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķi: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

Vietas ar defektiem:

Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar Alpina smalkgraudaino špakteli. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Grundierung.

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Satur 1,2-benzizotiazolīn-3-onu, reakcijas masu: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-4-izotiazolīn-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija:

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

TI Nr. 236_LV 2019. gada janvāris

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.