




Alpina Facade Protect

Krohvide, tellisele ja betoonile

Alpina Kauakestev värv välistöödeks

Tootekirjeldus

Matt vett hõlgav dispersioonvärv fassaadide viimistlemiseks. Väga lai toonivalik. Toote kasutamisel saavutatakse hästi kattev pind ja kauakestev värvitooni stabiilsus. Kaisteb tuule ja ilmastikuolude eest-vastupidavad fassaadid krohvist, tellistest ja betoonist.



Produktfoto

ColorMix

TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

Baas 1: 2,5; 10l
Baas 3: 2,35; 9,4l (pärast toonimist 2,5; 10,0l)

Toote eelised

- Väga hea ilmastikukaiste
- Väga hea värvitoonipüsivus

Omadused

- Ilmastikukindel
- Veega lahjendatav
- Keskkonnasäästlik
- Kerge töödelda
- Hea vihmakaitse
- Kõrge difusioonivõimeline, klass V1 vastavalt EVS EN 1062

Sobivad aluspinnad

- Mineraalsed aluspinnad
- Lubi-tsementkrohvid
 - Lubjakivi
 - Telliskivi
 - Betoon

Vanad katvad viimistluskihid

- Matid dispersioonkrohvid ja -värvid

Värvitoonid/toonimine

Baas 1: valge
Baas 2: transparent

Baas 1 kasutada kas valgena või käsitsi/masinaga heledatesse värvitoonidesse toonituna. Masinaga toonitav Alpina ColorMix süsteemis või käsitsi Alpina Kolorantiga. Tumedate värvitoonide baas 3 toonituna ColorMix süsteemis.

Läikeaste

Matt

Töövahendid / temperatuur

Krunt korralikult segada. Pinnale kanda pintsli, rulli või pihustiga. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla + 5 °C (õhk ja pealispind). Töövahendid puhastada koheselt seebi ja veega.

Kuivamisaeg

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv 4-6 tunni möödudes, ülevärvitav 12 tunni pärast. Madalmaid temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Kulu

10l piisab ca 70m² (ca 150 ml/m²) normaalselt imava sileda aluspinna ühekordseks katmiseks. Karedatel pindadel on kulu suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Krunt

Alpina Grundierung (Alpina Kruntvärv)

Vahekiht

Alpina Facade Protect, lahjendada max 10% veega.

Lõppviimistlus

Lahjendamata Alpina Facade Protect, vajadusel lahjendada max 5% veega.

Koostis

Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (Kat.A/c): 40 g/l. Käesolev toode sisaldab < 10 g/l LOÜ-d.



Alpina Facade Protect

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Lahtised murenenud osakesed ja ladestanud mustus ning hallitus eemaldada täielikult survepesuga või kuivalt ja mehaaniliselt kalde suunas. Puhastamise järel peab aluspind olema tugev, puhas, kande- ja ilma nakkumist takistavate aineteta.

Lubi-tsementkrohv

Uutel krohvidel lasta 4 nädalat ilma töötlemata seista. Järelokrohvitud kohad peavad olema tahenenud ja läbikuivanud. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvitud kruntida tootega Alpina Grundierung (Alpina Kruntvärv). Väga liivastel ja jahustel krohvitud kruntida kaks korda märg-märjale meetodil.

Betoon

Mustad ning jahused betoonpinnad pesta mehaaniliselt harjates või survepesuriga. Väheimavad ja siledad pinnad kruntida Alpina Facade Protect lahjendatult veega. Normaalselt või tugevalt imavatel pindadel teha kruntkiht tootega Alpina Grundierung (Alpina Kruntvärv).

Tellised, telliskivimüüritis

Katmiseks sobivad vaid kuivad ja puhtad tellised või ilma võõrkomponentideta klinker. Müüritis peab olema vuugitud pragudeta, kuiv ja sooladeta. Kruntida veega lahjendatud kujul tootega Alpina Facade Protect.

Kandvad email- või dispersioonvärvkatted

Läikivad pealispinnad ja värvkatted karestada. Määratud, kriidistunud vanad värvkatted puhastada survepesuga. Kruntida tootega Alpina Facade Protect, max 5% veega lahjendatult või tootega Alpina Grundierung (Alpina Kruntvärv).

Mittekandvad mineraalsed värvkatted

Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kraapimise või survepesu teel või mõne teise sobiva meetodiga. Märktöötuse korral lasta pinnal enne edasist töötlemist korralikult kuivada. Kruntida tootega Alpina Grundierung (Alpina Kruntvärv).

Soolakobrutistega pinnad

Soolakobrutised eemaldada kuivalt harjamise teel. Kruntida lahustit sisaldava spetsiaalse krundiga. Soolakobrutistega pindade katmisel ei anna me garantiid katte püsiva nakkumise ega soolakobrutiste kadumise osas.

Defektid

Väikesed defektid (kuni 3 mm läbimõõduga) parandada fassaadipahtliga. Suured defektid parandusmördiga. Paranduskohad üle kruntida tootega Alpina Grundierung (Alpina Kruntvärv).

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitstamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, veekogusse või pinnasesse. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Vältida pihustussudu sissehingamist.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla + 5 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 24 kuud.

Jäätmekäitlus

Vedelad tootejäägid anda vanade lakkide kogumispunkti. Kuivanud tootejäägid utiliseerida olmeprügina.

Tehniline informatsioon nr 260 EE seisuga veebruar 2014

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.