



GRUNDIERUNG

Täiuslikuks tulemuseks

Kruntvärv

Tootekirjeldus

Kasutusvalmis, sügavimbuv ja kinnitav kruntvärv mineraalsetele aluspindadele välistöödel. Kruntvärvi kasutamisel saavutatakse perfektne rullimisjälgedeta ja plekkideta lõpptulemus ning järgmise kihi värvikulu on märgatavalt väiksem. Sobib väga hästi lubitsemmentkrohvist fassaadidele- optiliselt ühtlased aluspinnad.

TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

2,5; 10 l

Toote eelised

- Perfektne alus kõikidele sise-ja välisvärvidele
- Vähene värvi kulu

Omadused

- Sügavimbuv
- Veega lahjendatav
- Keskkonnasäästlik
- Kerge töödelda
- Madal veemenduvus
- Parandab järgevate viimistluskihtide nakkuvust ja pikendab nende eluiga
- Vähendab järgnevate viimistluskihtide materjalikulu

Sobivad aluspinnad

- Mineraalsed aluspinnad
- Lubi-tsementkrohvid
 - Kipskrohvid / kipsplaadid
 - Lubiliivakivi
 - Tellised / betoon

Vanad kandvad värvikihid

- Dispersioonvärvid, -pahtlid, -krohvid

Värvitoonid/toonimine

Pärast kuivamist läbipaistev.

Läikeaste

Kuivanuna siidjasmatt

Töövahendid / temperatuur

Krunt korralikult segada. Pinnale kanda harja või pihusti + rulliga. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla + 5 °C (õhk ja pealspind). Töövahendid puhastada koheselt seebi ja veega.

Kuivamisaeg:

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealspind kuiv ja vihmakindel 2 tunni möödudes, ülevärvitav 5 tunni pärast. Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Kulu

10l piisab ca 60m² (ca 150 ml/m²) normaalselt imava sileda aluspinna ühekordseks katmiseks. Karedatel pindadel on kulu suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Krunt

Alpina Grundierung.

Vastavalt aluspinna imavusele kanda pinnale lahjendamata kujul 1-2 korda. Vajadusel ja tugevalt imavatel pindadel lahjendada kuni 10% veega.

Kruntimisel vältida läike tekkimist (liiga palju toodet).

Pihustusmeetodil pealekandmisel koheselt harjaga järeltöödelda.

Koostis

Kunstvaikdispersioon, vesi, lisandid. ELI piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (Kat.A/h): 30 g/l. Käesolev toode sisaldab < 10 g/l LOÜ.



GRUNDIERUNG

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Lahtised murenenud osakesed ja ladestunud mustus ning hallitus eemaldada täielikult survepesuga või kuivalt ja mehaaniliselt kalde suunas. Puhastamise järel peab aluspind olema tugev, puhas, kanded ja ilma nakkumist takistavate aineteta.

Lubi-tsementkrohvid

Uutel krohvidel lasta 4 nädalat ilma töötlemata seista. Järelokrohvitud kohad peavad olema tahenenud ja läbikuivanud. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega Alpina Grundierung. Väga liivastel ja jahustel krohvipindadel kruntida kaks korda märg-märjale meetodil tootega Alpina Grundierung.

Betoon

Mustad ning jahused betoonpinnad pesta mehaaniliselt harjates või survepesuriga. Väheimavad ja siledad pinnad töödelda kohe Alpina värvidega. Normaalselt või tugevalt imavatel pindadel teha kruntkiht tootega Alpina Grundierung.

Tellised, telliskivimüritis

Katmiseks sobivad vaid kuivad ja puhtad roostevabad tellised või ilma võõrkomponentideta klinker. Müritis peab olema vuugitud pragudeta, kuiv ja sooladeta. Kruntida veega lahjendatud kujul tootega Alpina Grundierung.

Dispersioon-, kipspahtel ja kipskartong

Nõrglubjakiht (mitteimavad läikivad pinnad) lihvida, vuugid pahteldada, lihvida, tolmust puhastada, pärast lihvimist kruntida alati tootega Alpina Grundierung. Tugevalt imavad kipspinnad kruntida veega lahjendatud kujul vahekorras 1:2 tootega Alpina Grundierung.

Mittekandvad värvkatted

Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kraapimise või survepesu teel või mõne teise sobiva meetodiga. Märktöötuse korral lasta pinnal enne edasist töötlemist korralikult kuivada. Kruntida tootega Alpina Grundierung.

Hallitus, nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvplekid

Hallitus eemaldada märjalt puhastades (nt harjates, hõõrudes või kraapides). Pinnad kruntida tootega Alpina Grundierung gegen Schimmel (Alpina Hallitusvastane kruntvärv). Lõppviimistlus teha tootega Alpina Kitchen and Bath (Alpina köögi ja vannitoa värv). Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvplekid tuleb maha pesta veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit ja lasta hästi kuivada. Ületöödelda isoleeriva krundiga.

Defektid

Väikesed defektid (kuni 3 mm läbimõõduga) parandada peenpahtliga. Suured defektid parandusmördiga. Paranduskohad üle kruntida tootega Alpina Grundierung.

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hooldtseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitstamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, veekogusse või pinnasesse. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Vältida pihustussudu sissehingamist.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla + 5 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 24 kuud.

Jäätmekäitlus

Vedelad tootejäägid anda vanade lakkide kogumispunkti. Kuivanud tootejäägid utiliseerida ehitus- ja lammutuspraht.

Tehniline informatsioon nr 280 EE seisuga veebruar 2014

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.