



DIREKT AUF ROST

Alpina Metallivärv otse roosteale

Tootekirjeldus

Spetsiaalvärv raua ja terase viimistlemiseks sise- ja välistingimustes-kauakestvaks ja UV- kindlaks roostekaitseks.

TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus:

0,3l; 0,75l ; 2,5l

Toote eelised:

- Kauakestev roostekaitse
- Väga hästi töödeldav
- UV- kindlad värvitoonid

Omadused

Suurepärase nakkekrunt, korrosioonikaitse ja värv ühes. Kõrge kattevõime, parim ilmastikukindlus, mustust hülgav ja väga hästi töödeldav. Kiiresti kuivav ja ülevärvitav. Optimaalne kaitse välistingimustes saavutatakse 3 õhukese kihi pealekandmisel. Töötlemisel ja kuivamisel vähese lõhnaga.

Sobivad aluspinnad

Raud ja teras (va tsingitud teras) aias ja majas, vanad kandvad värvikihid (va akrüül- ja pulberlakid). Ei sobi tugeva või pideva niiskuskooomusega pindadele (vees või väga suure osa ajast veega kontaktis) ega roostet soodustavate ainete, nt soolade ja hapete, mõju korral.

Värvitoonid/toonimine

Valge
Sügavmust (RAL 9005)
Roheline
Hõbedane
Pärlkuldne (RAL 1036)
Pähklipruun (RAL 8011)
Emajuure sinine (RAL 5010)
Tulipunane (RAL 3000)
Rapsikollane (RAL 1021)
Hele elevandiluu (RAL 1015)

Läikeaste

Läikiv
Hõbedane ja kuldne - siidjasläikiv

Töövahendid / temperatuur

Värv korralikult segada. Pinnale kanda pintsliga, rulli või pihustiga. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla + 5 °C (õhk ja pealispind). Töövahendid puhastada koheselt seebi ja veega.

Kuivamisaeg:

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind tolmukuiv 2-3 tunni möödudes, puutekuiv ca 4 tunni pärast, ülevärvitav 6-8 tunni pärast. Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Kulu/ töötlemine

Ca 100-120 ml/m² ühekordsel katmisel. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemine

Lahtine rooste ja mustus sobiva tööriistaga eemaldada. Pindu ei pea eelnevalt lihvida. Toode korralikult läbi segada, pinnale kanda pintsliga, rulli või pihustamismeetodil minimaalselt + 5 °C juures. Tööriistad puhastada lakibensiiniga.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Krunt

Lahjendamata Alpina Direkt auf Rost.

Vahekiht ja lõppviimistlus

Lahjendamata Alpina Direkt auf Rost..

Koostis

Alküdvaik, lakibensiin, pigment, mineraalsed täiteained, lisandid, korrosioonikaitsepigmentid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (Kat.A/i): 500 g/l. Käesolev toode sisaldab < 500 g/l LOÜ-d.



DIREKT AUF ROST

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Raud- ja teraspealispindadelt eemaldada lahtine rooste lihvimise teel (kinnist roostest pole vaja eemaldada). Samuti eemaldada mustus ja nakkumist takistavad ained, nagu nt õlid ja määrdeained.

Mittekandvad mineraalsed värvkatted

Mittekandvad vanad värvikihid eemaldada kuni kandva aluspinnani.

Aluspind	Kasutusala	Aluspinna ettevalmistus	Kruunt	Vaheviimistlus	Lõppviimistlus
Raud/ teras	sise/välistööd	lihvida, eemaldada lahtine rooste ja rasv, puhastada	DIREKT AUF ROST	DIREKT AUF ROST (ainult välistöödel)	DIREKT AUF ROST
Vanad kandvad värvikihid (va akrüül ja pulberlakid)	sise/välistööd	lihvida / töödelda leelisega, puhastada	kahjustatud pinnad vastavalt aluspinnale eeltöödelda ja kruuntida.	DIREKT AUF ROST	DIREKT AUF ROST

Kulu

	Pintsel	Rull	Pihusti
ml/m ²	90	90-100	100-120

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Tuleohtlik vedelik ja aur. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust ja lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast/ sädemetest/ leekidest/ kuumadest pindadest. - Mitte suitsetada. Auru/ pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist ümbritsevasse keskkonda. ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Sisaldab 2-butanoonoksiimi. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla +5 °C ega tõusta üle +20 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 5 aastat.

Jäätmekäitus

Vedelad tootejäägid anda vanade lakkide kogumispunkti. Kuivanud tootejäägid utiliseerida olmeprügina.

Tehniline informatsioon nr 310 seisuga aprill 2019

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmunisel muutub käesolev trükis kehtetuks.