DIREKT AUF ROST MATT

Alpina Прямо на ржавчину матовая

Описание продукта:

специальная эмаль для нанесения прямо на ржавчину, для стали и железа. Для внутренних и наружных работ - для длительной защиты от ржавчины.

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,3л; 0,75л; 2,5л

Степень глянца:

Матовая

Преимущества продукта:

- Длительная защита от коррозии
- Легко наносится
- Светостойкие матовые цвета

Инструмент / температура:

Наносить кистью, валиком или краскопультом.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Свойства:

Отличная адгезионная грунтовка, защита от коррозии и финишная эмаль в одном. Высокая степень укрывистости, максимальная стойкость к атмосферным явлениям, простота в нанесении. Быстро сохнет, короткое время высыхания перед нанесением следующего слоя эмали. Оптимальная защита при наружном применении при нанесении 3 тонких слоев. Для внутренних работ достаточно 2 слоя. Слабый запах при нанесении и высыхании.

Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%
- сухо на поверхности примерно через 4-5 часов
- готова для нанесения следующего слоя покрытие примерно через 8 часов
При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Пригодные подложки:

Железо и сталь (не на оцинкованный металл) в домашнем хозяйстве и саду, прочные существующие лакокрасочные покрытия (кроме акриловых эмалей и порошковых покрытий). Не подходит для поверхностей с сильной или длительной влажной нагрузкой или воздействием, вызывающим коррозию веществ (солей или кислот).

Нанесение и расход:

Рыхлую ржавчину и грязь удалить соответствующим инструментом. Поверхность шлифовать не нужно. Продукт хорошо размешать, нанести при температуре не менее +5°C кистью, валиком или пульверизатором. Очистить инструмент уайт-спиритом.
Расход: 90 мл/м2 на слой.

Цветовые тона/ колеровка:

Белый (RAL 9010)
Светло серый (RAL 7001)
Чёрный (RAL 9005)
Темно зелёный (RAL 6005)
Антрацит (RAL 7016)
Коричневый (RAL 8011)
Красный (RAL 3000)

Структура покрытия /разбавление:

Грунтовочный слой:
Alpina Direkt auf Rost Matt неразбавленно.
Промежуточный слой и финиш:
Alpina Direkt auf Rost Matt неразбавленно.

Состав:

Алкидная смола, уайт-спирит, пигмент, минеральные наполнители, добавки, антикоррозионный пигмент.
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/i): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 500 г/л ЛОС.

DIREKT AUF ROST MATT

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины ручной шлифовкой (прочную ржавчину можно не удалять). Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

Покрытия с плохой несущей способностью

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Железо, сталь	внутри / снаружи	прошлифовать, удалить непрочную ржавчину, обезжирить	Alpina Direkt auf Rost Matt	Alpina Direkt auf Rost Matt (только снаружи)	Alpina Direkt auf Rost Matt
Прочные старые покрытия (кроме акриловых и порошковых эмалей)	внутри / снаружи	прошлифовать, очистить, щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Direkt auf Rost Matt (только снаружи)	Alpina Direkt auf Rost Matt

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м²	90	90-100	100-120

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Может вызывать сонливость или головокружение. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.Повторные воздействия могут вызвать сухость и растрескивание кожи. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/ маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.Избегать вдыхание паров/ аэрозолей. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Хранить в недоступном для посторонних месте. Содержит неодеканоат кобальта, фталевый ангидрид. Может повлечь аллергическую реакцию

Утилизация

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

Техническая информация № 312_BALT RU по состоянию на январь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейших достижений техники и нашем опыте. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако, обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ

КОНТАКТ
SIA DAW Baltica Eesti filiaal, Läike tee 2, 75312 Harju maakond, Eesti
SIA DAW Baltica, Miera iela 30C, Salaspils, LV-2169, Latvija
UAB „CAPAROL LIETUVA“, Kirtimų g. 41,LT-02244 Vilnius, Lietuva