



0g%(/

Tervisliku ruumikliima jaoks

Alpina vesialuseline mööbilakk

Tootekirjeldus

Alpina vesialuseline mööbilakk MD Sobib lasuuriga kaetud ja viimistlemata puidule sise- ja väliskasutamiseks. Lahendused tervislikuks eluks.



22h/08'

Pakendi suurus

0,75l ; 2,5l

/LNDW

/LMLLGMDDW

Toote eelised

• Säästlik ja säästlik
• Kiiresti kuivav
• Stabiilne värvus

9HGBPSHW

9HGBPSHW
SLKMLWZHGMPSHED
SHDVS LG7PQLGSMBKVVHHEL MDHHD

Omadused

Säästlik omase välimuse ning pealispind on sile, kiiresti kuivav, mittekolletuv, kulumiskindel ja väga hästi puhastatav. Väga ilmastikukindel ja stabiilse läikega. Töötlemise ja kuivamise ajal vähese lõhnaga, kuna toode on veepõhine.

Kuivamisaeg

+20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind tolmukuiv 2 tunni möödudes, ülevärvitav 8 tunni pärast. Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Sobivad aluspinnad

Puit, puitehitusdetailid
Raua/ terasel/ alumiiniumil/ vasel.
39% MDLVHGMSDWB

Kulu

Ca 120ml/m² ühekordsel katmisel. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Tähtsust

Tolm, õli, vaik, vanad lahtised värvikihid ja mustus sobiva tööriistaga põhjalikult eemaldada. Vanad laikivad lakikihid lihvida. Värv korralikult läbi segada, pinnale kanda pintsi, rulli või pihustamiseetodil min +8 °C juures. Pinnale kanda 2 kihti. Töötlemata puit välistingimustes kruntida eelnevalt tootega Alpina Grundierung für Holz (Alpina puidukrunt). Kasutada spetsiaalset akrüllaki pintslit või rulli. Tööriistad puhastada vee ja seebiga.

9HGBPSHW
7RRGHRGELSDWYRRORCPLVPDLBOL
SKGWRQGHVVH

9HGBPSHW

Krunt

Lahjendamata Alpina Grundierung für Holz (Alpina Suidukrunt).
Lahjendamata Alpina Aqua Möbel.

Koostis

Akrülaadispersioon, vesi, glükool/glükooleeter, lisandid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (Kat.A/d): 130 g/l. Käesolev toode sisaldab max 30 g/l LOÜ-d.



AQUA MÖBEL

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Pealispinnad lihvida ja puhastada. Eemaldada mustus ja nakkuvust takistavad ained nagu õli ja rasvad.

Mittekandvad mineraalsed värvkatted

Mittekandvad vanad värvikihid eemaldada kuni kandva aluspinnani.

Aluspind	Kasutusala	Aluspinna ettevalmistus	Krunt	Vaheviimistlus	Lõppviimistlus
Puit, puitehitusdetailid	sisetööd	lihvida/ puhastada	Alpina Aqua Möbel, 10-15% lahjendada	Alpina Aqua Möbel	Alpina Aqua Möbel
	välitööd ¹⁾	lihvida/ puhastada	Alpina Grundierung für Holz (Alpina Puidukrunt)	Alpina Aqua Möbel	Alpina Aqua Möbel
Vanad kandvad värvikihid	sise/ välitööd	lihvida/ töödelda leelisega	kahjustatud kohad vastavalt aluspinnale eeltöödelda ja kruntida	Alpina Aqua Möbel	Alpina Aqua Möbel

1) Välitingimustes sobib vaid puidule mis ei asu ilmastikumõjude all, puudub UV kaitse.

Kulu

	Pintsel	Rull	Pihusti
ml/m ²	100-120	100-120	100-120

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitstamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, veekogusse või pinnasesse. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Vältida pihustussudu sissehingamist.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla +5 °C ega tõusta üle +20 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 24 kuud.

Jäätmekäitlus

Vedelad tootejäägid anda vanade lakkide kogumispunkti. Kuivanud tootejäägid utiliseerida olmeprügina.

Tehniline informatsioon nr 435 seisuga veebruar 2014

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.