




## Alpina ÖL FÜR TERRASSEN

### Alpina terrassiöli

#### Tootekirjeldus

Spetsiaalne hooldusöli puidustruktuuri säilitamiseks, värvi elavdamiseks ning kaitsvaks viimistuskihiks puitterrassidel, -põrandatel ning teistel puitpindadel välis- ja sisetingimustes. Parimad lahendused tervislikuks eluks.



ColorMix

### TOODE ÜLEVAATLIKULT

#### Pakendi suurus

0,75 L ; 2,5 L

#### Toote eelised

- Säilitab puidu loomuliku välimuse
- Suurepärase mustuse- ja niiskuskaitse
- Taastab perfektselt värvi
- Tervislik ruumikliima

#### Omadused

Säilitab puidule omase välimuse ning pealispind on sile, kiiresti kuivav, kulumiskindel ja väga hästi puhastatav. Väga ilmastikukindel ja stabiilse läikega. Töötlemise ja kuivamise ajal vähese lõhnaga.

#### Sobivad aluspinnad

Puit, puitehitusdetailid  
Kandvad lakid ja vanad värvikihid puidul  
Kandvad vanad värvikihid raual/ terasel/ alumiiniumil/ vasel  
Kõva PVC ja teised tugevad plastikud

#### Värvitoonid/toonimine

Hele, keskmine, tume, transparentne.  
UV-kiirguse eest kaitseb ainult toonitud toode.

#### Läikeaste

Siidjasläikiv

#### Töövahendid/temperatuur

Värv korralikult segada. Pinnale kanda pintsliga. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla +8 °C (õhk ja pealispind).  
Töövahendid puhastada koheselt seebi ja veega.

#### Kuivamisaeg

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind ülevärvitav 1–2 tunni pärast, pealispinnakuiv 12 tunni möödudes. Sõltuvalt pinnale kantud materjali paksusest ja temperatuurist on pealispind täielikult kuiv ning koormatav 4–6 päeva möödudes. Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

#### Töötlemine ja kulu

Tolm, õli, vaik, vanad lahtised värvikihid ja mustus sobiva tööriistaga põhjalikult eemaldada. Õli kanda ainult piisavalt kuivanud ja lakkimata puidule. Õli intensiivselt läbi segada. Kanda küllastumiseni pintsliga pinnale min +8 °C juures. Ca 15 minuti pärast pühkida üleliigne materjal lapiga ära. Laudade, palkide jne otsaküljele ja lõikeservadele kanda toodet eriti rohkelt. Vajadusel katta pind 2 korda. Tööriistad puhastada veega.  
Kulu: ca 65 ml/m<sup>2</sup> ühekordsel katmisel. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

#### Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

**Vahekiht ja lõppviimistlus**  
Lahjendamata kujul Alpina ÖL FÜR TERRASSEN.

#### Koostis

Looduslikud õlid, akrülaatdispersioon, pigmendid, vesi, glükool/glükooleeter, lisandid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (Kat.A/f): 130 g/l. Käesolev toode sisaldab max 5 g/l LOÜ-d.



## Alpina ÖL FÜR TERRASSEN

### SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

#### Aluspinna ettevalmistus

Pealispinnad lihvida ja puhastada. Eemaldada mustus ja nakkuvust takistavad ained nagu õli ja rasvad.

#### Uued puitehitusdetailid

Puidu kare pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja eemaldada puidust eralduvad ained, nt vaik ja vaigutilgad jne. Vaigurohke puit enne viimistlemist pesta universaalse nitrolahustiga.

#### Vana viimistlemata puit

Hallid, ilmastikumõjude poolt kahjustatud puidupinnad lihvida kuni kandva kahjustamata puiduni, põhjalikult puhastada.

#### Mittekandvad värvkatted

Mittekandvad vanad värvikihid eemaldada kuni kandva aluspinnani.

#### Viimistletud puit

Vanad laki ja paksud lasuurikihid eemaldada kuni imava puidupinnani. Tugevalt nakkunud õhukesed lasuurid, vanad puiduõlid lihvida, puhastada ja kontrollida sobivust tootega Alpina ÖL FÜR TERRASSEN.

### TÄIENDAV TEAVE

#### Tähelepanu

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ning kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine toote käitlemise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel koheselt põhjalikult veega loputada. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusee ega maapinnale. Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga.

#### Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla +5 °C ega tõusta üle +20 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 24 kuud.

#### Jäätmekäitus

Vedelad tootejäägid anda vanade lakkide kogumispunkti. Kuivanud tootejäägid utiliseerida olmeprügina. Tootega immutatud materjalid (lapid, kaltsud jne) utiliseerida mittepõlevas anumast.

#### Tehniline informatsioon nr 440 seisuga juuni 2019

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.