




Grundierung für Holz

Alpina Puidukrunt

Tootekirjeldus

Õhukesekihiline krunt viimistlemata puidule välistingimustes, sobib ka välisakende ja -uste mõlemate külgede töötlemiseks. Säilitab puidustruktuuri, vähendab seente ja vetikate teket- kindlustab kauakestvad ning kaitstud värvikihid.



ColorMix

TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus:

0,75l ; 2,5l

Toote eelised

- Kauakestev värvikiht
- Vähendab seente- ja vetikate teket
- Säilitab loomuliku puidustruktuuri

Omadused

Luuakse vett- hülgav kaitsekiht, mis vähendab seente ja vetikate teket. "Aktiivselt hingav". Töötlemise ja kuivamise ajal vähese lõhnaga.

Sobivad aluspinnad

Katmata puit, puittooted. Aluspind peab olema puhas, kande ja sellel ei tohi olla nakkumist takistavaid osakesi. Kanda ainult kuivale puidule, puiduniiskus ei tohi ületada lehtpuu puhul 12% ja okaspuu puhul 15%.

Värvitoonid/toonimine

Transparentne. Toonitav toonimissüsteemis ColorMix puiduvärvitoonidesse.

Läikeaste

Kuivanult siidjasmatt

Töövahendid / temperatuur

Värv korralikult segada. Pinnale kanda pintsliga. MITTE puhustada. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla + 5 °C (õhk ja pealspind). Töövahendid puhastada koheselt lakibensiiniga.

Kuivamisaeg:

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealspind tolmukuiv 2 tunni möödudes, ülevärvitav Alpina lakkide ja lasuuridega 8 tunni pärast. Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Kulu

Ca 100 ml/m² ühekordsel katmisel, sõltub väga puiduligist- ja lõikest. Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemine

Lihvimistolm, saagimisjäädgid, õli, vaik ja mustus sobiva tööriistaga põhjalikult eemaldada. Pinnale kanda pintsliga või sissekastmise teel min + 5 °C juures. Hästi sisse hõõruda. Kõik pinnad tuleb enne paigaldamist kruntida. Laudade, palkide jne otsaküljele ja lõikeservadele kanda toodet märg- märjale meetodil 2-3 kihti kuni küllastumiseni puidukiudude suunas. Tööriistad puhastada lakibensiiniga.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Krunt:

Lahjendamata Alpina Grundierung für Holz.

Vahekiht ja lõppviimistlus

Alpina lakid ja lasuurid

Koostis

Alküdvaik, lakibensiin, puidukaitsevahend, lisandid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (Kat.A/f): 700 g/l. Käesolev toode sisaldab <630 g/l LOÜ-d. Toode sisaldab vastavalt ELi määrusele 528/2012 järgmist biotsiidset toimeainet: propikonasool (CAS 60207-90-1).



Grundierung für Holz

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Pealispinnad lihvida ja puhastada. Eemaldada mustus ja nakkuvust takistavad ained nagu õlid ja rasv. Hallid, ilmastikumõjude poolt kahjustatud puidupinnad lihvida kuni kandva kahjustamata puiduni, põhjalikult puhastada.

Mittekandvad mineraalsed värvkatted

Mittekandvad vanad värvikihid eemaldada kuni kandva aluspinnani.

Kulu

	Pintsel	Sissekastmisel
ml/m ²	80-100	100-120

Transparentne krunt kindlasti üle töödelda pigmenteeritud lasuuri või lakiga, kuna vastasel juhul puudub UV- kaitse.

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/ leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. Tolmu/ suitsu/ gaasi/ auru/ pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda.

Jäätmekäitlus

Vedelad tootejäägid anda vanade lakkide kogumispunkti. Kuivanud tootejäägid utiliseerida olmeprügina.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla + 5 °C ega tõusta üle + 20 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 5 aastat.

Tehniline informatsioon nr 445 seisuga veebruar 2014

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.