




## Grundierung für Holz

### Gruntas medienai

plonasluoksnis gruntas neapdorotiems išoriniams medienos paviršiams, taip pat – išorės langams ir durims visapusiškai padengti. Puikiai išsaugo medienos struktūrą, slopina grybų ir dumblių augimą. Danga tampa ilgaamžė, apsauginė.



ColorMix

## GAMINIO APRAŠYMAS

#### Pakuotės dydis:

0,75 l ; 2,5 l

#### Produkto privalumai:

Dangos ilgaamžiškumas  
Slopina grybelių, dumblių augimą  
Puikiai išlaiko medienos struktūrą

#### Savybės:

vandeniui atspari apsauga nuo grybelių ir dumblių visų rūšių medienai „Kvėpuojanti“. Darbo ir džiūvimo metu juntamas tik silpnas kvapas.

#### Tinkami pagrindai:

Nepadengta mediena, nepadengti medienos gaminiai.  
Pagrindas turi būti švarus, tvirtas, be sukibtį mažinančių dalelių. Dengiant išorės paviršius, lapuočių drėgmė negali viršyti 12%, o spygliuočių - 15%.

#### Spalvos/ spalvinimas:

Skaidrus  
Galima nuspalvinti spalvinimo mašinomis su „ColorMix“ sistema – medžio atspalviais.

#### Blizgesio laipsnis:

šilko matinis, kai išdžiūsta

#### Darbo įrankiai/ temperatūra:

Dengti teptuku, NEPURKŠTI. Dirbti ne žemesnėje kaip +5°C (pagrindo ir aplinkos) temperatūroje. Įrankius plauti vaitspiritu.

#### Džiūvimo trukmė:

kai temperatūra + 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, dulks nelimpa po 2 val., emalėmis ir dažyvėmis galima dengti po 8 val.

#### Paruošimas. Sąnaudos:

tinkamais įrankiais gerai nuvalyti šlifavimo likučius, pjuvenas, riebalus, sakus ir nešvarumus. Dengti teptuku arba panardinus, kai temperatūra ne žemesnė kaip +5°C. Gerai įtrinti. Prieš montuojant, visą paviršių nugruntuoti. Galus ir briaunas dažyti 2–3 kartus skersai plaušų, įsotinant ir užgriebiant už dar drėgno ploto. Džiūvimo trukmė: dulks nelimpa po 2 val., vėl dažoma gali būti po 8 val. Sąnaudos: apie 100 ml/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui, sunaudotas kiekis labai priklauso nuo medienos rūšies, pjūvio.

#### Paviršių struktūra/ skiedimas:

##### Pirmas sluoksnis:

„Alpina Grundierung für Holz“, neatskiedus.

##### Tarpinis ir viršutinis sluoksniai:

„Alpina“ lakai, emalės, dažyvės, neatskiedus.

#### Sudėtis:

alkidinė derva, vaitspiritas, medienos apsaugos priemonės, priedai. ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių (LOJ), leidžiamų šiam gaminiui (A/f kateg.), kiekis: 700 g/l. Gaminys turi mažiau nei 630 g/l lakiųjų organinių junginių. Šis produktas yra „apdorotas gaminy“ pagal ES reglamentą 528/2012. Produkto sudėtyje yra biocidų veikliųjų medžiagų- propikonazolio (CAS 60207-90-1).



## Grundierung für Holz

Gruntas medienai

### TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS

#### Pagrindų paruošimas:

paviršių pašiuurkštinti ir nuvalyti.  
Pašalinti nešvarumus, sukibtį mažinančias medžiagas (alyvą, tepalus) ir paveiktą atmosferos veiksnių sluoksnį.  
Papildėjusį, sutrešusį medinį paviršių nušlifuoti iki nepažeistos, apkrovą išlaikančios medienos ir kruopščiai nuvalyti.

#### Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

apkrovos neišlaikančius sluoksnius visiškai pašalinti iki tvirto pagrindo.

#### Sąnaudos

Dengiant	teptuku	panardinus
ml/m <sup>2</sup>	80-100	100-120

### TOLESNĖ INFORMACIJA

#### Atkreipkite dėmesį:

Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.  
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų, atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti.  
Neįkvėpti dulkių, garų, dujų, dūmų, aerozolio.  
Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.  
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.  
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.  
Sudėtyje yra butanono oksimo, propiconazol. Gali sukelti alerginę

#### Atliekų tvarkymas:

skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus. Sudžiūvusius likučius galima tvarkyti kaip buitines atliekas.

#### Laikymas:

laikyti vėsiai, sandariai uždarytą, gerai vėdinamose patalpose. Laikymo temperatūra +5°C- +20°C. Galiojimas: nepraimtą pakuotę galima laikyti 5 metus.

#### TI Nr. 445\_D sudaryta 2014 m. vasario mėn.

Ši techninė informacija buvo parengta remiantis naujausiomis technologijomis ir mūsų įgyta patirtimi. Atsižvelgiant į pagrindų bei projektų įvairovę pirkėjas/ vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam objektui. Išleidus naujesnį techninį aprašymą, šis tampa negaliojantis.

#### KONTAKTAI

DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt  
UAB "Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius; tel.nr.: 8 52 602 015; info@caparol.lt