



LASUR FÜR HOLZFASSADEN

Alpina LASUUR PUITFASSAADIDELE – Sinu soovitud puidutoon

Toote kirjeldus

Õhuke kiht puidulasuuri väli- ja sisetöödeks säilitab puidu struktuuri ning kaitseb seda suurepäraselt ilmastiku ja vee mõjude eest. Lasuur kaitseb pinda seente ja vetikatega saastumise eest ning tagab puitfassaadile pikaajalise kaitse.



ColorMix

TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

0,75 l, 2,5 l, 10 l

Toote eelised

Kaitseb ilmastikutingimuste ja niiskuse eest
Värskendab puidutooni
Kaitseb puidu struktuuri
Suurepärase püsivusega, ei kooru

Omadused

Lasuur moodustab suurepärase vetthülgava ja UV-kiirguse suhtes vastupidava kaitse kõikide puiduliikide jaoks. Värskendab puidu tooni. Minimaalse lõhnaga pealekandmise ja kuivamise ajal.

Sobivad aluspinnad

Muutuva mahuga puidust ehitusdetailid. Puit peab olema imamisvõimeline. Pind peab olema puhas, kandevõimeline ja ilma eralduvate aineteta. Välitöödel ei või puidu niiskus ületada lehtpuudel 12% ja okaspuudel 15%.

Värvitoonid/toonimine

Värvilist aluspinnal toonitakse puidutooni ColorMix süsteemis.

Valmistoonid:

Norra valge
Kuuseroheline
Küpress
Kask
Seeder
Tume vaher
Eebenipuu
Kuldne mänd
Pähklipuu
Tume mahagon
Tume tamm
Tume palisander
Värvitu

Läikeaste

siidjasmatt

Töövahendid/temperatuur

Kanda peale pintli või rulliga, töödeldes hoolikalt materjali pinda. Ei tohi peale kanda pihustades. Mitte kasutada, kui õhu ja pinna temperatuur on alla +5 °C. Töövahendid puhastada lakibensiiniga.

Kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures võib pinna uue kihiga katta 8 tunni pärast.

Töötlemine ja kulu

Mustus, kooruv vana värv ja pudenevad puiduosakesed tuleb hoolikalt eemaldada vastavate töövahenditega. Lasuuri intensiivselt segada. Kanda peale pintliga temperatuuril alla +5 °C ja viia puidupinna sisse. Optimaalse tulemuse saavutamiseks välitöödel katta enne Alpina puidukrundiga ja seejärel kahe kihiga lasuuriga. Ääred ja otsad katta suunaga vastu kiudu 2–3 korda kuni küllastumiseni. Ideaalse tulemuse saavutamiseks soovime 12 kuu pärast kanda peale veel ühe kihiga lasuuri.

Kulu: üks kiht umbes 100 ml/m², olenevalt puidu liigist ja eeltöötlemise viisist. Kanda ainult kuivale puidule, ei sobi värske puidu töötlemiseks.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Põhikate VÄLITÖÖDEL:

Kanda peale lahjendamata Alpina Grundierung für Holz.

Vahekate ja lõppkate SISE- ja VÄLITÖÖDEL:

Kanda peale lahjendamata Alpina LASUR FÜR HOLZFASSADEN.

Välitöödel kasutada ainult toonitud lasuuri, et tagada kaitse UV-kiirguse eest.

Koostis

Alküüdvaigud, lakibensiin, pigmendid, lisandid.

EL piirväärtus LOÜ (VOC) kogusele selles tootes (Kat A/f): 700 g/l. Toode sisaldab maksimaalselt 580 g/l LOÜ (VOC). See toode on EL määruse nr 528/2012 alusel „töödeldud toode“ (ei ole biotsiid) ja sisaldab biotsiidi aktiivainet: propikonasool (CAS 60207-90-1).

LASUR FÜR HOLZFASSADEN

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Pind lihvida ja puhastada.
Eemaldada mustus ja eralduvad ained, nagu õli ja rasvad.
Hallitanud, ilmastiku käes kannatanud, purunenud puidupinnad lihvida kuni kahjustamata stabiilse puiduni ja hoolikalt puhastada.

Mittekandvad värvkatted

Vanad mittekandvad värvkatted puhastada täielikult kuni vastupidava aluspinnani.

Aluspind	Kasutusala	Aluspinna ettevalmistus	Kruntkiht	Vahekiht	Lõppkiht
puit, puitmaterjalid	välitööd	lihvida, puhastada	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Lasur für Holzfassaden	Alpina Lasur für Holzfassaden
vanad kandmisvõimelised katted	sise-/välitööd	lihvida, töödelda leelisega	kahjustatud kohad aluspinnapõhjal ette valmistada ja kruntida	Alpina Lasur für Holzfassaden	Alpina Lasur für Holzfassaden

Kulu

	Pintsliga	Rulliga
ml/m ²	80–100	100–120

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu!

Ohtlik veeorganismidele! Võib tekitada pikaajalist negatiivset mõju veekeskkonnas. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivamist ja pragunemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pööruda kiiresti arsti poole ja näidata pakendit või etiketti, kuna toode võib tekitada seedetrakti tegevuse häireid. Vältida pinnasesse, kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Kasutada ainult hästi ventileeritavates ruumides. Ainega töötades ei tohi juua, süüa ega suitsetada. Nahale sattumise korral loputada kiiresti suure koguse veega. Silma sattumise korral loputada kiiresti suure koguse veega ja pööruda arsti poole. Sisaldab butanoon-oksiimi, propikonasooli. Võib tekitada allergilist reaktsiooni.

Säilitamine

Säilitada tihedalt suletult jahedas hästi ventileeritavas ruumis temperatuuril +5 °C kuni +20 °C. Säilivusaeg: 5 aastat suletud originaalpakendis.

Jäätmekäitlus

Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti. Kuivanud tootejäägid utiliseerida ehitusprügina.

Tehniline informatsioon nr 455 seisuga juuli 2017

See tehniline teave on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuse põhjal. Arvestades aluste mitmekesisust ja iga konkreetse objekti omadusi, vastutab iga ostja/ehitaja/töö teostaja kontrollimise eest, et nimetatud toode vastaks konkreetsetele eesmärkidele ja teatud kindla objekti omadustele. Uuema redaktsiooni korral kaotab see tehniline teave kehtivuse.