



PARKETT

Alpina parketilakk

Tootekirjeldus

Spetsiaallakk parkettpõrandate kriimustuskindlaks viimistlemiseks. Sobib samuti kasutamiseks väga suure koormusega puitpindadel sisetingimustes. Väga hästi puhastatavate pindade loomiseks.



TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

0,75l ; 2,5l; 5,0l; 10,0l

Toote eelised

- Kriimustuskindlad pealispinnad
- Suurepärase niiskuskaitse
- Väga hästi puhastatav

Omadused

Toote kasutamisel saavutatakse kiiresti kuivav, sile ja kulumiskindel ning niiskuse eest kaitsev pealispind. Pinda saab ideaalselt puhastada vee, seebi ja majapidamises kasutatavate puhastusvahenditega. Töötlemise ja kuivamise ajal vähese lõhnaga.

Sobivad aluspinnad

Parkett, puit, puitehitusdetailid
Kandvad vanad värvikihid puidul ja puitehitusdetailidel

Värvitoonid/toonimine

Transparentne

Läikeaste

Läikiv + siidjasläikiv

Töövahendid/temperatuur

Värv korralikult segada. Pinnale kanda pintsliga või rulliga. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla +5 °C (õhk ja pealispind). Töövahendid puhastada koheselt seebi ja veega.

Kuivamisaeg

+20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind tolmukuiiv 1 tunni möödudes, ülevärvitav 8 tunni pärast, käidav 24 tunni möödudes ning koormatav 2–3 päeva pärast. Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Kulu/ töötlemine

Ca 100 ml/m² ühekordsel katmisel. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemine

Tolm, vanad lahtised värvikihid ja mustus sobiva tööriistaga korralikult eemaldada. Vanad lakikihid lihvida ja tolm eemaldada. Lakk intensiivselt läbi segada, pinnale kanda pintsliga või rulliga minimaalselt +5 °C juures. Pinnale kanda 2–3 kihti. Tööriistad puhastada lakibensiiniga.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Vahekiht ja lõppviimistlus

Lahjendamata kujul Alpina PARKETT

Koostis

Alküüd-polüuretaanvaik, lakibensiin, lisandid. ELI piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (kat. A/i): 500 g/l. Toode sisaldab max 470 g/l LOÜ-d.



PARKETT

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Pealispinnad lihvida ja puhastada. Eemaldada mustus ja nakkuvust takistavad ained nagu õli ja rasvad. Puiduniiskus ei tohi ületada lehtpuu puhul 12% ja okaspuu puhul 15%.

Mittekandvad mineraalsed värvkatted

Mittekandvad vanad värvikihid eemaldada kuni kandva aluspinnani.

Aluspind	Kasutusala	Aluspinna ettevalmistus	Krunt	Vaheviimistlus	Lõppviimistlus
Puit/puitehitusdetailid	sisetööd	lihvida/puhastada	Alpina PARKETT, lahjendada 10–15%	Alpina PARKETT	Alpina PARKETT
Vanad kandvad värvikihid	sisetööd	lihvida/töödelda leelisega	kahjustatud kohad eeltöödelda ja kruntida vastavalt aluspinnale	Alpina PARKETT	Alpina PARKETT

Kulu

	Pintsel	Rull	Pihusti
ml/m ²	100	100	100

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Vedelik ja aur on süttivad. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal kuumusest/ sädemetest/ lahtisest tulest/ kuumadest aluspindadest. Mitte suitsetada. Vältida silma, nahale ja rietele sattumist. Vältida sattumist ümbritsevasse keskkonda. Kasutada ainult vabas õhus või hästi ventileeritud ruumides. NEELAMISE KORRAL: suu loputada. MITTE esile kutsuda oksendamist. Sisaldab butanoonoksiimi. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla + 5 °C ega tõusta üle + 20 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 3 aastat.

Jäätmekäitlus

Vedelad tootejäägid anda vanade lakkide kogumispunkti. Kuivanud tootejäägid utiliseerida olmeprügina.

Tehniline informatsioon nr 460 seisuga aprill 2019

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.