


## Parkett

### Parketui

„Alpina Parkett“

specialus lakas, tinkantis lakuoti labai atsparius įbrėžimams paviršius – parketo grindis, taip pat kitus vidaus medinius paviršius, veikiamus ypač didelės mechaninės apkrovos. Paviršiai tampa lengvai valomi.



ColorMix

## GAMINIO APRAŠYMAS

### Pakuotės dydis:

0,75 l ; 2,5 l ; 5 l ; 10 l

### Produkto privalumai:

Gerai išsaugo medienos faktūrą  
Puiki apsauga nuo drėgmės  
Puikiai valomas

### Savybės:

paviršius greitai džiūsta, yra lygus, labai atsparus drėgmei ir tvirtas. Idealiai valomas vandeniu, muilu, buitinais valikliais. Darbo ir džiūvimo metu juntamas tik silpnas kvapas.

### Tinkami pagrindai:

Parketas, mediena, medienos gaminiai  
Seni, apkrovą išlaikantys sluoksniai ant medinių paviršių

### Spalvos/ spalvinimas:

Skaidrus lakas. Nespalvinamas.

### Blizgesio laipsnis:

blizgus, šilko blizgesio

### Darbo įrankiai/ temperatūra:

Dengti voleliu, teptuku. Dirbti ne žemesnėje kaip +5°C (pagrindo ir aplinkos) temperatūroje. Įrankius plauti vaitspiritu.

### Džiūvimo trukmė:

dulkės nelimpa po 1 val., vėl dažoma gali būti po 8 val. Galima mindžioti po 24 val. Apkrovą atlaiko po 2–3 dienų.

### Paruošimas. Sąnaudos:

tinkamais įrankiais gerai nuvalyti dulkes, senus atšokusius sluoksnius ir nešvarumus. Senus lakuotus paviršius pašiuškštinti, nuvalyti dulkes. Produktą gerai išmaišyti, dengti teptuku arba voleliu, kai temperatūra ne žemesnė kaip +5°C. Dengti 2–3 sluoksniais. Sąnaudos: apie 100 ml/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui.

### Paviršių struktūra/ skiedimas:

#### Tarpinis ir viršutinis sluoksniai:

„Alpina Parkett“, neatskiedus.

#### Sudėtis:

poliuretaninė alkidinė derva, vaitspiritas, priedai. ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių (LOJ), leidžiamų šiam gaminiui (A/i kateg.), kiekis: 500 g/l. Gaminys turi mažiau nei 470 g/l lakiųjų organinių junginių.

## Parkett

Parquetui

### TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS

#### Pagrindų paruošimas:

paviršių pašiuurkštinti ir nuvalyti.  
Pašalinti nešvarumus ir sukibę mažinančias medžiagas (alyvą, tepalus).  
Lapuočių drėgmė negali viršyti 12%, o spygliuočių - 15%.

#### Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

apkrovos neišlaikančius sluoksnius visiškai pašalinti iki tvirto pagrindo.

Pagrindas	Naudojimas	Pagrindo paruošimas	Pirmas sluoksnis	Tarpinis sluoksnis	Viršutinis sluoksnis
Mediena, medžio gaminiai	vidaus darbams	pašiuurkštinti, nuvalyti	Alpina Parkett, 10-15% atskiedus	Alpina Parkett	Alpina Parkett
Apkrovą išlaikantys seni sluoksniai	vidaus darbams	pašiuurkštinti; nušarminti;	pažeistas vietas atsižvelgiant į paviršių paruošti ir nugruntuoti	Alpina Parkett	Alpina Parkett

#### Sąnaudos

Dengiant	teptuku	voleliu	purkštuvu
ml/m <sup>2</sup>	100	100	100

### TOLESNĖ INFORMACIJA

#### Atkreipkite dėmesį:

Skystis ir garai yra degūs. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių ar žiežirbų, atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti lauke arba gerai vėdinamose patalpose. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Sudėtyje yra butanono oksimo. Gali sukelti alergines reakcijas.

#### Atliekų tvarkymas:

skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus. Sudžiūvusius likučius galima tvarkyti kaip buitines atliekas.

#### Laikymas:

laikyti vėsiai, sandariai uždarytą, gerai vėdinamose patalpose. Laikymo temperatūra +5°C- +20°C. Galiojimas: nepaimtą pakuotę galima laikyti 3 metus.

#### TI Nr. 460\_D sudaryta 2014 m. vasario mėn.

Ši techninė informacija buvo parengta remiantis naujausiomis technologijomis ir mūsų įgyta patirtimi. Atsižvelgiant į pagrindų bei projektų įvairovę pirkėjas/vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam objektui. Išleidus naujesnį techninį aprašymą, šis tampa negaliojantis.

KONTAKTAI

DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt  
UAB "Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius; tel.nr.: 8 52 602 015; info@caparol.lt