



Yacht

Alpina Paadilakk

Tootekirjeldus

Spetsiaallakk peal- ja allpool veepiiri asuvatele paadiosadele. Sobib samuti kasutamiseks väga suure kasutuskooormusega pindadele sise- ja välitingimustes. Vastupidavate ja kriimustuskindlate pealispindade loomiseks.

TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

0,75l ; 2,5l

Toote eelised

- Säilitab puidu loomuliku välimuse
- Vastupidav mage- ja mereveele
- Väga vastupidav ja kriimustuskindel

Omadused

Toote kasutamisel säilitatakse puidule omane välimus ning saavutatakse kiiresti kuivav, väga kulumiskindel, elastne ning mage- ja mereveele vastupidav pealispind. Töötlemise ja kuivamise ajal vähese lõhnaga.

Sobivad aluspinnad

Puidust paadidetailid, puit, puitehitusdetailid
Kandvad vanad värvikihid puidul ja puitehitusdetailidel

Värvitoonid/toonimine

Transparentne

Läikeaste

Läikiv

Töövahendid/temperatuur

Värv korralikult segada. Pinnale kanda pintsliga, rulli või pihustiga. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla + 5 °C (õhk ja pealispind). Töövahendid puhastada koheselt seebi ja veega.

Kuivamisaeg

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind tolmukuiv 4 tunni möödudes, ülevärvitav 24 tunni pärast ning koormatav 3 päeva pärast. Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Kulu/töötlemine

Ca 80 ml/m² ühekordsel katmisel. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemine

Tolm, vanad lahtised värvikihid ja mustus sobiva tööriistaga korralikult eemaldada. Vanad lakikihid lihvida ja tolm eemaldada. Lakk korralikult läbi segada, pinnale kanda pintsliga, rulli või pihustamismeetodil minimaalselt + 5 °C juures. Pinnale kanda 2-3 kihti, esmakordsel katmisel optimaalse kaitse saavutamiseks 4 kihti. Tööriistad puhastada lakibensiiniga.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Vahekiht ja lõppviimistlus

Lahjendamata kujul Alpina Yacht.

Koostis

Alküd-poliüuretaanvaik, lakibensiin, lisandid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (kat. A/i): 500 g/l. Toode sisaldab max 450 g/l LOÜ-d.



Yacht

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Pealispinnad lihvida ja puhastada. Eemaldada mustus ja nakkuvust takistavad ained nagu õli ja rasvad.

Mittekandvad mineraalsed värvkatted

Mittekandvad vanad värvikihid eemaldada kuni kandva aluspinnani.

Aluspind	Kasutusala	Aluspinna ettevalmistus	Krunt	Vaheviimistlus	Lõppviimistlus
Puit/ puitehitusdetailid	sisetööd	lihvida/ puhastada	Alpina Yacht, lahjendada 10-15%		Alpina Yacht
	välitööd	lihvida/ puhastada	Alpina Grundierung für Holz, Alpina Lasur für Holz	2 x Alpina Yacht	Alpina Yacht
Vanad kandvad värvikihid	sise/ välitööd	lihvida/ töödelda leelisega	kahjustatud kohad eeltöödelda ka kruntida vastavalt aluspinnale	Alpina Yacht	Alpina Yacht

Kulu

	pintsel	rull	pihusti
ml/m ²	80-90	90	90

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Vedelik ja aur on süttivad. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal kuumusest/sädemetest/lahtisest tulest/kuumadest aluspindadest. Mitte suitsetada. Vältida silma, nahale ja riietele sattumist. Kasutada ainult vabas õhus või hästi ventileeritud ruumides. Vältida sattumist ümbritsevasse keskkonda. NEELAMISE KORRAL: suu loputada. MITTE esile kutsuda oksendamist. Sisaldab butanoonoksiimi. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Vedelad tootejäägid anda vanade lakkide kogumispunkti. Kuivanud tootejäägid utiliseerida olmeprügina.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla + 5 °C ega tõusta üle + 20 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 3 aastat.

Tehniline informatsioon nr 465 seisuga veebruar 2014

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmunisel muutub käesolev trükis kehtetuks.