




Yacht

Jachtoms

„Alpina Yacht”

specialus lakas, puikiai užsandarinantis medinių valčių dalis, esančias ir po vandeniui, ir virš vandens, taip pat išorės ir vidaus medinius paviršius, kuriuos veikia didelė mechaninė apkrova. Gaunama ypač patvari, atspari įbrėžimams danga.



ColorMix

GAMINIO APRAŠYMAS

Pakuotės dydis:

0,75 l ; 2,5 l

Produkto privalumai:

Puikiai išsaugo medienos išvaizdą
Atsparus gėlo bei jūros vandens poveikiui
Ypač patvarus ir atsparus įbrėžimams

Savybės:

produktas leidžia išsaugoti puikią medienos išvaizdą, paviršius greitai džiūsta, tampa elastingas, atsparus dilimui, gėlo bei jūros vandens poveikiui. Darbo ir džiūvimo metu juntamas tik silpnas kvapas.

Tinkami pagrindai:

mediniai laivų korpusai, mediena, medžio gaminiai, seni apkrovą išlaikantys sluoksniai ant medinių paviršių.

Spalvos/ spalvinimas:

Skaidrus lakas. Nespalvinamas.

Blizgesio laipsnis:

blizgus

Darbo įrankiai/ temperatūra:

Dengti voleliu, teptuku, purškiant. Dirbti ne žemesnėje kaip +5°C (pagrindo ir aplinkos) temperatūroje. Įrankius plauti vaitspiritu.

Džiūvimo trukmė:

kai temperatūra + 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, dulkę nelimpa po 4 val., vėl dažoma gali būti po 24 val. Apkrovą atlaiko po 3 dienų.

Paruošimas. Sąnaudos:

tinkamai įrankiais gerai nuvalyti dulkes, senus atšokusius sluoksnius ir nešvarumus. Senus lakuotus paviršius pašiuškinti, nuvalyti dulkes. Produktą gerai išmaišyti, dengti teptuku, voleliu arba purškiant, kai temperatūra ne žemesnė kaip +5° C. Dengti 2–3 sluoksniais. Pirmą kartą padengti 4 sluoksniais – taip bus užtikrinta optimali apsauga. Sąnaudos: apie 80 ml/m² vienam sluoksniui.

Paviršių struktūra/ skiedimas:

Pirmas, tarpinis ir viršutinis sluoksniai:

„Alpina Yacht”, neatskiedus.

Sudėtis:

poliuretaninė alkidinė derva, vaitspiritas, priedai. ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių (LOJ), leidžiamų šiam gaminiui (A/I kateg.), kiekis: 500 g/l. Gaminys turi mažiau nei 450 g/l lakiųjų organinių junginių.



Yacht

Jachtoms

TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS

Pagrindų paruošimas:

paviršių pašiurkštinti ir nuvalyti.
Pašalinti nešvarumus ir sukibitį mažinančias medžiagas (alyvą, tepalus).

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

apkrovos neišlaikančius sluoksnius visiškai pašalinti iki tvirto pagrindo.

Pagrindas	Naudojimas	Pagrindo paruošimas	Pirmas sluoksnis	Tarpinis sluoksnis	Viršutinis sluoksnis
Mediena, medžio gaminiai	vidaus darbams	pašiurkštinti, nuvalyti	Alpina Yacht, 10-15 % atskiedus	-	Alpina Yacht
	išorės darbams	pašiurkštinti, nuvalyti	Alpina Grundierung für Holz Alpina Lasur für Holz	2 x Alpina Yacht	Alpina Yacht
Apkrovą išlaikantys seni sluoksniai	išorės/ vidaus darbams	pašiurkštinti; nušarminti;	pažeistas vietas atsižvelgiant į paviršių paruošti ir nugruntuoti	Alpina Yacht	Alpina Yacht

Sąnaudos

Dengiant	teptuku	voleliu	purkštuvu
ml/m ²	80-90	90	90

TOLESNĖ INFORMACIJA

Atkreipkite dėmesį:

skystis ir garai yra degūs. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilulinėjimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių ar žiežirbų, atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti lauke arba gerai vėdinamose patalpose. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Sudėtyje yra butanono oksimo. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas:

skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus. Sudžiūvusius likučius galima tvarkyti kaip buitines atliekas.

Laikymas:

laikyti vėsiai, sandariai uždarytą, gerai vėdinamose patalpose. Laikymo temperatūra +5°C- +20°C. Galiojimas: nepaimtą pakuotę galima laikyti 3 metus.

TI Nr. 465_D sudaryta 2014 m. vasario mėn.

Ši techninė informacija buvo parengta remiantis naujausiomis technologijomis ir mūsų įgyta patirtimi. Atsižvelgiant į pagrindų bei projektų įvairovę pirkėjas/ vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam objektui. Išleidus naujesnį techninį aprašymą, šis tampa negaliojantis.