



## FENSTER UND TÜR

### Produkta apraksts:

Izcili virsmu sedzoša alkīda sveķu krāsa durvīm un logiem iekšdarbos un ārdabos. Krāsa lieliskai aizsardzībai no laikapstākļu ietekmes un mitruma.



## ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

### Iepakojums:

0,75l ; 2,5 l

### Produkta priekšrocības:

Izcili virsmu sedzoša  
Lieliski aizsargā no laikapstākļiem un mitruma  
Lieliski tīrāma

### Īpašības:

Krāsa lieliski nosedz virsmas malas un stūrus, veido viegli tīrāmas, pret skrāpējumiem noturīgas un īpaši ilgnoturīgas virsmas. Ar minimālu smaržu, iestrādājot un žūstot.

### Piemērotas pamatnes:

Koks, kokmateriāls  
Guntēts dzelzs / tērauds  
Veci nestspējīgi pārklājumi uz dzelzs / tērauda  
Cietais PVC un cita cietā plastmasa

### Krāsu toni/ tonēšana:

Balta

### Spīduma pakāpe:

spīdīga

### Darbarīki / temperatūra:

Krāsas smidzinātājs, rullītis, ota.  
Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C.  
Darbarīkus tīrīt ar vaišpirtu.

### Žūšanas laiks:

Pie +20°C un 65% rel. gaisa mitruma virsma putekļu neuzņēmīga pēc 3 stundām, atkārtoti pārklājama pēc 8 stundām.

### Iestrāde un patēriņš:

Putekļus, atlupušo veco krāsu un netīrumus rūpīgi notīrīt ar piemērotiem darbarīkiem. Iepriekš krāsotas virsmas pieslīpēt. Iepriekš neapstrādātus koka logus un ārdurvis vispirms gruntēt ar Alpina Grundierung für Holz. Krāsu rūpīgi samaisīt, uzklāt 2 kārtās ar ota, rullīti vai izsmidzinot pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Patēriņš: apm. 100 ml/m<sup>2</sup> vienā kārtā.

### Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

#### Pamatklājums:

Uzklāt neatšķaidītu Alpina Grundierung für Metall vai Alpina Grundierung für Holz.

#### Starplājums un nobeiguma klājums:

Uzklāt neatšķaidītu Alpina FENSTER UND TÜR.

### Sastāvs:

Alkīda sveķi, vaišpirts, titāna dioksīds, minerālās pildvielas, piedevas.  
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/i): 500 g/l. Produkts satur maks. 500 g/l GOS (VOC).



## FENSTER UND TÜR

## PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

## Pamatnes sagatavošana:

Virsmu pieslīpēt un notīrīt.  
Notīrīt netīrumus un atdalošās vielas, tādas kā eļļa un tauki.

## Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Vecus pārklājumus ar sliktu nestspēju pilnībā notīrīt līdz izturīgai pamatnei.

Pamatne	Pielietojums	Pamatnes sagatavošana	Gruntēšana	Starplājums	Nobeiguma pārklājums
koks, kokmateriāls	iekšdarbi	pieslīpēt	Alpina Fenster und Tür	---	Alpina Fenster und Tür
	ārdarbi	pieslīpēt	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Fenster und Tür	Alpina Fenster und Tür
dzelzs, tērauds	iekšdarbi / ārdarbi	noņemt rūsu, attaukot	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Fenster und Tür	Alpina Fenster und Tür
cietais PVC	iekšdarbi / ārdarbi	pieslīpēt, nomazgāt ar spirtu	Alpina Fenster und Tür		Alpina Fenster und Tür
veci nestspējīgi pārklājumi	iekšdarbi / ārdarbi	pieslīpēt, apstrādāt ar sārmu	bojātās vietas sagatavot atbilstoši pamatnēm un nogruntēt	Alpina Fenster und Tür	Alpina Fenster und Tür

## Patēriņš:

	Ar otu	Ar rullīti	Izsmidzinot
ml/m <sup>2</sup>	80-100	90-100	100

## CITA INFORMĀCIJA

## Uzmanību:

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Satur butanona oksīmu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

## Likvidācija:

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu un laku savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā sadzīves atkritumi.

## Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā, labi vēdinātā telpā pie temperatūras no +5°C līdz +20°C. Derīguma termiņš: 5 gadi slēgtā oriģināliepakojumā.

## TI Nr. 470\_D 2014. gada februāris

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.