

## Alpina Farbrezepte BETON-OPTIK

### Modernne betooni efekt

#### Tootekirjeldus

Efektvärv sisetöödeks betoonile omase pealispinna loomiseks.



### TOODE ÜLEVAATLIKULT

#### Pakendi suurus

Saadaval komplektina:  
3 | BETON-OPTIK Basis alusvärv  
1 | BETON-OPTIK Finish viimistlusvärv  
1 Alpina EFFEKT KELLE/kellu

#### Toote eelised

Betoonitaolise optika jaoks.

#### Omadused

- Veega lahjendatav
- Minimaalse lõhnaga
- Kerge pinnale kanda

#### Sobivad aluspinnad

Kasutatav kõikidel siledatel sisepindadel, mis sobivad dispersioonvärvidega värvimiseks.

#### Värvitoonid/toonimine

Betoonihall, helehall

#### Koostis

Alusvärv: polüakrülaatvaik, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, titaandioksiid, anorgaanilised värvilised pigmendid, vesi, lisandid, konservandid.

Pealiskiht: silikaadid, titaandioksiid, anorgaanilised värvilised pigmendid, vesi, lisandid, konservandid.

EL-i piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 1 g/l LOÜ-d.

#### Läikeaste

Matt

#### Töövahendid/temperatuur

Pinnale kanda Alpina rulliga ja stuktureerida komplektis sisalduva Alpina kelluga. Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Töövahendid puhastada kohe peale kasutamist veega.

#### Kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind ca 4–6 tunni pärast kuiv, ületöödeldav 12 tunni pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskuse pikendavad kuivamisaega.

#### Materjalikulu

Ühest komplektist piisab 7–10 m<sup>2</sup> katmiseks sõltuvalt aluspinna omadustest. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

#### Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Värv hoolikalt läbi segada, värviambrisse ümber valada ning paigaldada värvirest. Alpina rull vee sees niisutada.

#### Aluskiht

BETON-OPTIK Basis küllastunult ning ühtlaselt pinnale kanda. Töötada 50–100 cm laiuste paanidena. Alpina efektkelluga pind risttõmmetega üle töödelda. Kellut hoida nurga all. Seejärel 12 h kuivada lasta.

#### Viimistluskiht

Pärast kuivamist BETON-OPTIK Finish ühtlaselt pinnale kanda. Töötada 50–100 cm laiuste paanidena. Alpina efektkelluga pind risttõmmetega üle töödelda. Kellut hoida nurga all. Üleliigne materjal ämbri servaga kellu pealt maha tõmmata. Soovitus: suurematel teineteisega külgevatel pindadel soovitame värvi pinnale kanda kahekesi.



## Alpina Farbrezepte BETON-OPTIK

### SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

#### Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Tugevalt imavad pinnad kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

#### Krohvid ja pahtlid

##### Lubitsementkrohvid

Kõvad, normaalse imavusega krohvid ja dispersioonpahtlid katta pärast pahteldamist ja kruntimist. Jämedapoorsed, imavad krohvid kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

##### Kipskrohvid, kipskartongplaadid ja kuivsegupahtlid

Plaatide liitekohad pahteldada, pahtli ja krohvi paakunud kohad lihvida, tolmust puhastada, kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG.

#### Betoon

Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda nagu lubitsementkrohve.

#### Tellismüüritis, viimistlemata müüritis

Olenevalt aluspinna karedusest tasandada pinda 1 kuni 2 kihi sobiva pahtliga.

#### Kandvad email- ja dispersioonvärvkatted

Mattidele, nõrga imavusega aluspindadele võib toote ilma eelneva eeltööta pinnale kanda. Lääkivad pealispinnad ja laki- või emailvärvikihid eelnevalt lihvimise teel karestada.

#### Mittekandvad viimistluskatted

Mittekandvad emailvärvi-, dispersioonvärvi- või kunstvaikkrohvikihid, liimvärvikatted, lahtised tapeedid kogu viimistletava pinna ulatuses eemaldada ning tasandada sobival viisil (pahteldamine, krohvimine vmt). Kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG.

#### Hallitusega kaetud, nikotiini-, vee-, tahma- või rasvapekkidega pinnad

Hallitus või seened niiskelt harja või kraabitsaga eemaldada. Krunditud pinnad töödelda hallitusvastase tootega ja lasta kuivada. Seejärel pinnale kanda Alpina KITCHEN&BATH.

Nikotiini-, tahma- ja rasvapekkid pesta maha veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit, ja lasta hästi kuivada. Kanda pinnale isoleeriv kruntvärvi.

#### Defektsed kohad

Väiksesed parandused (kuni 3 mm diameetriga) teostada peeneteralise pahtliga. Katta korrigeeritud kohad tootega Alpina GRUNDIERUNG.

### TÄIENDAV TEAVE

#### Tähelepanu

Arsti poole pöördudes näidata pakendit või toote etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu, 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

#### Säilitamine

Anumaid hoida tihedalt suletuna, jahedas, temperatuuril alates +5 °C. Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud.

#### Jäätmekäitlus

Vedelad värvijäägid viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kuivanud värvijäägid ja tühjad anumad utiliseerida olmeprügina.

#### Tehniline informatsioon nr 7221\_EE seisuga august 2019

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.