



## ANTIQUE EFFEKT

### Tootekirjeldus

Viimistlusvärv pragnemisefekti tekitav vahelakk



## TOODE ÜLEVAATLIKULT

### Pakendi suurus

1 l

### Kasutusala

Läbipaistev spetsiaallakk, mille abil saab luua antiikseid efekte. Lakile kantud värvikiht (dispersioonvärv) moodustab pragusid, mis aitab rõhutada erinevaid arhitektuurilisi detaile (nt nišše, sambaid, aknaid, uksi, mööblit jne).

### Omadused

- Veega lahjendatav
- Lõhnatu
- Ökoloogiline
- Kerge pinnale kanda

### Sobivad aluspinnad

Kasutatav kõikidel tavalistel sisepindadel, mis sobivad dispersioonvärvidega värvimiseks.

### Värvitoonid / toonimine

Läbipaistev

### Läikeaste

Vastavalt valitud lõppviimistlusvärvile

### Töövahendid/temperatuur

Pinnale kanda pintsliga või rulliga. Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

### Kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on lakk kuiv ja ülevärvitav ca 6 tunni pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

### Kulu

Ca 8 m<sup>2</sup>/l siledal aluspinnal, karedatel pindadel on kulu suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovitöö teel.

### Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

#### Kruntkiht

Aluspind teha vastavalt soovile värvitu, valge või sobivas värvitoonis värviga.

#### Vahekiht

Värvitud ja kuivanud aluspinnale kanda vahekiht Alpina ANTIQUE EFFEKTI.

#### Lõppkiht

Pärast kihi kuivamist kanda pinnale õhuke kiht pragnemiseks ettenähtud dispersioonvärvile.

Pragnemiseefekt algab ca 1 minuti möödudes. Mida suurem on Alpina ANTIQUE EFFEKTI kihipaksus, seda suurem on ka pragnemiseefekt. Pärast dispersioonivärvikihi pragnemise algust ei tohi seda enam üle värvida.

#### Märkus

Kattekihi koormustaluvuse suurendamiseks soovatakse see pärast kuivamist katta vesialuselise läbipaistva lakiga.

#### Koostis

Kunstvaikdispersioon, vesi, lisandid, konservandid. ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (Kat.A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 20 g/l LOÜ-d.



## ANTIQUÉ EFFEKT

### SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

#### Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kande ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Efektse pragunemise efekti saamiseks on soovitatav teha kattev kruntkiht mati või siidjasmati dispersioonvärvi või akrüüllakiga.

#### Krohvid ja pahtlid

##### Lubitsementkrohvid ja dispersioonpahtlid:

Tugevad, normaalse imavusega krohvid ja dispersioonpahtlid eelnevalt katta tootega Alpina IN-HOUSE STYLE 3 või Alpina IN-HOUSE STYLE 7. Poorsed, liivased ja imavad krohvid kruntida eelnevalt tootega Alpina GRUNDIERUNG.

##### Kipskrohvid, kipskartongplaadid ja kuivsegupahtlid:

Plaatide liitekohad pahteldada, pahtli ja krohvi paakunud kohad lihvida, tolmust puhastada ja katta tootega Alpina IN-HOUSE STYLE 3 või Alpina IN-HOUSE STYLE 7.

#### Betoon

Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda nagu lubitsementkrohve.

#### Tellismüüritis, viimistlemata müüritis

Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda nagu lubitsementkrohve.

#### Kandvad email- või dispersioonvärvkatted

Mattidele, nõrga imavusega aluspindadele (dispersioonvärvid) võib toote ilma eelneva eeltööta pinnale kanda. Lääkivad pealispinnad ja laki- või emailvärvikihid eelnevalt lihvimise teel karestada.

#### Mittekandvad viimistluskatted

Mittekandvad emailvärvi-, dispersioonvärvi- või kunstvaikkrohvikihid, liimvärvikatted, lahtised tapeedid kogu viimistletava pinna ulatuses eemaldada ning tasandada sobival viisil (pahteldamine, krohvimine vmt.). Kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG.

#### Hallitusega kaetud, nikotiini-, vee-, tahma- või rasvapekkidega pinnad

Hallitus või seened niiskelt harja või kraabitsaga eemaldada. Krunditud pinnad töödelda hallitusvastase tootega ja lasta kuivada. Seejärel pinnale kanda Alpina KITCHEN&BATH. Nikotiini-, tahma- ja rasvapekkid pesta maha veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit, ja lasta hästi kuivada. Kanda pinnale isoleeriv kruntvärv.

#### Defektsed kohad

Väikesed parandused (kuni 3 mm diameetriga) teostada Alpina peeneteralise pahtliga. Suuremad kahjustused korrigeerida krohviga ja kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

### TÄIENDAV TEAVE

#### Tähelepanu!

Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Arsti poole pöördudes võtta kaasa pakend või toote etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale ja riietele sattumist. Kasutada kaitsekindaid ja -prille. NAHALE SATTUMISE KORRAL pesta rohke vee ja seebiga. Täpsemad andmed: vt toote ohutuskaarti.

#### Säilitamine

Anumaid hoida tihedalt suletuna, jahedas, hästi ventileeritud kohas temperatuuril +5 °C kuni +20 °C. Suletud originaalanumas säilitatav 24 kuud.

#### Jäätmekäitlus

Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide ja lakkide kogumispunkti. Kuivanud värvijäägid ja tühjad anumad utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmete või olmeprügina.

#### Tehniline informatsioon nr. 230 seisuga aprill 2019

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektide valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmunisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.