

AQUA FURNITURE

Alpina lakas baldams, vandens pagrindo - Jūsų pasirinkto medienos atspalvio

Produkto aprašymas:

Skaidrus lakas baldams ir kitiems mediniams gaminiams, puikiai apsaugo medieną, lengvai valomas. (Parketui dengti naudokite „Alpina Parkett“). Galima dengti dažyvais ar laku anksčiau dengtus paviršius, taip pat neapdorotą medieną. Puikiai apsaugo nuo drėgmės, tinka vidaus ir išorės darbams.



ColorMix

TRUMPAS APRAŠYMAS

Pakuotė:

0,75 l ; 2,5 l

Produkto privalumai:

Neuždengia medienos faktūros
Puikiai apsaugo nuo drėgmės
Lengvai valomi paviršiai

Savybės:

Produktas leidžia išsaugoti medienos faktūrą, sukuria lygią, greitai džiūstančią, negelstančią, atsparią dilimui, lengvai valomą dangą. Padengti paviršiai labai atsparūs atmosferos oro sąlygoms, ilgai išlieka blizgūs. Pagamintas vandens pagrindu, todėl darbo ir džiūvimo metu juntamas tik silpnas kvapas.

Tinkami pagrindai:

Baldai ir kiti medienos gaminiai.
Aprokrovą išlaikantys seni lako, emalinių dažų ar dažyvių sluoksniai.

Spalvos/ spalvinimas:

Skaidrus lakas. Galima nuspalvinti medžio atspalviais tonavimo mašinomis „ColorMix“ sistema.

Blizgesio laipsnis:

Blizgus, šilko matinis

Darbo įrankiai/ temperatūra:

Dengti purkštuvu, voleliu arba teptuku. Naudoti specialius teptukus ar volelius akriliniams dažams. Dirbti ne žemesnėje kaip +8°C (pagrindo ir aplinkos) temperatūroje. Po darbo įrankius nuplauti muilu ir vandeniu.

Džiūvimo trukmė:

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, dulkę nelimpa po 2 val., kitą sluoksnį dažyti po 8 val.

Paruošimas. Sąnaudos:

Nuvalyti dulkes, riebalus, sakus, senus atšokusius sluoksnius, nešvarumus. Senus blizgius, tvirtus paviršius pašiuokštinti. Paviršių padengti dviem „Alpina Aqua Furniture“ sluoksniais. Nepadengtus išorinius medienos paviršius iš pradžių reikia nugruntuoti gruntu „Alpina Grundierung für Holz“. Prieš dengiant produktą gerai išmaišyti.

Sąnaudos: apie 120 ml/m² vienam sluoksniui.

Sluoksnių sandara/ skiedimas:

Pirmas (gruntinis) sluoksnis (atmosferos veiksnių veikiamiems paviršiams):

„Alpina Grundierung für Holz“, neatskiedus.

Tarpinis ir viršutinis sluoksniai:

„Alpina Aqua Furniture“, neatskiedus.

Sudėtis:

Akrilato dispersija, vanduo, glikolis ar glikolio eteris, priedai. ES nustatytas ribinis leidžiamas lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis tokiam gaminiui (A/d kateg.): 130 g/l. Šiame gaminyje LOJ yra iki 50 g/l.



AQUA FURNITURE

TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS

Pagrindų paruošimas:

Paviršių nuvalyti, jei reikia pašiurkštinti. Pašalinti nešvarumus ir sukibę mažinančias medžiagas (alyvą, tepalus). Papildėjusį, sutrešusį medinį paviršių nušlifuoti iki nepažeistos, apkrovą išlaikančios medienos ir kruopščiai nuvalyti.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

Apkrovos neišlaikančius lako, emalinių dažų sluoksnius visiškai pašalinti iki tvirto pagrindo.

Pagrindas	Naudojimas	Pagrindo paruošimas	Pirmas sluoksnis	Tarpinis sluoksnis	Viršutinis sluoksnis
Mediena, medžio gaminiai	vidaus darbams	pašiurkštinti/ nuvalyti	Alpina Aqua Furniture, atskiedus 10-15%	Alpina Aqua Furniture	Alpina Aqua Furniture
	išorės darbams 1)	pašiurkštinti/ nuvalyti	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Aqua Furniture	Alpina Aqua Furniture
Apkrovą išlaikantys seni sluoksniai	vidaus darbams / išorės darbams	pašiurkštinti / nušarminti	pažeistas vietas atsižvelgiant į paviršių paruošti ir nugruntuoti	Alpina Aqua Furniture	Alpina Aqua Furniture

1) Dengti išorės paviršius, kurių tiesiogiai nevaikia atmosferos veiksniai, nėra apsaugos nuo UV.

Sąnaudos:

Dengiant	teptuku	voleliu	purkštuvu
ml/m ²	100-120	100-120	100-120

PAPILDOMA INFORMACIJA

Atkreipkite dėmesį:

Jei reikalinga gydytojo konsultacija: parodyti jam produkto pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazolono sumaišyto su 2-metil-3(2H)-izotiazolonu (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas:

Skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo punktus. Sudžiūvusius likučius galima tvarkyti kaip buitines atliekas.

Sandėliavimas:

Laikyti vėsiai, sandariai uždarytą, gerai vėdinamose patalpose. Laikymo temperatūra +5°C iki +20°C. Galiojimas: nepaimtoje pakuotėje - 24 mėnesiai.

TI Nr. 436_BALT RU redakcija 2019 m. sausio mėn.

Ši techninė informacija buvo parengta remiantis naujausiomis technologijomis ir mūsų įgyta patirtimi. Atsižvelgiant į pagrindų bei projektų įvairovę pirkėjas/ vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam objektui. Išleidus naujesnį techninį aprašymą, šis tampa negaliojantis.