


## Aqua Universal

Tonuojami emaliniai dažai vandens pagrindu metalui, medienai, plastikui, betonui ir kt.

Labai gerai dengiantys, intensyvių spalvų emaliniai dažai. Išlaiko blizgesio intensyvumą, lengva nudažytų paviršių priežiūra, galima plauti. Atsparūs nepalankiems atmosferos veiksniams, negelsta. Bekvapiai.



ColorMix

### PRODUKTO APRAŠYMAS

#### Pakuotės:

0,7 l ; 2,4 l

#### Produkto privalumai:

Labai gera dengiamoji geba  
Labai didelis atsparumas trynimui  
Intensyvios spalvos  
Paviršiai lengvai prižiūrimi, plaujami

#### Savybės:

Dažai puikiai padengia paviršių, galima rinktis iš daugybės atspalvių, dažai pasižymi ilgai išliekančiu atspalvių ryškumu. Praktiškai jokio kvapo dengiant ir džiūvant. Lengva dengti, lengva nudažytų paviršių priežiūra.

#### Tinkami pagrindai:

Mediena, medienos gaminiai  
Geležis / Plienas  
Aliuminis / Varis  
Kietasis PVC ir kitoks kietasis plastikas  
Betonas  
Aprovą išlaikantys senų dažų sluoksniai

#### Atspalviai/ Tonavimas:

Bazė 1: balti  
Bazė 3: skaidrūs

Bazės 1 dažus galima naudoti baltus arba tonuoti automatinėmis tonavimo mašinomis pagal Alpina ColorMIX arba rankiniu būdu su Alpina Kolorant arba Alpina Tint spalvinamaisiais dažais. Tamsios spalvos tonuojamos naudojant Bazę 3 pagal Alpina ColorMix.

#### Blizgesio laipsnis:

blizgus ir šilko matinis

#### Įrankiai / Temperatūra:

Purškimo pistoletas, voleliai arba teptukai, skirti akriliniams produktams. Žemiausia pagrindo ir aplinkos temperatūra dengiant ir džiūstant +8°C.

#### Džiūvimo laikas:

Kai temperatūra +20°C ir santykinė oro drėgmė 65%, dulksė nelimpa po 1-2 valandų, kitą sluoksnį galima dengti po 8 val., pilnai išdžiūna po 2-3 dienų.

#### Dengimas ir sąnaudos:

Tinkamais įrankiais pašalinti dulkes, atšokusius senų dažų sluoksnius ir purvą. Senus, apkrovą laikančius dažų sluoksnius pašalinti ir tuomet dengti dviem Alpina Aqua Universal emalinių dažų sluoksniais. Nedengtus paviršius iš pradžių reiktų nugaruntuoti su Alpina gruntu medienai arba metalui, priklausomai nuo pagrindo. Prieš dengiant, dažus gerai išmaišyti. Įrankius plauti vandeniu su muilu. Sąnaudos: 100-120 ml/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui.

#### Sluoksnių sandara / skiedimas:

##### Sluoksnių sandara:

**Gruntinis sluoksnis**  
Gruntas metalui „Alpina Grundierung für Metall“, neskiestas.  
Gruntas medienai „Alpina Grundierung für Holz“, neskiestas.

##### Tarpinis sluoksnis ir galutinis sluoksnis:

Emaliniai dažai „Alpina AQUA UNIVERSAL“, neskiesti.

#### Sudėtis:

Poliuretano- / poliakrilato derva, titano dioksidas, silikatai, vanduo, gliukolis, gliukolio eteris, esteralkoholis, priedai, konservantai. ES leidžiamas ribinis lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis tokiam A/d kateg. produktui: 130 g/l. Šiame produkte LOJ ≤ 110 g/l.



## Aqua Universal

### TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS

#### Pagrindo paruošimas:

Paviršių nušlifuoti ir nuvalyti.  
Pašalinti nešvarumus, sukibtį mažinančias medžiagas, pvz. tepalą ir riebalus.

#### Apkrovos nelaikantys paviršiai:

Apkrovos neišlaikančius senus dažų sluoksnius pašalinti iki apkrovą išlaikančio pagrindo.

Pagrindas	Paskirtis	Pagrindo paruošimas	Gruntinis sluoksnis	Tarpinis sluoksnis	Galutinis sluoksnis
Mediena, medienos gaminiai	vidaus darbams	nušlifuoti	Alpina Aqua Universal	--	Alpina Aqua Universal
	išorės darbams	nušlifuoti	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
Geležis, plienas	vidaus/ išorės darbams	pašalinti rūdis, nušlifuoti, nuriebalinti	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
Cinkas	vidaus darbams	nušlifuoti, nuriebalinti	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
	išorės darbams		Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
Aliuminis, varis	vidaus darbams	nušlifuoti, nuriebalinti	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
	išorės darbams		Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
Kietasis PVC	vidaus/ išorės darbams	nušlifuoti, nuriebalinti	Alpina Aqua Universal	--	Alpina Aqua Universal
Betonas	vidaus/ išorės darbams	pašalinti sukibtį mažinančias daleles, taip pat kreidinančias, byrančias daleles	--	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
Apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniai	vidaus/ išorės darbams	nušlifuoti, nuvalyti	Atsižvelgiant į pagrindą paruošti pažeistas vietas, nugruntuoti	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal

#### Sąnaudos

	Teptuku	Voleliu	Purkštuvu
ml/m <sup>2</sup>	100	100-110	100-120

### KITA INFORMACIJA

#### Saugumo nuorodos:

Dengiant produktą nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, neleisti susigerti į gruntą. Baigus darbą, įrankius iš karto nuplauti vandeniu su muilu. Šlifuojant naudoti P2 filtrus. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 kombifiltrus. Jei reikia gydytojo patarimo, jam parodyti pakuotę arba etiketę. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, mišinys iš 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EG Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-2Hizotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginių reakcijų.

#### Atliekų tvarkymas:

Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų surinkimo vietas. Sudžiūvusius produkto likučius sutvarkyti kaip buitines atliekas.

#### Sandėliavimas:

Laikyti sandariai uždarytose originaliose pakuotėse, vėsiai, gerai vėdinamoje vietoje, sandėliavimo temperatūra: +5°C iki +20°C. Laikant originaliose, nepraimantose pakuotėse galioja 24 mėn. nuo pagaminimo datos.

#### TI Nr. 386\_D Redakcija: liepos mėn. 2018

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią patirtį ir technikos lygį. Kadangi pagrindų ir objektų įvairovė yra didžiulė, pirkėjas/ naudotojas privalo prieš naudodamas produktą iš pradžių patikrinti jo tinkamumą konkrečiam objektui. Išleisus naują techninės informacijos redakciją, ši nustoja galiooti.