



Alpina Bad- & Küchenfarbe

Sobib väga hästi ruumidesse, kus on kõrge õhuniiskus

Tootekirjeldus

Spetsiaalvärv, millel on hea puhastatavus ja lai toonivalik. Värv on vastupidav niiskusele ja mustusele, samuti kaitseb hallituse tekke eest. Sobib väga hästi ruumidesse, kus on kõrge õhuniiskus. Vastupidavate seinte ja lagede loomiseks.



TOOTE ÜLEVAADE

Pakendi suurus

Baas 1 : 1l, 5l

Toote eelised

- Kaitseb hallituse tekke eest
- Väga hästi puhastatav
- Hingav

Omadused

Veega lahjendatav
Puhastatav ja difusioonivõimeline
Lahustivaba

Sobivad aluspinnad

Mineraalsed aluspinnad
- lubi-tsementkrohvid
- kipskrohvid/kipsplaadid
- lubiliivakivi
- tellised/betoon

Vanad kandvad katted

- dispersioonvärvid, -pahtlid, -krohvid
- struktuurtapeedid

Värvitoonid/toonimine

Baas 1: valge

Baas 1 kasutada kas valgena või käsitsi/masinaga heledatesse värvitoonidesse toonituna. Masinaga toonitav Alpina ColorMix süsteemis või käsitsi Alpina Kolorantiga.

Läikeaste

Matt

Töövahendid/temperatuur

Värv korralikult segada. Pinnale kanda pintsi või rulliga. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla +5 °C (õhk ja pealispind). Töövahendid puhastada pärast kasutamist vee ja seebiga.

Kuivamisaeg

Temperatuuril +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on pealispind kuiv 4–6 tunni möödudes, ülevärvitav 8 tunni pärast. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Kulu

Ca 110 ml/m² sileda aluspinna ühekordseks katmiseks. Karedatel pindadel on kulu suurem.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Vahekiht

Alpina Bad- und Küchenfarbe, vajaduse korral lahjendada max 10% veega.

Lõppviimistlus

Lahjendamata Alpina Bad- und Küchenfarbe, vajaduse korral lahjendada max 5% veega.

Kruntkiht: vajaduse korral tootega Alpina Tiefgrund LF.

Koostis

Kunstvaikdispersioon, vesi, mineraalsed täiteained ja pigmendid, lisandid.
ELI piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (kat A/a): 30 g/l. See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d. Toode sisaldab vastavalt ELI määrusele 528/2012 (ei ole biotsiid) järgmisi biotsiidseid toimeaineid: oktüülsotiasooloon (CAS 26530-20-1).



Alpina Bad- & Küchenfarbe

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Lahtised murenenud osakesed ja ladestanud mustus ning hallitus eemaldada täielikult survepesuga või kuivalt ja mehaaniliselt kalde suunas. Puhastamise järel peab aluspind olema tugev, puhas, kandev ja ilma nakkumist takistavate aineteta.

Lubi-tsementkrohvid

Uutel krohvidel lasta 4 nädalat ilma töötlemata seista. Tugevad, normaalselt imavad krohvid katta ilma eelnevalt töötlemata. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF. Väga liivastel ja tolmatel krohvipindadel kruntida kaks korda märg-märjale meetodil.

Kipskrohvid, kipsplaadid, dispersioonpahtel

Nõrglubjakihit krohvil ja pahtlil maha lihvida, vuugid pahteldada, lihvida, tolmut puhastada, pärast lihvimist kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF. Suure imavusega kipspinnad kruntida sobiva krundiga.

Tellismüüritis, viimistlemata müüritis

Katmiseks sobivad vaid kuivad ja puhtad tellised või ilma võõrkomponentideta klinker. Müüritis peab olema vuugitud pragudeta, kuiv ja sooladeta. Kruntkiht teha tootega Alpina Bad- und Küchenfarbe.

Kandvad email- või dispersioonvärvkatted

Läikivad pealispinnad ja värvkatted karestada. Määrdund, kriidistunud vanad värvkatted puhastada survepesuga. Kruntida tootega Alpina Bad- und Küchenfarbe, max 5% veega lahjendatult või kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF.

Mittekandvad värvkatted

Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kraapimise või survepesu teel või mõne teise sobiva meetodiga. Märgröötuse korral lasta pinnal enne edasist töötlemist korralikult kuivada. Kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF.

Hallitus, nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapelekid

Hallitus ja seened eemaldada märjalt puhastades (nt harjates, hõõrudes või kraapides). Pinnad pesta hallitusvastase vahendiga ning lasta seejärel korralikult kuivada. Lõppviimistlust teha tootega Alpina Bad- und Küchenfarbe. Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapelekid tuleb maha pesta veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit ja lasta hästi kuivada. Vajadusel isoleerida sobiva krundiga.

Defektid

Väikesed defektid (kuni 3 mm läbimõõduga) parandada peenpahtliga. Suured defektid parandusmördiga. Parandatud kohad üle kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF.

TÄIENDAV TEAVE

Ohutusnõuded

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Töötlemisel ja kuivamisel tagada piisav õhutus. Söömine, joomine ja suitsetamine on toote kasutamise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Töövahendid puhastada pärast kasutamist vee ja seebiga. Lihvimistöödel kasutada P2 tolmufiltrit. Kasutada kombifiltrit A2/P2 ja kaitseprille. Toode sisaldab vastavalt ELi määrusele 528/2012 (ei ole biotsiid) järgmisi biotsiidseid toimeaineid: 3-iodo-2-propinüülbutüülkarbamaat (CAS nr 55406-53-6), 2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon (CAS nr 26530-20-1).

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla +5 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 24 kuud.

Jäätmekäitlus

Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele.

Tehniline informatsioon nr 2043 seisuga september 2020

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.