



Alpina Dauer Schutz

Puidulasuur välistöödeks

Tootekirjeldus

Täiuslik vastupidavus UV-kiirgusele kuni 8 aastat. Intensiivne ilmastikukaitse- väga vetthülgav pind. Ei tilgu ega pritsi pealekandmisel. Vähendab puidu tumenemist – sisaldab UV-kiirguse eest kaitsvaid pigmente.



TOOTE ÜLEVAADE

Pakendi suurus

0,75l, 2,5l, 4l

Toote eelised

- Ei tilgu ega pritsi pealekandmisel
- Vähendab puidu tumenemist – sisaldab UV-kiirguse eest kaitsvaid pigmente
- Väga vetthülgav
- Väga elastne
- Siidjasmatt pealispind – tõstab esile puidu struktuuri
- Kiiresti kuivav
- 2 kihti ühe päeva jooksul
- Vähese lõhnaga
- Põhineb taastuvatel toorainetel

Sobivad aluspinnad

Lasuur sobib ideaalselt puitseintele ja -lagedele, terrassidele, piirdeaedadele, rõduladadele ja voodritele, liimpuitkonstruktsioonidele ja puitmajadele. Ei sobi mõõtuhoivivate puitehitusdetailidele nagu aknad ja ukсед. Mitte mõõtuhoivivate puitehitusdetailide puiduniiskus ei tohi olla suurem kui 18%.

Värvitoonid/toonimine

Valge, plaatina, toskaana pruun, liivakivi, hall, basalt, grafiit, tiikpuu, palisander, päklikpuu, eebenipuu, Oregon mänd, mahagon, mänd, värvitu, hele tamm, tamm

Läikeaste

Siidjasmatt

Töövahendid/temperatuur

Lasuur enne kasutamist korralikult läbi segada. Pintsliga küllastunult pinnale kanda. Mitte töödelda kui õhu- ja aluspinna temperatuur on alla +5 °C. Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga.

Kuivamisaeg

+20 °C juures on pealispind 1–2 tunni pärast kuiv. Teine kiht kanda pinnale 12 tunni möödudes. Täielikult kuivanud 24 tunni pärast.

Kulu

Ca 80 ml/m² olenevalt puidu imavusest, kasutusala ja soovitud värvisügavusest ühe kihi pealekandmisel. 750 ml piisab ca 8 m² jaoks.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Aluspind peab olema puhas, kande, kuiv, õli-, vaha- ja rasvavaba. Vaigurohke puit pesta enne viimistlemist universaalse nitrolahustiga. Puit enne esmakordset katmist lihvida. Halliks muutunud, kahjustatud puidu pealispind lihvida maha kuni terve, kandva pinnani ja põhjalikult puhastada. Tolmu- ja mustuseosakesed maha harjata.

Koostis

Polüakrülaatvaik, alküüdvaik, silikaadid, anorgaanilised värvilised pigmendid, vesi, glükoolieeter, lahustid/kile moodustamise abiained, lisandid, kilet moodustav konservant, säilitusained. ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (kat A/f): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 20 g/l LOÜ-d.



Alpina Dauer Schutz

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Kattekihtide ülesehitus

Välitingimustes kasutada esimese kihi jaoks sobivat puidukrunti. Teise ja kolmanda kihi korral kanda laia pintsliga küllastunud lahjendamata kiht lasuuri piki kiudu pinnale. Servadele ja otstele kanda vähemalt üks lisakiht.

Uued puitdetailid

Sile puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada, eemaldada puidust eraldunud vaigutükid. Leht-, okas- ja troopiline puit pesta enne töötlemist hoolikalt nitrolahustiga. Enne kõikide osade katmist on soovitatav teha proovivärvimine puhtale ja kasutusvalmis puidule.

Vana töötlemata puit

Halliks tõmbunud, kahjustunud puidu pealispind lihvida maha kuni terve puidusüüni ja põhjalikult puhastada.

Viimistletud puit

Vanad kattekihid nagu lakk ja paksukihilised lasuurid kuni imava puidupinnani eemaldada. Kinnised, õhukesekihilised lasuurid lihvida ja puhastada.

TÄIENDAV TEAVE

Ohutusnõuded

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 1,2-bensotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1), jood-2-propüüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. See toode on „töödeldud toode“ ELi määruse nr 528/2012 kohaselt (ei ole biotsiid) ja sisaldab järgmisi biotsiidides sisalduvaid toimeaineid: 3-jood-2-propüüülbutüülkarbamaat (CAS-Nr. 55406-53-6). Töötlemise ja kuivamise ajal tagada piisav õhu ventileerimine. Söömine, joomine ja suitsetamine on toote kasutamise ajal keelatud. Vältida sattumist silma, nahale või rõivasatele. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. NAHALE SATTUMISEL: pesta rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Lihvimistöödel kasutada P2 tolmufiltrit. Pihustusudu mitte sisse hingata. Kasutada A2/P2 kombifiltrit.

Jäätmekäitlus

Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele nõuetele.

Säilitamine

Hoida jahedas, õhutemperatuur ei tohi langeda alla +5 °C. Avatud anumaid hoide tihedalt suletuna ja lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline informatsioon nr 21693 seisuga jaanuar 2021

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.