


Alpina EXPERT Plaster-Primer

Spetsiaalne krunt dekoratiivkrohviga kasutamiseks

Tootekirjeldus

Toonitav, nakkevõimet parandav ning kvartslüüva sisaldav kruntvärv, kasutada enne dekoratiivkrohvi pinnale kandmist. Sise- ja välistöödeks.



ColorMix

TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakend

16 kg ämber

Läikeaste

Matt

Eelised

Pinna ettevalmistus enne dekoratiivkrohviga viimistlemist
Tagab kvaliteetse tulemuse
Toonitav

Töövahendid/temperatuur

Enne kasutamist hoolikalt segada. Pinnale kanda harja või rulliga. Optimaalse tulemuse saavutamiseks peaks krundi kulu olema vähemalt 250g/m². Mitte pinnale kanda, kui aluspinda või ümbritseva õhu temperatuur on madalam kui +5 °C. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Omadused

- Hea nakkvõime mineraalsete aluspindade ja dispersioonipõhiste kattekihtidega
- Ilmastikukindel
- Veega vedeldatav
- Keskkonnasäästlik, vähese lõhnaga
- Toonitav
- Kõrge difusioonivõime

Kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv ca 4-6 tunni möödudes, ülevärvitav ca 12 tunni pärast. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Sobivad aluspinnad

Mineraalsed aluspinnad:

- Lubisement krohv
- Betoon
- Müüritis ja tellis
- SILSi armeeringkiht

Kulu

64 m² või 250g/m² kihi kohta normaalse imavusega siledal pinnal. Karedatel ja suure imamisvõimega pindadel on kulu suurem. Täpne kulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Vanad kandvad värvkatted:

- Matid dispersioonvärvid ja -pahtlid
- Matid alküüd- või õlibaasil emailid

Värvitoonid/toonimine

Valge.

Toodet võib kasutada valgena või toonituna.

Toodet võib toonida automaatselt Alpina ColorMix toonimisemasinates või käsitsi lisades kuni 5% Alpina Koloranti. Kui krunti kasutatakse enne dekoratiivkrohviga katmist, siis toonida see enne sobivasse värvitooni.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Kruntkiht

Poorsetele, suure imavusega ja liivastele pindadele kanda üks kiht krunti Alpina Grundierung.

Lõppviimistlus

Pinnale kanda vedeldamata kujul Alpina EXPERT Plaster-Primer. Vajadusel lahjendada kuni 10% veega.

Koostis

Süntheetiline vaigdispersioon, vesi, mineraalsed täiteained ja pigmendid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (kat A/c): max 40 g/l. Käesolev toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Alpina EXPERT Plaster-Primer

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, kandevõimeline ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

Tsement ja lubitsement krohv

Värsked lubitsement krohvid peavad eelnevalt 2–4 nädalat kuivama, seejärel kanda pinnale Alpina EXPERT Plaster-Primer. Poorsetele, tugevalt imavatele ning liivastele pindadele kanda krunt Alpina Grundierung, seejärel üks kiht toodet Alpina EXPERT Plaster-Primer.

Betoon

Värsked betoonpinnad peavad enne viimistlemist 4 nädalat seisma. Määratud betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või kõrgsurveveega. Siledatele, nõrga imavusega pindadele kanda üks kiht toodet Alpina EXPERT Plaster-Primer. Poorsetele, tugevalt imavatele ja liivastele pindadele kanda krunt Alpina Grundierung, seejärel üks kiht toodet Alpina EXPERT Plaster-Primer.

Tellised ja müüritis

Kruntimiseks sobivad ainult matid ja puhtad tellised. Müüritis peab olema pragudeta (vuugid terved), kuiv ja ilma soolaeraldiseta.

Vanad kandvad dispersioon- või alküüdvärvkatted

Läikivad värvikihid karestada ja tolmut puhastada. Pinnale kanda Alpina EXPERT Plaster-Primer, vajadusel max 5% veega vedeldatult.

Vanad mittekandvad värvkatted

Mittekandvad vanad värvikihid täielikult sobivat meetodit kasutades (kaabits, liivapaber, kõrgsurvevesi jne) eemaldada. Lasta pealispinnal kuivada. Pinnale kanda üks kiht krunt Alpina Grundierung, seejärel üks kiht Alpina EXPERT Plaster-Primer, vajadusel max 5% veega vedeldatult.

Kipskrohvid ja -pahtlid

Liivased pealispinnad kruntida tootega Alpina Grundierung, 1:1 veega vedeldatult. Seejärel kanda pinnale üks kiht Alpina EXPERT Plaster-Primer, vajadusel max 5% veega vedeldatult.

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskaart väljastatakse taotluse korral. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine toote käitlemise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Töövahendid puhastada koheselt pärast kasutamist vee ja seebiga. Pihustussudu mitte sisse hingata. Toote pihustamise ajal kasutada kombifiltrit A2/P2. Toode on leeliseline. Kaitsta nahka ja silmi pritsmete eest. Viimistletavate pindade ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskiivid, metall, töötlemata või lasuuriga kaetud puit, hoolikalt kinni katta. Värvipritsmed eemaldada koheselt puhta veega.

Jäätmekäitlus

Vedelad materjalijäägid utiliseerida veepõhiste värvidenä. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitusprüginä.

Säilitamine

Pakendid hoida jahedas (temperatuur vähemalt + 5 °C) ning tihedalt suletuna. Säilivusaeg suletud originaalanumas 24 kuud.

Tehniline informatsioon nr EX 03 EN seisuga juuli 2017

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.