



## Alpina FASSADEN FARBE

Gerai dengiantys dažai, ilgalaikė fasado apsauga

### Produkto aprašymas:

Atmosferos poveikiui itin atspari danga, dengiama ant įvairių fasadų pagrindų. Dažai sukuria tolygią paviršiaus faktūrą, pasižymi gera dengiamąja geba.



## TRUMPAI APIE PRODUKTĄ

### Pakuočių dydžiai:

2,5l; 10 l

### Produkto privalumai:

- atsparūs atmosferos veiksniams
- gera dengiamoji geba
- lengvai užpildantys
- „kvėpuojantys“

### Savybės:

Dėl atsparumo vandeniui dažai apsaugo mūrą nuo lietaus įsiskverbimo. Tuo pat metu aukšto vandens garų pralaidumo dėka drėgmė iš mūro greitai pasišalina į orą.

### Tinkami pagrindai:

#### mineraliniai pagrindai

- cementinis- kalkinis tinkas
- smėlio-kalkių plytos
- plytos
- betonas

#### seni apkrovą išlaikantys sluoksniai

- matiniai dispersinio tinko ir dažų sluoksniai

### Spalvos/ tonavimas:

Balti. Dažus galima spalvinti rankiniu būdu *Alpina Kolorant* spalvinamaisiais dažais.

### Blizgesio laipsnis:

matiniai

### Įrankiai/ temperatūra:

Teptuku, voleliu, purkštuvais. Baigus darbus, įrankius nedelsiant plauti vandeniu. Dengti, kai pagrindo ir aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip +5°C.

### Džiūvimo trukmė:

Kai temperatūra + 20° C ir santykinis oro drėgnumas 65 %, paviršius išdžiūsta po 4–6 val., sekantį sluoksnį galima dengti po 12 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

### Sąnaudos:

Dengiant lygų pagrindą – 160 ml/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui. Dengiant grublėtą – atitinkamai daugiau.

### Sluoksnių sandara/ skiedimas:

#### Gruntavimas:

gruntuoti gruntu fasadams

#### Tarpinis sluoksnis:

*Alpina Fassaden Farbe*, atskiedus iki 10% vandens.

#### Viršutinis sluoksnis:

dengti *Alpina Fassaden Farben*, jei reikia, galima skiesti iki 5%.

#### Sudėtis:

Poliakrilato derva, polisiloksanas, kalcio karbonatas, titano dioksidas, silikatai, mineraliniai pigmentai/užpildai, vanduo, glikolio eteris, tirpikliai/plėvelę suformuojančios priemonės, priedai, konservavimo priemonės. ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokio tipo produktui (Kat.A/c): 40 g/l. Šiame produkte yra < 40 g/l LOJ.



## Alpina FASSADEN FARBE

### TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS

#### Pagrindo paruošimas:

Slėgine vandens srove arba sausu mechaniniu būdu nutekėjimo kryptimi visiškai pašalinti atšokusius, atmosferos veiksnių paveiktus sluoksnius, nešvarumus, samanias, dumblius. Paruoštas dengimui pagrindas turi būti tvirtas, švarus, išlaikantis apkrovas ir be sukibčių mažinančių dalelių.

#### Cementinis- kalkinis tinkas:

Naujai padengtą tinką palikti džiūti apie 4 savaites. Tinkuotos vietos turi būti gerai susirišusios ir išdžiūvusios. Labai porėtus, įgeriančius, lengvai birius tinko sluoksnius nugruntuoti fasadiniu gruntu.

#### Betonas:

Mechaniškai arba slėgine vandens srove nuo betoninių pagrindų nuvalyti nešvarumus ar tepančius sluoksnius.

Silpnai įgeriančius ar lygius paviršius nugruntuoti dažais *Alpina Fassaden Farbe, atskiestais vandeniu*. Normaliai arba stipriai įgeriančius pagrindus gruntuoti fasadiniu gruntu.

#### Silikatinių plytų, plytų mūras:

Dažyti tinkamos tik šalčiui atsparios, be pašalinių sukibčių mažinančių dalelių plytos arba klinkeris. Mūras turi būti be įtrūkimų, sausas ir be išsimušusių druskų. Paviršių nugruntuoti vandeniu atskiestais dažais *Alpina Fassaden Farbe*.

#### Apkrovą išlaikantys emalės ar dispersinių dažų sluoksniai:

Itin blizgius paviršius ar lako sluoksnius pašiuurkštinti. Slėgine vandens srove nuvalyti senus nešvarius, tepančius sluoksnius. Pagrindą gruntuoti *Alpina Fassaden Farbe*, atskiedus iki 5 % vandens, arba fasadiniu gruntu.

#### Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

Tokių sluoksnių visiškai nugramdyti, nuskusti, nuvalyti šepetėliu, slėgine vandens srove ar kitomis tinkamomis priemonėmis. Jei pagrindas nuvalomas šlapioju būdu, tuomet jį palikti nudžiūti. Gruntuoti fasadiniu gruntu.

#### Paviršiai su prasimušusiomis druskomis:

Sausu šepetėliu nuvalyti prasimušusias druskų nuosėdas. Paviršių gruntuoti specialiu gruntu, kurio sudėtyje yra tirpiklių. Dengiant paviršius su prasimušusiomis druskomis nesuteikiama garantija dėl ilgalaikio dangos patvarumo arba druskos prasimušimų sumažinimo.

#### Mažos išdaužos ir kiti paviršiaus defektai:

Nedidelius defektus (skersmuo iki 3 mm) užtaisyti tinkamu glaistu. Didelius - tinkamu remonto skiediniu. Užtaisytas vietas nugruntuoti.

### KITA INFORMACIJA

#### Dėmesio:

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite produkto pakuotę arba etiketę. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dėmesio! Dengiant purškimo būdu gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpkite aerozolio ar dulksnos. Saugokite, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Dėvėkite apsaugines pirštines ir akių apsaugą. PATEKUS ANT ODOS: odą nuplaukite muilu ir dideliu kiekiu vandens. Neišpilkite produkto į kanalizaciją, vandens telkinius, neleiskite jam susigerti į žemę. Atidarytas pakuotes laikykite sandariai uždarytas. Sudėtyje yra metilizotiazolinono ir benzotiazolinono.

#### Sandėliavimas:

Vėsiai, sandariai uždarytoje pakuotėje ir ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Galiojimo laikas: 24 mėnesiai originalioje sandarioje pakuotėje.

#### Atliekų tvarkymas:

Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako surinkimo vietas, sudžiūvusius – sutvarkyti kaip statybines ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

#### TI Nr. 18186\_D Leidimas: gegužė 2022

Ši techninė informacija parengta remiantis naujausiais technikos pasiekimais ir mūsų patirtimi. Tačiau, atsižvelgiant į pagrindų ir objektų sąlygų įvairovę, pirkėjas (naudotojas) privalo išbandyti mūsų medžiagas numatytam naudojimui atitinkamomis objekto sąlygomis. Paskelbus naują techninės informacijos leidimą, šis netenka galios.