

Alpina Farbrezepte BETON-OPTIK

Modernne betooni efekt

Tootekirjeldus

Efektvärv sisetöödeks betoonile omase pealispinna loomiseks.



TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

Saadaval komplektina:
3 | BETON-OPTIK Basis alusvärv
1 | BETON-OPTIK Finish viimistlusvärv
1 Alpina EFFEKT KELLE/kellu

Toote eelised

Betoonitaolise optika jaoks.

Omadused

- Veega lahjendatav
- Minimaalse lõhnaga
- Kerge pinnale kanda

Sobivad aluspinnad

Kasutatav kõikidel tavalistel sisepindadel, mis sobivad dispersioonvärvidega värvimiseks.

Värvitoonid/toonimine

Betoonihall

Koostis

Alusvärv: stüreenoksiid, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi. Sisaldab metüülsotiasolinooni, bensisotiasolinooni.

Pealiskiht: vinüülatsetaat, etüleen, vesi, lisandid, parafiin, kaltsiumkarbonaat, konservandid (metüülsotiasolinoon, bensisotiasolinoon).

EL-i piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (Kat.A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 1 g/l LOÜ-d.

Läikeaste

Matt

Töövahendid/temperatuur

Pinnale kanda Alpina rulliga ja stuktureerida komplektis sisalduva Alpina kelluga. Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Töövahendid puhastada kohe peale kasutamist veega.

Kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind ca 4–6 tunni pärast kuiv, ületöödeldav 12 tunni pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Materjalikulu

Ühest komplektist piisab 7–10 m² katmiseks sõltuvalt aluspinna omadustest. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Värv hoolikalt läbi segada, värviambrisse ümber valada ning paigaldada värvirest. Alpina rull vee sees niisutada.

Aluskiht

BETON-OPTIK Basis küllastunult ning ühtlaselt pinnale kanda. Töötada 50–100 cm laiuste paanidena. Alpina efekt kelluga pind risttõmmetega üle töödelda. Kellut hoida nurga all. Seejärel 12 h kuivada lasta.

Viimistluskiht

Pärast kuivamist BETON-OPTIK Finish ühtlaselt pinnale kanda. Töötada 50–100 cm laiuste paanidena. Alpina efekt kelluga pind risttõmmetega üle töödelda. Kellut hoida nurga all. Üleliigne materjal ämbri servaga kellu pealt maha tõmmata.

Soovitus: suurematel teineteisega külgnevatel pindadel soovitame värvi pinnale kanda kahekesi.



Alpina Farbrezpte BETON-OPTIK

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Tugevalt imavad pinnad kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Krohvid ja pahtlid

Lubitsementkrohvid

Kõvad, normaalse imavusega krohvid ja dispersioonpahtlid katta pärast pahteldamist ja kruntimist. Jämedapoorsed, imavad krohvid kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Kipskrohvid, kipskartongplaadid ja kuivsegupahtlid

Plaatide liitekohad pahteldada, pahtli ja krohvi paakunud kohad lihvida, tolmust puhastada, kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Betoon

Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda nagu lubitsementkrohve.

Tellismüüritis, viimistlemata müüritis

Olenevalt aluspinna karedusest tasandada pinda 1 kuni 2 kihi sobiva pahtliga.

Kandvad email- ja dispersioonvärvkatted

Mattidele, nõrga imavusega aluspindadele võib toote ilma eelneva eeltööta pinnale kanda. Lääkivad pealispinnad ja laki- või emailvärvikihid eelnevalt lihvimise teel karestada.

Mittekandvad viimistluskatted

Mittekandvad emailvärvi-, dispersioonvärvi- või kunstvaikkrohvikihid, liimvärvikatted, lahtised tapeedid kogu viimistletava pinna ulatuses eemaldada ning tasandada sobival viisil (pahteldamine, krohvimine vmt). Kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Hallitusega kaetud, nikotiini-, vee-, tahma- või rasvapekkidega pinnad

Hallitus või seened niiskelt harja või kraabitsaga eemaldada. Krunditud pinnad töödelda hallitusvastase tootega ja lasta kuivada. Seejärel pinnale kanda Alpina KITCHEN&BATH. Nikotiini-, tahma- ja rasvapekkid pesta maha veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit, ja lasta hästi kuivada. Kanda pinnale isoleeriv kruntvärvi.

Defektsed kohad

Väikesed parandused (kuni 3 mm diameetriga) teostada peeneteralise pahtliga. Katta korrigeeritud kohad tootega Alpina GRUNDIERUNG.

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Arsti poole pöördudes näidata pakendit või toote etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Säilitamine

Anumaid hoida tihedalt suletuna, jahedas, temperatuuril alates +5 °C. Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud.

Jäätmekäitlus

Vedelad värvijäägid viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kuivanud värvijäägid ja tühjad anumad utiliseerida olmeprügina.

Tehniline informatsioon nr 7221_EE seisuga august 2019

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.