



Alpina IMPRESSION Effekt

Struktuurvärv väljendusrikka struktuuriefekti loomiseks

Tootekirjeldus

Dispersioonvärv tugevate individuaalsete struktuursete sisepindade loomiseks. Lihtne pinnale kanda, toonitav.



TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

5 L; 10 L

Kasutusala

Jämedateraline struktuurvärv struktureeritud viimistluse teostuseks.

Omadused

- Veega lahjendatav
- Minimaalse lõhna ja emissiooniga
- Keskkonnasõbralik
- Kerge pinnale kanda ja struktureerida
- Alpina Effekt lasuuridega viimistletav
- Difusioonile avatud
- Suurt kasutuskoormust taluv

Sobivad aluspinnad

Mineraalsed aluspinnad

- Lubisementskroovid
- Kipskroovid, kipspahtlid
- Liivast lubjakivist müüritis ja viimistlemata tellismüüritis
- Betoon

Kõik kandvad kattekihid

- Dispersioonkroovid
- Dispersioonvärvid
- Struktuurtapeedid
- Kipskartong

Värvitoonid/toonimine

Valge.

Toonitav ColorExpress toonimissüsteemis või tootega Alpina KOLORANT. Käsitsi toonides segada kogu vajaminev värvikogus hoolikalt läbi, et vältida värvitoonide erinevusi.

Läikeaste

Matt

Töövahendid/temperatuur

Pinnale kanda Alpina rulliga. Seejärel töödelda Alpina pintsliga või modelleerida Alpina efektkelluga. Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Töövahendid puhastada kohe peale kasutamist veega.

Kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värv ca 12 tunni pärast ülevärvitav. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Materjalikulu

Ca 2 m²/l ühe kihi pealekandmisel ühe tööetapi kohta, pahteldustehnika puhul rohkem, olenevalt kihi paksusest.

Täpne materjalikulu teha kindlaks proovitöö teel.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Kruntkiht

Väga tumedad või värvitoonikontrastsed pinnad kruntida tootega Alpina IN-HOUSE STYLE 3.

Lõppkiht

Alpina IMPRESSION Effekt korralikult läbi segada ja ühtlaselt Alpina rulliga pinnale rullida. Soovi korral veel kuivamata värv Alpina pintsliga ristitõmmetega töödelda. Pahteldamisoptika saavutamiseks kanda Alpina IMPRESSION Effekt veidi paksema kihina pinnale ning 5–10 minuti pärast modelleerida Alpina efektkelluga. Nähtavate jätkukohtade vältimiseks katta pind ühe tööetapiga.

Koostis

Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid. EL-piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (Kat.A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 1 g/l LOÜ-d.



Alpina IMPRESSION Effekt

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kande ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Väga tumedad või värvitoonikontrastsed pinnad kruntida tootega Alpina IN-HOUSE STYLE 3.

Betoon

Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda nagu lubitsemmentkrohve.

Krohvid ja pahtlid

Lubitsemmentkrohvid ja dispersioonpahtlid

Värsket krohvipinda mitte töödelda 4 nädalat. Krohvitud pinnad peavad korralikult kõvenema ja kuivama. Jämedapoorsed, imavad krohvid kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG. Tugevalt imavad, tolmavad krohvid kruntida kaks korda tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Kipskrohvid, kipskartongplaadid ja kuivsegupahtlid

Plaatide liitekohad pahteldada, lihvida, tolmust puhastada. Pärast lihvimist kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG vedeldatuna veega 1:2 (1 osa krunti, 2 osa vett).

Tellismüüritis, viimistlemata müüritis

Värvimiseks sobivad ainult külmakindel fassaadi- või klinkertellis ilma vöökoostisosadeta. Sein peab olema pragudeta, kuiv ja soolaladestuseta. Kruntida tootega Alpina IN-HOUSE STYLE 3.

Kandvad email- ja dispersioonvärvkatted

Mattidele, nõrga imavusega aluspindadele (dispersioonvärvid) võib toote ilma eelneva eeltööta pinnale kanda. Lääkivad pealispinnad ja laki- või emailvärvikihid eelnevalt lihvimise teel karestada.

Mittekandvad viimistluskatted

Mittekandvad emailvärvi-, dispersioonvärvi- või kunstvaikkrohvikihid, liimvärvikatted, lahtised tapeedid kogu viimistletava pinna ulatuses eemaldada ning tasandada sobival viisil (pahteldamine, krohvimine vmt). Kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Hallitusega kaetud, nikotiini-, vee-, tahma- või rasvapekkidega pinnad

Hallitus või seened niiskelt harja või kraabitsaga eemaldada. Krunditud pinnad töödelda hallitusvastase tootega ja lasta kuivada. Seejärel pinnale kanda Alpina KITCHEN&BATH.

Nikotiini-, tahma- ja rasvapekkid pesta maha veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit, ja lasta hästi kuivada. Kanda pinnale isoleeriv kruntvärv.

Defektsed kohad

Väiksesed parandused (kuni 3 mm diameetriga) teostada peeneteralise pahtliga. Suuremad kahjustused korrigeerida krohviga ja kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskaart on saadaval tootluse korral. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Säilitamine

Anumaid hoida tihedalt suletuna, jahedas, temperatuuril alates +5 °C. Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud.

Jäätmekäitus

Vedelad värvijäägid viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kuivanud värvijäägid ja tühjad anumad utiliseerida olmeprügina.

Tehniline informatsioon nr 224_EE seisuga august 2019

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.