



## Balti struktūriniai dispersiniai dažai labai ryškios faktūros paviršiams

### Produkto apžvalga

#### Pakuotė

5 l; 10 l

#### Paskirtis

Dispersiniai dažai kokybiškai, dekoratyviai vidaus sienų apdailai. Lengvai dengiami struktūriniai dispersiniai dažai įspūdingo vaizdo paviršiams gauti.

#### Savybės

- Skiedžiami vandeniu.
- Silpno kvapo, mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių.
- Nekenkia aplinkai.
- Lengva dengti ir suteikti faktūrą.
- Galima padengti „Alpina Effekt-Lasuren“.
- Difuziški.
- Išlaiko didelę apkrovą.

#### Tinkami pagrindai

Mineraliniai pagrindai:

- kalkinis cementinis tinkas;
- gipsinis tinkas, gipsinis glaistas;
- silikatinių plytų mūras ir apdailos plytų mūras;
- betonas.

Seni apkrovą išlaikantys sluoksniai:

- dispersiniai tinkai;
- dispersiniai dažai;
- faktūriniai tapetai;
- gipskartonis.

#### Spalva, spalvinimas

Balta

Galima spalvinti „ColorExpressSystem“ mašinomis arba rankiniu būdu „Alpina Kolorant“ daugybe spalvų. Nuspalvinus rankiniu būdu, kad nesiskirtų spalva, dažų pakuotes reikia sumaišyti vienas su kitomis.

#### Blizgesio laipsnis

Matiniai

#### Įrankiai, temperatūra

Dažus gerai išmaišyti. Dengti „Alpina“ voleliu. Paskiausiai apdoroti „Alpina“ šepetiu arba formuoti „Alpina Effekt-Kelle“ mente. Nedengti, kai temperatūra žemesnė kaip +5°C. Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

#### Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, visiškai išdžiūsta per 12 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

#### Išėiga

Apie 2,0 m<sup>2</sup>/l vienam sluoksniui, dengiant glaistymo technika, nelygu sluoksnio storis, atitinkamai daugiau. Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus faktūros. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

#### Sluoksnių sandara, skiedimas

##### Grunto sluoksnis

Labai tamsius arba kontrastingus paviršius pirmiausia padengti „Alpina Megamax 3“.

##### Baigiamasis sluoksnis

„Alpina Impression Effekt“ gerai išmaišyti ir tolygiai padengti „Alpina“ voleliu. Norint galima dar drėgną paviršius skersai išilgai apdoroti „Alpina“ šepetiu arba po 5-10 min. individualiai formuoti „Alpina Effekt-Kelle“ mente. Kad nebūtų sandūrų, greta esančius paviršius visada dengti nepertraukiamai.

## Tinkami pagrindai ir jų paruošimas

### Pagrindo paruošimas

Nuvalytas pagrindas turi būti tvirtas, švarūs, be sukibtų mažinančių dalelių ir turi išlaikyti apkrovą. Tamsius ar kontrastingus paviršius pirmiausia padengti „Alpina Megamax 3“.

### Tinkai ir glaistai

**Kalkinis cementinis tinkas:** tvirtus, normaliai sugeriančius tinkus dengti be išankstinio paruošimo. Stambiai akytus, birius, sugeriančius tinkus gruntuoti „Alpina Einlassgrund“ arba „Grund-Konzentrat“.

**Gipsinis ir gatavas tinkas, gipskartonio plokštės:** plokščių sandūras užglaistyti, sukepusius glaisto ir tinko paviršius nušlifuoti, nuvalyti dulkes, gruntuoti „Alpina Einlassgrund“ arba „Grund-Konzentrat“.

### Betonas

Pašalinti priemones nuo sulipimo likučius ir tepančias, brias daleles.

### Plytų ir apdailos plytų mūras

Padengti paruošiamąjį sluoksnį „Alpina Megamax 3“.

### Apkrovą išlaikantys emalinių arba dispersinių dažų sluoksniai

Matiniai, silpnai sugeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgūs ir emaliniais dažais padengti paviršiai pašiuurkštinami.

### Apkrovos neišlaikantys sluoksniai

Visiškai pašalinti emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksnius, klajinius dažus, atšokusius tapetus. Gruntuoti „Alpina Einlassgrund“, „Grund-Konzentrat“ arba dar geriau - Caparol-Tiefgrund TB“.

### Pelėsinų grybų apnikti paviršiai, taip pat su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis

Pelėsinų grybų arba dumbliagyrių apnašos pašalinamos mechaniškai šlapiu šepetiu, nugramdomos arba nuskutomos. Paviršiai nuplaunami „Capatox“ ir paliekama gerai išdžiūti. Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių. Stipriai pelėsinų grybų ir dumbliagyrių apniktus paviršius dengti baigiamuoju sluoksniu „Caparol Malerit-W“.

Nikotino, suodžių bei riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu, įpylus riebalus skaidančių ploviklių, ir paliekama gerai išdžiūti. Gruntuoti izoliuojamuoju gruntu „AquaSperrgrund“.

### Trūkumai

Po atitinkamo paruošiamojo darbo užtaisyti „Alpina Feinspachtel“ ir esant reikalui nuguntuoti.

## Kita informacija

### Sudėtis

Sintetinės dervos dispersija, pigmentai, mineraliniai užpildai, vanduo, priedai. ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis šiame produkte: (kat.A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 1 g/l LOJ.

### Dėmesio!

FSaugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Purškiant neįkvėpti aerosolių. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius ir gruntą. Išsamesnė informacija, žr. saugos duomenis.

### Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje, sausai, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, praimtas pakuotes laikyti sandariai uždarytas. Nepraimtos pakuotės tinkamumo trukmė 2 m.

### Atliekų tvarkymas

Sudžiūvę dažų likučiai ir tuščios pakuotės sutvarkomi kaip buitinės šiukšlės.

### Techninė informacija Nr. EXL A-D224, 2011 m. gegužė

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Kadangi pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti produktus, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės.