



Alpina Innen-Weiß

Seintele ja lagedele

Tootekirjeldus

Valge värv seinte ja lagede kvaliteetseks katmiseks. Sobib kasutamiseks nii esmakordseks värvimiseks kui ka remonditöödeks.



TOOTE ÜLEVAADE

Pakendi suurus

2,5l, 5l, 10l

Toote eelised

- Kõrge kattevõime
- Kerge töödelda
- Lahusti- ja säilitusainetevaba

Omadused

- Veega lahjendatav
- Pesemiskindel
- Difusioonivõimeline
- Väga hästi kattev, piisab ainult ühest kihist

Sobivad aluspinnad

- Mineraalsed krohvid
- Kipskartongplaadid
- Lubiliivakivi ja müüritis
- Betoon
- Vanad kandvad viimistluskihid

Värvitoonid/toonimine

Valge/matt.
Toonitav Alpina Kolorantiga (sisaldab säilitusaineid).

Läikeaste

Matt

Töövahendid/temperatuur

Värv korralikult segada. Pinnale kanda pintsliga, rulliga või pihustiga. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla +5 °C (õhk ja pealispind). Töövahendid puhastada pärast kasutamist vee ja seebiga.

Kuivamisaja

Temperatuuril +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on pealispind kuiv ja ülevärvitav 4–6 tunni möödudes. Täielikult kuivanud ja koormatav umbes 1 päeva pärast. Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaja.

Kulu

Ca 180 ml/m² sileda aluspinna ühekordseks katmiseks. Karedatel pindadel on kulu suurem.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Pinnale kanda küllastunud ühtlane kiht värvi, max 5% veega lahjendatult. Kontrastsete ja ebaühtlaselt imavate pindade korral kanda pinnale kruntkiht tootega Alpina Innen-Weiß, max 5% veega lahjendatult.

Koostis

Polüakrülaadidispersioon, leeliseline vesiklaas, titaandioksiid, silikaadid, kaltsiumkarbonaat, vesi, lisandid.
ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (kat A/a): 30 g/l. Toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.



Alpina Innen-Weiß

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

Lubi-tsementkrohvid

Uutel krohvidel lasta 4 nädalat ilma töötlemata seista. Tugevad, normaalselt imavad krohvid katta ilma eelnevalt töötlemata. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida sobiva Alpina krundiga. Väga liivastel ja tolmatel krohvipindadel kruntida kaks korda märg-märjale meetodil.

Kipskrohvid, kipsplaadid, dispersioonpahtel

Nõrglubjakiht krohvil ja pahtlil maha lihvida, vuugid pahteldada, lihvida, tolmust puhastada, pärast lihvimist kruntida alati sobiva krundiga. Suure imavusega kipspinnad kruntida sobiva krundiga.

Tellismüüritis, viimistlemata müüritis

Katmiseks sobivad vaid kuivad ja puhtad tellised või ilma võõrkomponentideta klinker. Müüritis peab olema vuugitud pragudeta, kuiv ja sooladeta.

Kandvad email- või dispersioonvärvkatted

Otse tohib üle töödelda üksnes väikese imavusega kattekihte. Kõrgläikega vanad värvkatted tuleb esmalt korralikult karestada ja seejärel üle värvida.

Mittekandvad värvkatted

Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kraapimise või survepesu teel või mõne teise sobiva meetodiga. Märktöötuse korral lasta pinnal enne edasist töötlemist korralikult kuivada. Kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF.

Hallitus, nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapekid

Hallitus ja seened eemaldada märjalt puhastades (nt harjates, hõõrudes või kraapides). Pinnad pesta hallitusvastase vahendiga ning lasta seejärel korralikult kuivada. Lõppviimistlus teha tootega Alpina Bad- & Küchenfarbe. Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapekid tuleb maha pesta veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit ja lasta hästi kuivada. Vajadusel isoleerida sobiva krundiga.

Defektid

Väikesed defektid (kuni 3 mm läbimõõduga) parandada peenpahtliga. Suured defektid parandusmördiga. Parandatud kohad üle kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF.

TÄIENDAV TEAVE

Ohutusnõuded

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.

Kasutada kombifiltrit A2/P2 ja kaitseprille. Töötlemisel ja kuivamisel tagada piisav õhutus. Söömine, joomine ja suitsetamine on toote kasutamise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla +5 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 24 kuud.

Jäätmekäitus

Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele.

Tehniline informatsioon nr 2123 seisuga aprill 2019

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmunisel muutub käesolev trükis kehtetuks.