



Alpina Innen-Weiß

Sienuoms ir luboms

Produkto aprašymas:

Aukštos kokybės lubų ir sienų paviršiams gauti ant visų įprastų pagrindų. Idealiai tinka naujiems ir renovuojamiems paviršiams.



TRUMPAI APIE PRODUKTĄ

Pakuočių dydžiai:

2,5l, 5l, 10l

Produkto privalumai:

- Gera dengiamoji geba
- Lengvai dengiami
- Sudėtyje nėra tirpiklių ir konservantų

Savybės:

- skiedžiami vandeniu
- atsparūs plovimui
- difuziški
- dažniausiai užtenka vieno sluoksnio

Tinkami pagrindai:

- mineralinis tinkas
- gipskartonis
- kalkakmenis ir mūras
- betonas
- seni, apkrovą išlaikantys paviršiai

Spalvos/ atspalviai:

balti/matiniai.
Tonuojami „Alpina Color“ spalvinamaisiais dažais (sudėtyje yra konservantų).

Blizgesio laipsnis:

matiniai

Įrankiai / temperatūra:

Dažus gerai išmaišyti. Dažyti teptuku, voleliu arba purkštuvais. Dengti, kai pagrindo ir aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip +5°C.

Baigus darbus įrankius plauti muilu ir vandeniu.

Džiūvimo trukmė:

Kai temperatūra + 20° C ir santykinis oro drėgnumas 65 %, paviršius išdžiūsta ir galima dengti kitą sluoksnį po 4–6 val. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 1 d. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Sąnaudos:

Dengiant lygų pagrindą – apie 180 ml/m² vienam sluoksniui.
Dengiant grublėtą – atitinkamai daugiau.

Sluoksnių sandara/ skiedimas:

Tolygiai dengti gerai įsotintą dažų sluoksnį. Dažus galima skiesti iki 5% vandeniu.

Spalviškai kontrastingus taip pat stipriai ar nevienodai įgeriančius paviršius pirmiausia reikia pagengti gruntiniu sluoksniu - *Alpina Innen-Weiß dažais*, atskiestais iki 5 % vandeniu.

Sudėtis:

poliakrilato dispersija, šarminis skystas stiklas, titano dioksidas, silikatai, kalcio karbonatas, vanduo, priedai.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokio tipo produktui (kat.A/a): 30 g/l. Šiame produkte yra <1 g/l LOJ.



Alpina Innen-Weiß

TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS

Pagrindo paruošimas:

Pagrindą nuvalyti, jis turi būti tvirtas, švarus, išlaikantis apkrovas, be sukibčių mažinančių dalelių.

Cementinis kalkinis tinkas:

Naujai padengtą tinką palikti džiūti apie 4 savaites. Tvirtus, normaliai įgeriančius tinko sluoksnius dengti be išankstinio paruošimo. Porėtus, įgeriančius, lengvai birius tinko sluoksnius nugruntuoti Alpina Grundierung. Labai birius, tepančius tinko paviršius gruntuoti 2 kartus „šlapias į šlapią“ metodu.

Gipsinis tinkas, gipskartonio plokštės, dispersinis glaistas:

Labai blizgus glaisto ir tinko sluoksnius nušlifuoti, plokščių sujungimo vietas nuglaistyti, nušlifuoti ir nuvalius dulkes gruntuoti Alpina Grundierung. Stipriai įgeriančius gipsinius pagrindus gruntuoti Alpina Spezialgrundierung für Innen (atskiedus vandeniu, santykiu 1:2).

Silikatinių plytų ir plytų mūras:

Dažyti tinkamos tik sausos, švarios, be pašalinių sukibčių mažinančių dalelių plytos arba klinkeris. Mūras turi būti sausas, be įtrūkimų, be išsimušusių druskų.

Apkrovą išlaikantys emalės ar dispersinių dažų sluoksniai:

Galima dengti tik mažai įgeriančias dangas. Senos blizgios dangos pirmiausia turi būti pašluostinamos ir tik tada perdažomos.

Apkrovų neišlaikantys sluoksniai:

Apkrovų neišlaikančius senus sluoksnius nugramdyti, nuskusti, nuvalyti šepetiu, slėgine vandens srove ar kitomis tinkamomis priemonėmis. Jei pagrindas valomas šlapiuoju būdu, prieš dažant jis turi gerai išdžiūti. Gruntuoti *Alpina Tiefgrund LF*.

Paviršiai su pelėsiu, nikotino, vandens, suodžių, riebalų dėmėmis:

Pelėsių grybų ir dumbliagybių apnašas pašalinti mechaniškai: nugramdyti, nuskusti arba nuvalyti drėgnu šepetiu. Paviršius gruntuoti gruntu nuo pelėsio, viršutinį sluoksnį padengti *Alpina Bad- und Küchenfarbe* dažais. Nikotino, vandens, suodžių, riebalų dėmes nuplauti vandeniu su riebalus tirpinančiu buitiniu plovikliu ir leisti gerai išdžiūti. Izoliacinis grunto sluoksnis dengiamas tinkamu izoliaciniu gruntu.

Defektai:

Nedidelių defektus (skersmuo iki 3 mm) užtaisyti tinkamu glaistu. Didelius - tinkamu remonto skiediniu. Užtaisytas vietas nugruntuoti *Alpina Grundierung*.

KITA INFORMACIJA

Dėmesio:

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. Naudoti kombinuotus A2 / P2 filtrus ir apsauginius akinius. Dengiant ir džiūstant pasirūpinti geru vėdinimu. Dažant, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. PATEKUS Į AKIS ARBA ANT ODOS: iš karto plauti dideliu kiekiu vandens.

Sandėliavimas:

Vėsiai, sandariai uždarytoje pakuotėje, ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Galiojimo laikas: 24 mėnesiai originalioje, nepradarytoje pakuotėje.

Atliekų tvarkymas:

Medžiagos atliekos ir pakuotės tvarkomos pagal vietos atliekų tvarkymo taisykles.

Ši techninė informacija paremta naujausia technologija ir patirtimi. Kadangi realybėje yra daugybė pagrindų, o objektus veikia skirtingos sąlygos, pirkėjas turi pareigą patikrinti medžiagos ir pagrindo suderinamumą. Išleidus naują techninės informacijos redakciją, ši nustoja galioti.