



## Alpina LASUR Effekt

### Pärlmutterläikega lasuur

#### Tootekirjeldus

Alpina LASUR Effekt Gold ja Alpina LASUR Effekt Silber on efektsed läbipaistvad kuldseid või hõbedasi pärlmutterpigmente sisaldavad lasuurvärvid. Mõeldud spetsiaalselt kasutamiseks struktuurvärvidel Alpina STRUCTUR Effekt või Alpina IMPRESSION Effekt.



## TOODE ÜLEVAATLIKULT

#### Pakendi suurus

2,5 L

#### Toote eelised

- Pärlmutter metallefekt
- Lihtne pinnale kanda ja puhastada
- Läbipaistev

#### Omadused

- Läbipaistev, ei ole kattev
- Keskkonnasõbralik ja minimaalse lõhnaga
- Veega lahjendatav
- Kerge pinnale kanda
- Vetthülgav
- Hea difusioonivõimega

#### Sobivad aluspinnad

Kasutatakse kõikidel tavapärasel normaalse kuni suure koormusega sise- ja väripindadel, mis sobivad dispersioonvärvidega värvimiseks. Dekoratiivse lasuurina sobivad värvitud siledale müüritisele, krohvile, betoonile, kipskartongplaadile, jämedakiulistele- ja struktuurtapeetidele.

#### Värvitoonid/toonimine

Läbipaistev, hõbedaste või kuldsete osakestega.

#### Läikeaste

Matt

#### Töövahendid/temperatuur

Enne kasutamist hoolikalt segada. Pinnale kanda Alpina rulliga. Seejärel töödelda Alpina pintsliga. Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Töövahendid puhastada kohe peale kasutamist veega.

#### Kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pind ca 12 tunni pärast kuiv. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

#### Materjalikulu

Ca 7 m<sup>2</sup>/l ühe kihi pealekandmisel siledale aluspinnale ühe tööetapi kohta, karedate pindade puhul on kulu suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

#### Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

##### Kruntkiht

Kruntkihiks kanda pinnale Alpina IMPRESSION Effekt või Alpina STRUCTUR Effekt. Soovi korral võib teha vaheviimistluse toonitud Alpina LASUR Effektiga.

##### Lõppkiht

Tooteid Alpina LASUR Effekt Gold ja Alpina LASUR Effekt Silber võib pinnale kanda rulli või pintsliga. Toote pealekandmisel rulliga kasutada Alpina lühikesekarvalist rulli. Alpina rulli enne töötamise algust kergelt veega niisutada. Alpina LASUR Effekt Gold või Alpina LASUR Effekt Silber rulliga ühtlaselt pinnale kanda. Rullijäljed siluda ristõmmetega Alpina pintsliga. Nähtavate jätkukohtade vältimiseks katta pind ühe tööetapiga.

#### Koostis

Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid. EL-piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LÜO) sisalduse puhul on (Kat.A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 1 g/l LOÜ-d.



## Alpina LASUR Effekt

### SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

#### Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kande- ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Kruntkiht teha tootega Alpina STRUCTUR Effekt või Alpina IMPRESSION Effekt.

#### Krohvid ja pahtlid

##### Lubisementskrohvid ja dispersioonpahtlid

Värsket krohvipinda mitte töödelda 4 nädalat. Tugevad, normaalse imavusega krohvipinnad ja dispersioonpahtlid võib katta tootega Alpina STRUCTUR Effekt või Alpina IMPRESSION Effekt ilma eelneva eeltöötlemiseta. Poorsed ja liivased, imavad krohvid kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

##### Kipskrohvid, kipskartongplaadid ja kuivsegupahtlid

Plaatide liitekohad pahteldada, pahtli ja krohvi paakunud kohad lihvida, tolmust puhastada, kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG ning katta tootega Alpina STRUCTUR Effekt või Alpina IMPRESSION Effekt.

#### Betoon

Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda nagu lubisementskrohve.

#### Tellismüüritis, viimistlemata müüritis

Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda nagu lubisementskrohve.

#### Kandvad email- ja dispersioonvärvkatted

Mattidele, nõrga imavusega aluspindadele (dispersioonvärvid) võib toote ilma eelneva eeltöötlemiseta pinnale kanda. Lääkivad pealispinnad ja laki- või emailvärvikihid eelnevalt lihvimise teel karestada.

#### Mittekandvad viimistluskatted

Mittekandvad emailvärvi-, dispersioonvärvi- või kunstvaikkrohvikihid, liimvärvikatted, lahtised tapeedid kogu viimistletava pinna ulatuses eemaldada ning tasandada sobival viisil (pahteldamine, krohvimine vmt). Kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG.

#### Hallitusega kaetud, nikotiini-, vee-, tahma- või rasvapekkidega pinnad

Hallitus või seened niiskelt harja või kraabitsaga eemaldada. Krunditud pinnad töödelda hallitusvastase tootega ja lasta kuivada. Seejärel pinnale kanda Alpina KITCHEN&BATH. Nikotiini-, tahma- ja rasvapekkid pesta maha veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit, ja lasta hästi kuivada. Kanda pinnale isoleeriv kruntvärvi.

#### Defektsed kohad

Väikesed parandused (kuni 3 mm diameetriga) teostada peeneteralise pahtliga. Suuremad kahjustused korrigeerida krohviga ja kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

### TÄIENDAV TEAVE

#### Tähelepanu

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskaart on saadaval taotluse korral. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

#### Säilitamine

Anumaid hoida tihedalt suletuna, jahedas, temperatuuril alates +5 °C. Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud.

#### Jäätmekäitlus

Vedelad värvijäägid viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kuivanud värvijäägid ja tühjad anumad utiliseerida olmeprügina.

#### Tehniline informatsioon nr 222\_EE seisuga august 2019

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmnemisel muutub käesolev trükis kehtetuks.