



Alpina METALL Effekt

Metalse läike efekt

Tootekirjeldus

Dekoratiivvärv, mis annab lummava kuldse, hõbedase või pronksja metalse läike. Eriti väljendusrikka dekoratiivse pinna saavutamiseks võib kombineerida tootega Alpina LINIE Effekt.



TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

1 l

Toote eelised

- Pronksi, kulla või hõbedase efekt
- Veega lahjendatav
- Kõrge kulumiskindlus

Omadused

- Veega lahjendatav
- Lahustivaba
- Kergelt sädeleva metall efektiga
- Suurt kasutuskoormust taluv
- Väga hästi puhastatav
- Ökoloogiline

Sobivad aluspinnad

Kasutatav kõikidel tavalistel sisepindadel, mis sobivad dispersioonvärvidega värvimiseks.

Värvitoonid/toonimine

Kuldne, hõbedane, pronks

Läikeaste

Kuivanult kergelt läikiv.

Töövahendid/temperatuur

Pinnale kanda Alpina rulliga. Vajadusel töödelda pinda Alpina efektkammi või pintsliga.

Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind ca 4–6 tunni pärast kuiv, 12 tunni pärast täiesti kuiv. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Materjalikulu

Ca 9 m²/l ühe kihi pealekandmisel ühe tööetapi kohta, olenevalt aluspinnast. Materjalikulu on aluspinna struktuurist. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Kruntkiht

Aluspind peab olema alati eelnevalt ühtlases värvitoonis värvitud. Parimad efektid saavutatakse kombineerituna struktureeritud aluspindadega. Vastavalt soovile võib aluspind olla sobivas värvitoonis või valge.

Lõppkiht

Alpina METALL Effekt korralikult läbi segada ning pärast aluspinna täielikku kuivamist ühtlase kihina rulliga pinnale kanda. Seejärel töödelda Alpina efektkammi, pintsliga või kelluga.

Koostis

Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid. EL-i piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (Kat.A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 1 g/l LOÜ-d.



Alpina METALL Effekt

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kande ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Eelnevalt teha ühtlane struktureeritud kruntkiht, eelistatavalt tootega Alpina LINIE Effekt.

Krohvid ja pahtlid

Lubitsementkrohvid

Tugevad, normaalse imavusega krohvid ja dispersioonpahtlitlid katta tootega Alpina LINIE Effekt või kasutada teisi Alpina struktuurvärve. Poorsed ja liivased, imavad krohvid eelnevalt kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG ja seejärel katta struktuurvärviga.

Kipskrohvid, kipskartongplaadid ja kuivsegupahtlid

Plaatide liitekohad pahteldada, pahtli ja krohvi paakunud kohad lihvida, tolmut puhastada, kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG. Seejärel katta pind Alpina struktuurvärviga.

Betoon

Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda nagu lubitsementkrohve.

Tellismüüritis, viimistlemata müüritis

Vajadusel krohvida ja/või pahteldada. Silikaattellismüüritis kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG. Teised tellismüüritised kruntida tootega Alpina IN-HOUSE STYLE 3.

Kandvad email- ja dispersioonvärvkatted

Mattidele, nõrga imavusega aluspindadele (dispersioonvärvid) võib toote ilma eelneva eeltööta pinnale kanda. Lääkivad pealispinnad ja laki- või emailvärvikihid eelnevalt lihvimise teel karestada.

Mittekandvad viimistluskatted

Mittekandvad emailvärvi-, dispersioonvärvi- või kunstvaikkrohvikihid, liimvärvikatted, lahtised tapeedid kogu viimistletava pinna ulatuses eemaldada ning tasandada sobival viisil (pahteldamine, krohvimine vmt). Kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Hallitusega kaetud, nikotiini-, vee-, tahma- või rasvapekkidega pinnad

Hallitus või seened niiskelt harja või kraabitsaga eemaldada. Krunditud pinnad töödelda hallitusvastase tootega ja lasta kuivada. Seejärel pinnale kanda Alpina KITCHEN&BATH. Nikotiini-, tahma- ja rasvapekkid pesta maha veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit, ja lasta hästi kuivada. Kanda pinnale isoleeriv kruntvärv.

Defektsed kohad

Väikesed parandused (kuni 3 mm diameetriga) teostada peeneteralise pahtliga. Suuremad kahjustused korrigeerida krohviga ja kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskaart on saadaval taotluse korral. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Säilitamine

Anumaid hoida tihedalt suletuna, jahedas, temperatuuril alates +5 °C. Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud.

Jäätmekäitlus

Vedelad värvijäägid viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kuivanud värvijäägid ja tühjad anumad utiliseerida olmeprügina.

Tehniline informatsioon nr 238_EE seisuga august 2019

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.