



## Alpina STRUCTUR Effekt

### Peeneteraline struktureeritud pind

#### Tootekirjeldus

Valge struktuurvärv peenelt struktureeritud sisepindade loomiseks



## TOODE ÜLEVAATLIKULT

#### Pakendi suurus

5 l; 10 l

#### Läikeaste

Matt

#### Toote eelised

- Peenelt struktureeritud pinna loomiseks (peeneteraline)
- Varjab hästi väikseid pinnadefekte
- Kulumiskindel

#### Töövahendid/temperatuur

Pinnale kanda Alpina rulliga. Seejärel töödelda Alpina pintsliga või modelleerida Alpina efektkelluga. Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Töövahendid puhastada kohe peale kasutamist veega.

#### Omadused

- Veega lahjendatav
- Minimaalse lõhna ja emissiooniga
- Keskkonnasõbralik
- Kerge pinnale kanda ja struktureerida
- Alpina Effekt lasuuridega viimistletav

#### Kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind ca 12 tunni pärast ülevärvitav. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

#### Sobivad aluspinnad

- Mineraalsed aluspinnad
- Lubitsementkroovid
  - Kipskroovid, kipspahtlid
  - Liivasest lubjakivist müüritis ja viimistlemata tellismüüritis
  - Betoon
- Kõik kandvad kattekihid
- Dispersioonkroovid
  - Dispersioonvärvid
  - Struktuurtapeedid
  - Kipskartong

#### Materjalikulu

Ca 3 m<sup>2</sup>/l ühe kihi pealekandmisel ühe tööetapi kohta, pahteldustehnika puhul rohkem, olenevalt kihi paksusest. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

#### Värvitoonid/toonimine

Valge.  
Toonitav ColorExpress toonimissüsteemis või tootega Alpina KOLORANT. Käsitsi toonides segada kogu vajaminev värvikogus hoolikalt läbi, et vältida värvitoonide erinevusi.

#### Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

##### Kruntkiht

Väga tumedad või värvitoonikratsed pinnad kruntida tootega Alpina IN-HOUSE STYLE 3.

##### Lõppkiht

Alpina STRUCTUR Effekt korralikult läbi segada ja ühtlaselt Alpina rulliga pinnale rullida. Soovi korral veel kuivamata värv Alpina pintsliga ristitõmmetega töödelda. Pahteldamisoptika saavutamiseks kanda Alpina STRUCTUR Effekt veidi paksema kihina pinnale enne värvi kuivamist modelleerida Alpina efektkelluga. Nähtavate jätkukohtade vältimiseks katta pind ühe tööetapiga.

##### Koostis

Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid. EL-i piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (Kat.A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 1 g/l LOÜ-d.

## Alpina STRUCTUR Effekt

### SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

#### Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Väga tumedad või värvitoonikontrastsed pinnad kruntida tootega Alpina IN-HOUSE STYLE 3.

#### Krohvid ja pahtlid

##### Lubitsementkrohvid

Värsket krohvipinda mitte töödelda 4 nädalat. Krohvitud pinnad peavad korralikult kõvenema ja kuivama. Jämedapoorsed, imavad krohvid kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG. Tugevalt imavad, tolmavad krohvid kruntida kaks korda tootega Alpina GRUNDIERUNG.

##### Kipskrohvid, kipskartongplaadid ja kuivsegupahtlid

Plaatide liitekohad pahteldada, pahtli ja krohvi paakunud kohad lihvida, tolmust puhastada, kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG.

#### Betoon

Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda nagu lubitsementkrohve.

#### Tellismüüritis, viimistlemata müüritis

Vajadusel krohvida ja/või pahteldada. Silikaattellismüüritis kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG. Teised tellismüüritised kruntida tootega Alpina IN-HOUSE STYLE 3.

#### Kandvad email- ja dispersioonvärvkatted

Mattidele, nõrga imavusega aluspindadele (dispersioonvärvid) võib toote ilma eelneva eeltööta pinnale kanda. Lääkivad pealispinnad ja laki- või emailvärvikihid eelnevalt lihvimise teel karestada.

#### Mittekandvad viimistluskatted

Mittekandvad emailvärvi-, dispersioonvärvi- või kunstvaikkrohvikihid, liimvärvikatted, lahtised tapeedid kogu viimistletava pinna ulatuses eemaldada ning tasandada sobival viisil (pahteldamine, krohvimine vmt). Kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG.

#### Hallitusega kaetud, nikotiini-, vee-, tahma- või rasvapekkidega pinnad

Hallitus või seened niiskelt harja või kraabitsaga eemaldada. Krunditud pinnad töödelda hallitusvastase tootega ja lasta kuivada. Seejärel pinnale kanda Alpina KITCHEN&BATH. Nikotiini-, tahma- ja rasvapekkid pesta maha veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit, ja lasta hästi kuivada. Kanda pinnale isoleeriv kruntvärv.

#### Defektsed kohad

Väikesed parandused (kuni 3 mm diameetriga) teostada peeneteralise pahtliga. Suuremad kahjustused korrigeerida krohviga ja kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

### TÄIENDAV TEAVE

#### Tähelepanu

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskaart on saadaval tootluse korral. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

#### Säilitamine

Anumaid hoida tihedalt suletuna, jahedas, temperatuuril alates +5 °C. Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud.

#### Jäätmekäitlus

Vedelad värvijäägid viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kuivanud värvijäägid ja tühjad anumad utiliseerida olmeprügina.

#### Tehniline informatsioon nr 095\_EE seisuga august 2019

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.