



KOLORANT

Värviliseks seina- ja fassaadiviimistluseks

Tootekirjeldus

Sobib ideaalselt värvimiseks ja meisterdamiseks. Intensiivse värvitooniga, ilmastikukindel, kerge töödelda, lahustivaba, sise- ja välistöödeks. Dispersioonvärvide ja kunstvaikkrohvide toonimiseks. Sobib ka täistoonvärviks, kuna sisaldab suures koguses sideainet, mis võimaldab luua väga vastupidavad ja kauakestvad värvikihid.



TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

500 ml

Sideaine

Kunstvaikdispersioon DIN 55 945 järgi

Omadused

Veega vedeldatav, vähese lõhnaga ja keskkonnasäästlik, kuna on minimeeritud emissiooniga. Kõrge kontsentratsiooniga, seetõttu intensiivse värvitooniga. Ilmastikukindel. Vetthülgav DIN 4108 järgi. Märghõrdeklass: klass 2, pesemiskindel DIN 53 778 järgi. Hingav, tuhmumiskindel, kergesti segatav.

Värvitoonid/toonimine

- Kollane
- Must
- Tumepruun
- Umbra
- Kastan
- Sõnajala roheline
- Roheline
- Sinine
- Violetne
- Terrakota
- Punakaspruun
- Punane
- Oranž
- Aprikoos
- Ooker
- Kuld kollane

Läikeaste

Siidjasmatt DIN EN 13 300 järgi

Töövahendid/temperatuur

Mitte töödelda, kui temperatuur on alla +5 °C (õhk ja pealispind).

Kuivamisae

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv ja ülevärvitav 4–6 tunni möödudes, 24 tunni pärast vihmakindel. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisae.

Kulu

Ca 150 ml/m² kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on kulu suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Krunt- ja vahekiht

Alpina KOLORANT, max 10% veega vedeldatult.

Lõppviiimistlus

Alpina KOLORANT, max 5% veega vedeldatult.

Koostis

Akrüüldispersioon, titaandioksiid, värvilised pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid, konservandid (metüülsotiasoloon, bensisotiasoloon). Võib allergilisi reaktsioone esile kutsuda.



KOLORANT

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Töötlemine

Kui Alpina KOLORANTI kasutatakse dispersioon- või lateksvärvide toonimiseks, siis järgida kasutatud toote töötlemisjuhendit.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Tähelepanu

Valge viimistlusmaterjali toonimisel kehtivad toonitud toote töötlemisjuhised.

Jätukohtade vältimiseks töödelda märg- märjale meetodil. Ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel veega koormatavatel pindadel.

Dispersioon- ja lateksvärvide toonimisel teha proovikatmine, kuna värvitoon võib kuivades intensiivsemaks muutuda.

Akrüüllakke, silikaat- ja silikoonvaikvärve ei tohi toonida Alpina Kolorantiga.

Mitte töödelda otsese päikesevalguse, vihma, väga kõrge õhuniiskuse korral.

Pealekandmismeetod

Pinnale kanda pintsliga, rulli ja pihustusseadmetega.

Airless seadmega pinnale kandmine

Pihustusnurk: 50°

Düüs: 0,019–0,026"

Rõhk: 150–180 bar

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pihustussudu mitte sisse hingata. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku õhutuse eest. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, vee kogusse ega maapinnale. Sisaldab metüülisotiasolooni, bensisotiasolooni. Võib allergilisi reaktsioone esile kutsuda. Täpsemad andmed: vt toote ohutuskaarti.

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitsta külma eest.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia ainult täiesti tühjad anumad. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide ja lakkide kogumispunkti, kuivanud jäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmete või olmeprügina.

Tehniline informatsioon nr 2021 seisuga mai 2017

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.