Alpina EXPERT Acryl-Plaster

Декоративная штукатурка на акриловой основе



ColorMix

Описание продукта:

Готовая к применению декоративная штукатурка на акриловой основе с превосходной защитой от влияния погодных условий. Доступна как в обычной зернистой «творожок» структуре (K15 и K20), так и в структуре «дождик» (R20)

КРАТКО О ПРОДУКТЕ

Упаковка:

25 кг ведро

Преимущества продукта:

Превосходная защита от влияния погодных условий
Легко наноситься и структурируется

Размер зерна/структура:

"зернистая" («творожок») - 1,5мм и 2,0мм
"дождик" - 2,0мм

Рабочие инструменты/температура:

Перед использованием тщательно размешать миксером на низких оборотах. Нанести теркой из нержавеющей стали, для структурирования использовать пластиковую или полиуретановую терку.
Не наносить, если температура воздуха и основания ниже чем +5°C.
Рабочие инструменты после использования помыть водой.

Свойства:

− матовая
− разбавляется водой
– паропроницаемая («дышащая»)
− экологичная, с минимальным запахом
– легко структурируемая
– стойкая к неблагоприятным погодным условиям

Время высыхания:

При +20°C и 65% влажности воздуха сухая через 24 часа. Высохшая поверхность дальше нагружаема и покрываема через 2-3 дня. Низкая температура и повышенная влажность воздуха увеличивают время высыхания.

Подходящие основания:

Минеральные основания
− известково-цементные штукатурки
− бетон
− можно использовать на теплоизоляционные системы

Старые несущеспособные покрытия
− дисперсионные краски и шпаклевки

Расход:

K15 - 2,3 кг/m2
K20 - 3,0 кг/m2
R20 - 2,7 кг/m2

Указанный расход, примерный и может немного меняться в зависимости от степени гладкости поверхности и впитываемости. Точный расход можно определить выполнив пробное покрытие.

Цвета/тонирование:

Белая

Можно использовать как белую, так и тонированную на тонировочном аппарате в обширном выборе светлых тонов

Нанесение слоя/разбавление:

Грунтование:
Для грунтования нанести 1-2 слоя ALPINA EXPERT PLASTER-PRIMER, при необходимости немного разбавить водой. Грунт желательно затонировать в соответствующий тон штукатурки.
Основной слой:
Нанести неразбавленным Alpina EXPERT Acryl-Plaster

Технические параметры:

Паропроницаемость: клас V2 согласно EN 1062
Паропроницаемость: клас W2 согласно с EN 1062
Адгезия: ≥ 0,3 Mpa
Коофициент теплопроводности (λ10, сухой): 0,78 W/(m·K)

Состав:

Дисперсия искусственной смолы, вода, минеральные наполнители и пигменты, модифицированные добавки.
EU предельное значение GOS (VOC) количества в данном продукте (Kat. A/c): 40 г/л. Этот продукт содержит < 40 г/л GOS (VOC).

Alpina EXPERT Acryl-Plaster

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка основания:

Основание должно быть ровным, чистым, сухим, твердым и несущеспособным, а также без отделяющихся веществ. При нанесении на гладкие, контрастные, абсорбирующие поверхности или бетонные, необходимо перед нанесением штукатурки поверхность обработать с ALPINA EXPERT PLASTER-PRIMER, которая затонирована в соответствующий тон штукатурки.

Цементные и известково-цементные штукатурки:

Новые известково-цементные штукатурки оставить необработанными на 2-4 недели, затем обработать с Alpina EXPERT Plaster-Primer. Пористые, впитывающие и с легкой песчаной осыпью основания грунтовать с Alpina Grundierung, затем нанести один слой Alpina EXPERT Plaster-Primer.

Бетон

Свежую бетонную поверхность оставить необработанной минимум на 4 недели. Бетонную поверхность с остатками грязи очистить механически или использовать струю воды высокого давления. На гладкие, плохо впитывающие основания нанести один слой Alpina EXPERT Plaster-Primer. Пористые, впитывающие и с легкой песчаной осыпью основания грунтовать с Alpina Grundierung, затем нанести один слой Alpina EXPERT Plaster-Primer.

Несущеспособные покрытия дисперсионных красок:

Матовые, плохо впитывающие покрытия можно покрывать без предварительной обработки, однако рекомендуем под штукатурку нанести один слой Alpina EXPERT Plaster-Primer.

Системы теплоизоляций:

Новый цементосодержащий армирующий слой раствора: нанести один слой Alpina EXPERT Plaster-Primer
Новый, на дисперсионной основе армирующий слой раствора: хотя не нужно, рекомендуем нанести один слой Alpina EXPERT Plaster-Primer
Старые армирующие растворы: нанести один слой Alpina EXPERT Plaster-Primer

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предупреждение:

Хранить от детей. Лист данных безопасности доступен по запросу. Содержит бензизотиазолинон, тетрагидро-1,3,4,6-тетракис (гидроксиметил) имидазо [4,5-d] имидазол-2,5 (1H, 3H) -дион, метилизотиазолинон. Может вызывать аллергическую реакцию.

При проглатывании, незамедлительно обратитьза за медецинской помощью и показать упаковку или маркировку, потому что продукт может вызвать повреждение флоры кишечника. Не допускать попадания продукта в канализацию, сточные воды, водоемы и почву. Во время работы и высыхания обеспечить хорошую вентиляцию. Не есть не пить и не курить во время использования продукта. При попадании в глаза или на кожу, незамедлительно промыть с большим количеством воды. Рабочий инструмент сразу после применения мыть водой с мылом. Шлифуя, использовать пылевой фильтр P2. Не вдыхать распыление. Использовать комбинированный фильтр A2/P2.

Ликвидация:

Жидкие остатки материала сдать в место утилизации красок. Затвердевшие остатки материала могут быть ликвидированы как строительный мусор.

Хранение:
Хранить плотно закрытой, в прохладном помещении, при температуре не ниже чем +5°C. Срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

TI Nr. EX 01 BALT RU Июль, 2017 года

Эта техническая информация подготовлена на основании последних технических достижений и нашего опыта. Учитывая разнообразие оснований и особенности каждого конкретного объекта, покупатель/строитель/руководитель работ ответственен проверить соответствие указанного продукта конкретным целям и определенным условиям на конкретном объекте. В случае новой редакции эта техническая информация теряет свою силу.

КОНТАКТ
SIA DAW Baltica Eesti filiaal, Läike tee 2, 75312 Harju maakond, Eesti
SIA DAW Baltica, Miera iela 30C, Salaspils, LV-2169, Latvija
UAB „CAPAROL LIETUVA“, Kirtimų g. 41,LT-02244 Vilnius, Lietuva